KERAAMINEN LAATTALIIMA C2TE S1 GEL

TUOTE

KERAAMINEN LAATTALIIMA C2TE S1 GEL: standardin UNE EN 12004 mukainen sementtipohjainen liima, joustava ja muodonmuutoksia kestävä, geelimäinen, pölytön, kuituja ja runsaasti hartseja sisältävä, pitkä avoin aika ja valumaton, levitettävissä juoksevana tai tiksotrooppisena, erinomainen työstettävyys. Soveltuu kaikenlaisten keraamisten laattojen, kaikissa koissa ja imukyvyillä, kiinnitykseen sisä- ja ulkoseinien sekä lattioiden pinnoituksissa, ja sitä suositellaan erityisesti lämpöliikkeille alttiille kohteille, kuten sääolosuhteille alttiille julkisivuille ja lattialämmitysjärjestelmille.

Koostumus: puhdas luonnollinen hydraulinen kalkki (NHL), valitut orgaaniset ja epäorgaaniset ainesosat.

KÄYTTÖALUE

- Asennus lattialämmityksen, keraamisen laatan, kivitavaran, posliinikivilaatan ja marmorin päälle, imukykyisenä tai imemättömänä, ulko- ja sisätiloissa, sementtilaastin, betonin tai kipsikartonkilevyjen alustoille.
- Soveltuu runsaan liikenteen lattioille, julkisivujen pinnoituksiin ja asennukseen vanhojen lattioiden päälle.
- Asennus lattialämmitysjärjestelmien tai jäähdytysjärjestelmien päälle.
- Yli 40 x 40 -kokoisille laatoille ja julkisivuilla on käytettävä kaksipuolista liimausta.

ERITYISET VAROTOIMET

- Ei saa levittää, jos on routavaara tai sateinen sää.
- Julkisivuilla suositellaan mekaanisten ankkureiden käyttöä.
- Ei saa levittää alle 5 °C:n eikä yli 35 °C:n lämpötilassa.
- Äärimmäisissä sääolosuhteissa (tuuli ja korkeat lämpötilat) kuivuminen on tavallista nopeampaa, mikä lyhentää levityksen avointa aikaa.
- Korkeassa lämpötilassa, tuulessa ja hyvin imukykyisillä alustoilla alusta on suositeltavaa kostuttaa ja odottaa vesikalvon katoamista ennen tuotteen levitystä.
- Käytä ennen kuin 1 vuosi on kulunut pakkauspäivästä ja säilytä katetussa ja kuivassa paikassa, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna kosteudelta.

HUOMAUTUKSET

- Laastiin ei saa lisätä mitään lisäaineita.
- Imukykyisillä tai huokoisilla pinnoilla ja kovalla helteellä pinta on kostutettava ennen tuotteen levitystä.
- Käsittele erityiskohdat (halkeamat...) lasikuituverkolla.
- Kuivumisaika vaihtelee vallitsevan lämpötilan ja kosteuden mukaan.

SOPIVAT ALUSTAT

Tavanomaiset alustat, rappaukset ja sementtilaastilattiat.

Soveltuu asennettavaksi kipsilevyseinien päälle.

Keraamiset lattiat sisä- ja ulkotiloissa.

Alustojen on oltava kestäviä ja vakaita, riittävän tasaisia sekä puhtaita, pölyttömiä ja vapaita muottiöljyjen jäämistä jne.

Jos alusta on hyvin huokoinen, hyvin imukykyinen tai jos on kuuma sää, alusta on kostutettava ja vesikalvon katoamista on odotettava ennen tuotteen levitystä.

PUHDISTUS

- Keraamisilta laatoilta voidaan poistaa kalkkijäämätahrat erikoispuhdistusaineella.
- Puhdista työvälineet runsaalla vedellä, ennen kuin massa on täysin kuivunut.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

VÄRIT

Valkoinen tai harmaa.

RIITTOISUUS

Riittoisuus per mm kerrospaksuutta: **1,10 kg/m^2**

** Nämä kulutusmäärät voivat vaihdella alustan mukaan.*

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä alkaen, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna säältä ja kosteudelta.

PAKKAUS



25 kg:n paperisäkit
Lava, 48 säkkiä

ALUSTAN VALMISTELU

- Alustan on oltava ehjä, kuiva, pölytön ja vapaa maalista, rasvasta, kalkista, vahoista ja kaikesta, mikä voi heikentää tartuntaa.
- Alustan tasaisuuspoikkeama ei saa ylittää 3 mm 2 m:n oikeuslaudalla mitattuna.
- Hyvin kuivilla tai huokoisilla alustoilla sekä kuumassa tai tuulisessa ilmastossa suosittelemme kostuttamaan alustan kevyesti.
- Alustan ja levityksen lämpötilan on oltava 5 °C:n ja 30 °C:n välillä.
- Sääolosuhteet voivat muuttaa merkittävästi valmiiksi sekoitetun C2TE S1 GEL -liiman avointa aikaa.

OMINAISUUDET

Ulkonäkö:	Valkoinen tai harmaa jauhe
Sekoitusvesi:	Tasainen sekoitus
Jauheen irtotiheys:	± 1,3 kg/dm^3
Valumattomuus:	Kyllä
Levityslämpötila*:	+5...+30 °C
Avoin aika*:	> 40 min
Käyttöaika astiassa*:	> 2 h
Kävelykelpoisuus*:	± 24 h
Myrkyllisyys/tulenarkuus:	Ei
Joustavuus:	Kyllä
Kulutus:	± 1,10 kg / mm / m^2
Pakkaus:	25 kg:n säkit
Säilytys:	1 vuosi avaamattomassa säkissä kuivassa paikassa
Lopulliset ominaisuudet	
Alkutartunta 28 vrk:n jälkeen:	> 2,5 N/mm^2
Tartunta lämpövaikutuksen jälkeen:	> 2,5 N/mm^2
Tartunta vesiupotuksen jälkeen:	> 2,5 N/mm^2
Tartunta jäädytys-sulatussyklien jälkeen:	> 2,5 N/mm^2
Alkalien kestävyys:	Erinomainen
Öljyjen kestävyys:	Erinomainen
Liuottimien kestävyys:	Erinomainen
Käyttölämpötila:	-30 °C ... +90 °C
Valuma:	≤ 0,5 mm (UNE EN 1308)
Muodonmuutoskyky S1 (muotoutuva):	≥ 2,5 mm ja ≤ 5 mm (UNE EN 12002)

** Arvot on mitattu 23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa.*

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

KÄYTTÖOHJE

- Sekoita liima puhtaaseen veteen, kunnes massa on tasaista ja työstettävää.
- Sekoita hitaasti pyörivällä sähkövatkaimella (~500 rpm), kunnes massa on tasaista.
- Anna levätä noin 5 min ja sekoita uudelleen ennen levitystä.
- Levitä tuote alustalle enintään 2 m^2 kentissä ja kampaa hammastetulla lastalla kerrospaksuuden säätämiseksi.
- Kaksipuolisessa liimauksessa levitä liimaa myös laatan kääntöpuolelle.

SAUMAUS JA TIIVISTYS

- Saumaa 24 h:n kuluttua lattioilla ja 6 h:n kuluttua seinäpinnoilla.
- Ota huomioon laajenemis-, supistumis-, jako- ja reunasaumat.
- Laattojen väliset saumat ovat pakollisia, ja suositeltava vähimmäisleveys on 2 mm. Julkisivuilla suositeltava vähimmäisleveys on 4 mm.
- Sisätilojen lattioilla jätä jakosaumat 50 m^2 välein, ulkotiloissa 30 m^2 välein.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es