SERAMİK YAPIŞTIRICI C2TE S1 GEL

ÜRÜN

SERAMİK YAPIŞTIRICI C2TE S1 GEL: UNE EN 12004 standardına uygun çimento esaslı yapıştırıcı; esnek ve deforme olabilen, jel kıvamında, tozsuz, elyaf takviyeli ve yüksek reçine içerikli, uzun açık kalma süreli ve kaymaya dayanıklıdır; akışkan veya tiksotropik kıvamda uygulanabilir, mükemmel işlenebilirliğe sahiptir. Her tür seramik karonun, her ebatta ve emicilikte, iç ve dış mekânlardaki duvar ve zemin kaplamalarında yapıştırılması için olup özellikle açıkta kalan cepheler ve yerden ısıtma sistemleri gibi ısıl deformasyona maruz alanlar için önerilir.

Bileşim: saf doğal hidrolik kireç (NHL), seçilmiş organik ve inorganik bileşenler.

UYGULAMA ALANI

- Yerden ısıtma, seramik karo, gres, porselen gres ve mermer üzerine; emici olsun veya olmasın, dış ve iç mekânlarda, çimento harcı, beton veya alçıpan levha alt zeminler üzerine uygulama.
- Yoğun trafikli zeminler, cephe kaplamaları ve eski zeminler üzerine uygulama için uygundur.
- Yerden ısıtma tesisatları veya soğutma sistemleri üzerine uygulama.
- 40 x 40'tan büyük ebatlarda ve cephelerde çift taraflı yapıştırma tekniği kullanılmalıdır.

ÖZEL ÖNLEMLER

- Don riski veya yağmurlu havada uygulamayın.
- Cephelerde mekanik ankrajların kullanılması önerilir.
- 5 °C'nin altında veya 35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamayın.
- Aşırı hava koşullarında (rüzgâr ve yüksek sıcaklık) kuruma normalden daha hızlı gerçekleşir ve uygulamanın açık kalma süresi kısalır.
- Yüksek sıcaklık, rüzgâr ve çok emici alt zeminlerde, ürünü uygulamadan önce alt zemini nemlendirmek ve su filminin kaybolmasını beklemek gerekir.
- Ambalajlanma tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanın; kapalı ve kuru bir yerde, açılmamış orijinal ambalajında, nemden korunarak saklayın.

NOTLAR

- Harca hiçbir katkı maddesi eklemeyin.
- Emici veya gözenekli yüzeylerde ve çok sıcak havalarda, ürünü uygulamadan önce yüzeyi nemlendirin.
- Özel bölgeleri (çatlaklar vb.) cam elyaf file ile güçlendirin.
- Kuruma süresi mevcut sıcaklık ve neme göre değişir.

UYGUN ALT ZEMİNLER

Geleneksel alt zeminler, sıvalar ve çimento harcı zeminler.

Alçıpan bölme duvarlar üzerine uygulama için uygundur.

İç ve dış mekân seramik zeminler.

Alt zeminler dayanıklı ve sabit olmalı, yeterli düzgünlüğe sahip olmalı; temiz, tozsuz ve kalıp ayırıcı artıklarından vb. arınmış olmalıdır.

Alt zemin çok gözenekli veya çok emici ise ya da sıcak havalarda, ürünü uygulamadan önce alt zemini nemlendirin ve su filminin kaybolmasını bekleyin.

TEMİZLİK

- Seramik karolar üzerindeki kireç artığı lekeleri özel bir deterjanla giderilebilir.
- Harç tamamen kurumadan önce aletleri bol suyla temizleyin.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

RENKLER

Beyaz veya gri.

TÜKETİM

mm kalınlık başına tüketim: **1,10 kg/m^2**

** Bu tüketim miktarları alt zemine göre değişebilir.*

SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren **12 ay**, açılmamış orijinal ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak.

AMBALAJ



25 kg'lık kâğıt çuvallar
48 çuvallık paletler

ALT ZEMİN HAZIRLIĞI

- Alt zeminler sağlam, kuru ve tozsuz olmalı; boya, yağ, kireç, mum ve yapışmayı olumsuz etkileyebilecek her türlü maddeden arınmış olmalıdır.
- Alt zeminin düzgünlüğü, 2 m'lik mastarla kontrol edildiğinde 3 mm'den fazla sapma göstermemelidir.
- Çok kuru veya gözenekli alt zeminlerde ve sıcak ya da rüzgârlı havalarda alt zeminin hafifçe nemlendirilmesini öneririz.
- Alt zemin ve uygulama sıcaklığı 5 °C ile 30 °C arasında olmalıdır.
- Hava koşulları, hazırlanmış C2TE S1 GEL yapıştırıcısının açık kalma süresini önemli ölçüde değiştirebilir.

ÖZELLİKLER

Görünüm:	Beyaz veya gri toz
Karışım suyu:	Homojen karıştırma
Tozun yığın yoğunluğu:	± 1,3 kg/dm^3
Dikey kayma önleyici:	Evet
Uygulama sıcaklığı*:	+5 ile +30 °C arasında
Açık kalma süresi*:	> 40 dk
Kapta kullanım süresi*:	> 2 sa
Yürünebilirlik*:	± 24 sa
Toksisite/yanıcılık:	Yok
Esneklik:	Evet
Tüketim:	mm ve m^2 başına ± 1,10 kg
Ambalaj:	25 kg'lık çuvallar
Saklama:	Kapalı çuvalda ve kuru yerde 1 yıl
Nihai performanslar	
28 gün sonra başlangıç yapışması:	> 2,5 N/mm^2
Isı etkisinden sonra yapışma:	> 2,5 N/mm^2
Suya daldırmadan sonra yapışma:	> 2,5 N/mm^2
Donma-çözülme döngülerinden sonra yapışma:	> 2,5 N/mm^2
Alkalilere dayanım:	Mükemmel
Yağlara dayanım:	Mükemmel
Çözücülere dayanım:	Mükemmel
Servis sıcaklığı:	-30 °C ile +90 °C arası
Kayma:	≤ 0,5 mm (UNE EN 1308)
S1 deformasyon kabiliyeti (deforme olabilir):	≥ 2,5 mm ve ≤ 5 mm (UNE EN 12002)

** 23 °C ve 50 % BN'de elde edilen değerler.*

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

KULLANIM ŞEKLİ

- Yapıştırıcıyı, homojen ve işlenebilir bir kıvam elde edilene kadar temiz suyla karıştırın.
- Düşük devirli elektrikli karıştırıcı (~500 dev/dk) ile homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırın.
- Yaklaşık 5 dk dinlendirin ve uygulamadan önce yeniden karıştırın.
- Ürünü alt zemine en fazla 2 m^2'lik alanlar halinde yayın ve kalınlığı ayarlamak için dişli malayla tarayın.
- Çift taraflı yapıştırma durumunda, karonun arka yüzüne de yapıştırıcı sürün.

DERZ DOLGUSU VE SIZDIRMAZLIK

- Derz dolgusunu zeminlerde 24 saat, duvar kaplamalarında 6 saat sonra yapın.
- Genleşme, büzülme, bölme ve çevre derzlerine uyun.
- Karolar arasında derz bırakmak zorunludur ve en az 2 mm aralık önerilir. Cephelerde önerilen minimum aralık 4 mm'dir.
- İç mekân zeminlerinde her 50 m^2'de, dış mekânlarda her 30 m^2'de bölme derzi bırakın.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es