satine
satine.com

ورقة البيانات الفنية

AQUA VARNISH

أنظمة التطبيق

على الأسطح شديدة الامتصاص، يلزم سدّ مسام السطح باستخدام منتجنا PRIMER VARNISH. ويُعدّل ذلك بحسب معدل التغطية على كل سطح، حيث يلزم الحصول على سطح متصل يتكيف مع تضاريس السطح الأساسي مع توحيده بتشطيب مطفي.

قبل تطبيق المنتج، يُحرّك حتى يتجانس تمامًا، يدويًا أو بخلاط ميكانيكي على سرعة منخفضة لتجنب تكوين رغوة في المادة.

تحضير السطح والتطبيق
- يجب أن يكون السطح الأساسي مستويًا ونظيفًا وخاليًا من الغبار والشحوم والمواد الغريبة، ومتماسكًا تمامًا (بحد أدنى .(1 N
- عند تطبيق طبقة ثانية، تأكد من جفاف الطبقة السابقة تمامًا.
- زمن جفاف كل طبقة يقارب 24 ساعة، بحسب درجة الحرارة والرطوبة النسبية للجو.
- أثناء جفاف كل طبقة، يجب عدم تبليل المنطقة المعالجة أو فتحها للاستخدام.

إرشادات مهمة وتوصيات

- لا تُطبّق المنتج في ظروف مناخية غير ملائمة: طقس بارد، أمطار، إلخ.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة الجو أثناء التطبيق والمعالجة بين 6 و35 °C.
- يمكن إعادة الطلاء بعد 6 ساعات.

التخفيف

يمكن تخفيف المنتج بالماء ضمن نطاق واسع: بين 15 و30 %، بحسب السطح والنتيجة المطلوبة.

العبوة

A + B: **3 kg + 1 kg**.

الخصائص

عند الاستخدام، اتبع التعليمات الواردة على ملصق العبوة والتزم باحتياطات التهوية والمناولة المذكورة في صحيفة بيانات السلامة (FDS) الخاصة بالمنتج، وفقًا للتشريعات السارية.



الوصف

AQUA VARNISH راتنج مائي طُوّر خصيصًا لطلاء الأرضيات والكسوات بالورنيش في الداخل والخارج. وهو ورنيش أكريليكي أليفاتي. يُستخدم أساسًا للتشطيب الزخرفي للأرضيات القابلة للمشي (مقاومة عالية ولحركة المرور الكثيفة على الأرضيات). يوصى به لتشطيب الأرضيات الجديدة أو تجديد أرضيات الخرسانة الممسوحة بالمالج، والمواد ذاتية التسوية، والميكروسيمنت، والخرسانة المطبوعة، وغيرها.

التخزين

يُحفظ بين 5 و40 °C في عبوته الأصلية. لا يُخزّن لأكثر من اثني عشر شهرًا.

الخصائص الفنية

القيمة	AQUA VARNISH
الوزن النوعي	1,03 g/cm^3
الجفاف عند اللمس	1 ساعة
الثبات أمام الصقيع	جيد
الثبات في الخارج	أليفاتي
الثبات أمام حركة المرور	عال
الاصفرار	أليفاتي
مقاومة التصبّن	جيدة جدًا (15 يومًا من الجفاف)
الالتصاق	أسطح مسامية نظيفة وجافة
التشطيب	مطفي وساتان ولامع
الحد الأدنى لسماكة الطبقة	120 µm
معدل التغطية	8-12 m2/kg، بحسب السطح

القيمة	المحفّز
الكثافة	≈ 1,145 g/cm^3
الثبات أمام الصقيع	جيد
المظهر	شفاف
النسبة	25-30 %

السلامة والصحة

AQUA VARNISH غير سام وغير قابل للاشتعال في ظروف المناولة العادية. يوصى باستخدامه دون تدابير سلامة خاصة، مع الالتزام فقط بالقواعد القانونية للصحة المهنية.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es