

AQUA VARNISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUA VARNISH** είναι ρητίνη με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένη για τη βαφή δαπέδων και επενδύσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για αλειφατικό ακρυλικό βερνίκι. Χρησιμοποιείται κυρίως για το διακοσμητικό φινιρίσμα δαπέδων με κυκλοφορία (**υψηλή αντοχή και έντονη κυκλοφορία για δάπεδα**). Συνιστάται για το φινιρίσμα νέων δαπέδων ή για την ανάκτηση δαπέδων από λειασμένο σκυρόδεμα, αυτοεπιτεδούμενες δαπεδοστρώσεις, μικροσιμέντο, τυπωμένο σκυρόδεμα κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 40 °C** στην αρχική του συσκευασία. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AQUA VARNISH	Τιμή
Ειδικό βάρος	1,03 g/cm ³
Στεγνό στην αφή	1 ώρα
Αντοχή στον παγετό	Καλή
Σταθερότητα σε εξωτερικό χώρο	Αλειφατικό
Αντοχή στην κυκλοφορία	Υψηλή
Κιτρίνισμα	Αλειφατικό
Αντοχή στη σαπωνοποίηση	Πολύ καλή (15 ημέρες ξήρανσης)
Πρόσφυση	Καθαρές και στεγνές πορώδεις επιφάνειες
Φινιρίσμα	Ματ, σατινέ και γυαλιστερό
Ελάχιστο πάχος στρώσης	120 μm
Απόδοση	8-12 m ² /kg, ανάλογα με το υπόστρωμα

INDURENTE	Τιμή
Πυκνότητα	≈ 1,145 g/cm ³
Αντοχή στον παγετό	Καλή
Όψη	Διαφανές
Αναλογία	25-30 %

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Το **AQUA VARNISH** δεν είναι τοξικό ούτε εύφλεκτο υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού. Συνιστάται η χρήση χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, με μόνη την τήρηση των νομικών κανόνων για την υγεία στην εργασία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα θα χρειαστεί να σφραγιστεί το υπόστρωμα με το **PRIMER VARNISH** μας. Αυτό θα διαφέρει ανάλογα με την απόδοση σε κάθε υπόστρωμα, όταν απαιτείται συνεχής επιφάνεια που προσαρμόζεται στη φυσιογνωμία του βασικού υποστρώματος, ενοποιώντας την επιφάνεια με ματ φινιρίσμα.

Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, ανακατέψτε μέχρι πλήρους ομογενοποίησης, χειροκίνητα ή με μηχανικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές ώστε να μην αφρίσει το υλικό.

Προετοιμασία υποστρώματος και εφαρμογή

- Το βασικό υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, λίπη και ξένες ουσίες, και απολύτως συνεκτικό (τουλάχιστον 1 N).
- Σε περίπτωση εφαρμογής δεύτερης στρώσης, βεβαιωθείτε ότι η προηγούμενη έχει στεγνώσει πλήρως.
- Ο χρόνος ξήρανσης κάθε στρώσης είναι περίπου **24 ώρες**, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.
- Κατά τον χρόνο ξήρανσης κάθε στρώσης, η επεξεργασμένη περιοχή δεν πρέπει να βρέχεται ούτε να ανοίγεται σε χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: κρύο, βροχή κ.λπ.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής και σκλήρυνσης πρέπει να είναι **μεταξύ 6 και 35 °C**.
- Επιβερνικώνεται μετά από **6 ώρες**.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ευρύ εύρος: **15 έως 30 %**, ανάλογα με το υπόστρωμα και το απαιτούμενο αποτέλεσμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A + B: **3 kg + 1 kg**.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για τη χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και τηρήστε τις προφυλάξεις αερισμού και χειρισμού που αναφέρονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.