

AQUA VARNISH

DESCRIPTION

AQUA VARNISH est une résine à base d'eau spécialement développée pour le vernissage des sols et revêtements en intérieur et en extérieur. Il s'agit d'un vernis acrylique aliphatique. Il est principalement utilisé pour la finition décorative de sols praticables (**haute résistance et trafic intense pour sols**). Recommandé pour la finition de sols neufs ou la réhabilitation de sols en béton lissé, chapes autonivelantes, microciment, béton imprimé, etc.

STOCKAGE

Doit être conservé entre **5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AQUA VARNISH	Valeur
Poids spécifique	1,03 g/cm ³
Sec au toucher	1 heure
Stabilité au gel	Bonne
Stabilité en extérieur	Aliphatique
Stabilité au passage	Élevée
Jaunissement	Aliphatique
Résistance à la saponification	Très bonne (15 jours de séchage)
Adhérence	Surfaces poreuses propres et sèches
Finition	Mat, satiné et brillant
Épaisseur minimale de la couche	120 µm
Rendement	8-12 m ² /kg, selon le support

CATALYSEUR	Valeur
Densité	≈ 1,145 g/cm ³
Stabilité au gel	Bonne
Aspect	Transparent
Proportion	25-30 %

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

AQUA VARNISH n'est ni toxique ni inflammable dans des conditions normales de manipulation. Il est recommandé de l'utiliser sans mesures de sécurité particulières, uniquement selon les règles légales de santé au travail.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Sur les supports très absorbants, il sera nécessaire de sceller le support avec notre PRIMER VARNISH. Cela variera selon le rendement sur chaque support, lorsqu'une surface continue est requise, qui s'adapte à la physiologie du support de base tout en unifiant la surface avec une finition mate.

Avant d'appliquer le produit, agiter jusqu'à parfaite homogénéisation, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur mécanique, à basse vitesse pour ne pas faire mousser le matériau.

Préparation du support et application

- La surface de base doit être régularisée, propre et exempte de poussière, de graisse et de substances étrangères, et parfaitement cohésive (minimum 1 N).
- En cas d'application d'une seconde couche, vérifier que la précédente est complètement sèche.
- Le temps de séchage de chaque couche est d'environ **24 heures**, selon la température et le taux d'humidité relative de l'environnement.
- Pendant le temps de séchage de chaque couche, la zone traitée ne doit être ni mouillée ni ouverte à l'usage.

INDICATIONS IMPORTANTES ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit dans des conditions climatiques défavorables : temps froid, pluie, etc.
- La température ambiante d'application et de durcissement doit être comprise entre **6 et 35 °C**.
- Recouvrable à partir de **6 heures**.

DILUTION

Le produit peut être dilué à l'eau dans une large plage : entre **15 et 30 %**, selon le support et le résultat requis.

EMBALLAGE

A + B : **3 kg + 1 kg**.

PROPRIÉTÉS

Pour son utilisation, suivre les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage et respecter les précautions de ventilation et de manipulation indiquées dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit, conformément à la législation en vigueur.



Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.