satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

AQUA VARNISH

BESKRIVELSE

AQUA VARNISH er en vannbasert harpiks, spesielt utviklet for lakkering av gulv og overflater innendørs og utendørs. Det er en lakk av alifatisk akrylnatur. Den brukes hovedsakelig til dekorativ finish av gangbare gulv (**høy motstand og tung trafikk på gulv**). Anbefalt til finish av nye gulv eller til rehabilitering av glattede betonggulv, selvutjevnende masser, mikrosement, stampet betong osv.

LAGRING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Ikke lagre i mer enn **tolv måneder**.

TEKNISKE EGENSKAPER

AQUA VARNISH	Verdi
Egenvekt	1,03 g/cm^3
Berøringstørr	1 time
Frostbestandighet	God
Utendørsbestandighet	Alifatisk
Trafikkbestandighet	Høy
Gulning	Alifatisk
Bestandighet mot forsåpning	Meget god (15 dagers tørking)
Heft	Rene og tørre porøse overflater
Finish	Matt, silkematt og blank
Minste lagtykkelse	120 µm
Forbruk	8-12 m^2/kg, avhengig av underlaget

CATALIZADOR	Verdi
Tetthet	≈ 1,145 g/cm^3
Frostbestandighet	God
Utseende	Gjennomsiktig
Forhold	25-30 %

SIKKERHET OG HYGIENE

AQUA VARNISH er verken giftig eller brannfarlig under normale håndteringsforhold. Det anbefales å bruke det uten spesielle sikkerhetstiltak, bare de lovpålagte arbeidshelsereglene.

PÅFØRINGSSYSTEMER

På svært sugende underlag må underlaget forsegles med vår PRIMER VARNISH. Dette varierer etter forbruket på hvert underlag, der det kreves en sammenhengende overflate, tilpasset underlagets karakter, men med en ensartet overflate i matt finish.

Før produktet påføres, røres det til det er helt homogent, for hånd eller med mekanisk mikser på lave omdreininger slik at materialet ikke skummer.

Forberedelse av underlaget og påføring

- Underlaget må være jevnet ut, rent og fritt for støv, fett og fremmedstoffer, og fullstendig sammenhengende (minimum 1 N).
- Hvis det skal påføres et andre strøk, kontroller at det forrige er helt tørt.
- Tørketiden for hvert strøk er ca. **24 timer**, avhengig av temperatur og relativ luftfuktighet.
- I tørketiden for hvert strøk må det behandlede området ikke bli vått og ikke tas i bruk.

VIKTIGE MERKNADER OG ANBEFALINGER

- Ikke påfør produktet under ugunstige værforhold: kaldt vær, regn osv.
- Omgivelsestemperaturen under påføring og herding skal ligge **mellom 6 og 35 °C**.
- Kan overmales etter **6 timer**.

FORTYNNING

Produktet kan fortynnes med vann innenfor et bredt område: **mellom 15 og 30 %**, avhengig av underlaget og ønsket resultat.

EMBALLASJE

A + B: **3 kg + 1 kg**.

EGENSKAPER

Ved bruk følges anvisningene på emballasjens etikett, og forholdsreglene for ventilasjon og håndtering som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad (SDS) overholdes, i samsvar med gjeldende lovgivning.



Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es