satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

AQUA VARNISH

BESCHRIJVING

AQUA VARNISH is een hars op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor het vernissen van vloeren en bekledingen binnen en buiten. Het is een vernis van alifatisch-acrylaatachtige aard. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de decoratieve afwerking van begaanbare vloeren (**hoge weerstand en intensief verkeer op vloeren**). Aanbevolen voor de afwerking van nieuwe vloeren of voor de renovatie van gladgestreken betonvloeren, zelfnivellerende vloeren, microcement, stempelbeton enz.

OPSLAG

Bewaren **tussen 5 en 40 °C** in de originele verpakking. Niet langer dan **twaalf maanden** opslaan.

TECHNISCHE KENMERKEN

AQUA VARNISH	Waarde
Soortelijk gewicht	1,03 g/cm^3
Aanraakdroog	1 uur
Vorstbestendigheid	Goed
Buitenbestendigheid	Alifatisch
Verkeersbestendigheid	Hoog
Vergeling	Alifatisch
Bestendigheid tegen verzeping	Zeer goed (15 dagen drogen)
Hechting	Schone en droge poreuze oppervlakken
Afwerking	Mat, zijdeglans en glanzend
Minimale laagdikte	120 µm
Verbruik	8-12 m^2/kg, afhankelijk van de ondergrond

CATALIZADOR	Waarde
Dichtheid	≈ 1,145 g/cm^3
Vorstbestendigheid	Goed
Uiterlijk	Transparant
Verhouding	25-30 %

VEILIGHEID EN HYGIËNE

AQUA VARNISH is onder normale omstandigheden van gebruik niet giftig en niet ontvlambaar. Gebruik zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt aanbevolen, alleen de wettelijke arbeidsgezondheidsvoorschriften.

AANBRENGSYSTEMEN

Op zeer absorberende ondergronden moet de ondergrond worden afgedicht met onze PRIMER VARNISH. Dit hangt af van het verbruik op elke ondergrond, waar een doorlopend oppervlak vereist is, aangepast aan het karakter van de basisondergrond maar met een uniform oppervlak in matte afwerking.

Vóór het aanbrengen het product roeren tot het volledig homogeen is, met de hand of met een mechanische menger op laag toerental, zodat het materiaal niet schuimt.

Voorbereiding van de ondergrond en aanbrengen

- De basisondergrond moet vlak, schoon en vrij van stof, vet en vreemde stoffen zijn, en volkomen samenhangend (minimaal 1 N).
- Bij het aanbrengen van een tweede laag controleren of de vorige volledig droog is.
- De droogtijd van elke laag bedraagt ongeveer **24 uur**, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.
- Tijdens de droogtijd van elke laag mag het behandelde oppervlak niet nat worden en niet in gebruik worden genomen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN EN AANBEVELINGEN

- Het product niet aanbrengen onder ongunstige weersomstandigheden: koud weer, regen enz.
- De omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en uitharden moet **tussen 6 en 35 °C** liggen.
- Overschilderbaar vanaf **6 uur**.

VERDUNNING

Het product kan met water binnen een breed bereik worden verdund: **tussen 15 en 30 %**, afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

VERPAKKING

A + B: **3 kg + 1 kg**.

EIGENSCHAPPEN

Volg bij het gebruik de aanwijzingen op het etiket van de verpakking en neem de voorzorgsmaatregelen inzake ventilatie en hantering in acht die zijn vermeld in het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het product, overeenkomstig de geldende wetgeving.



Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es