satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

AQUA VARNISH

AÇIKLAMA

AQUA VARNISH, iç ve dış mekânlardaki zeminlerin ve kaplamaların vernikle kaplanması için özel olarak geliştirilmiş su bazlı bir reçinedir. Alifatik akrilik yapıda bir verniktir. Esas olarak yürünebilir zeminlerin dekoratif son katı için kullanılır (**zeminlerde yüksek dayanım ve yoğun trafik**). Yeni zeminlerin son katında veya mala ile perdahlanmış beton zeminlerin, kendinden yayılan zeminlerin, mikro çimentoların, baskılı betonun vb. yenilenmesinde önerilir.

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** fazla depolamayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AQUA VARNISH	Değer
Özgül ağırlık	1,03 g/cm^3
Dokunmaya kuru	1 saat
Dona dayanım	İyi
Dış mekân dayanımı	Alifatik
Trafik dayanımı	Yüksek
Sararma	Alifatik
Sabunlaşma dayanımı	Çok iyi (15 gün kuruma)
Yapışma	Temiz ve kuru gözenekli yüzeyler
Görünüm	Mat, saten ve parlak
Asgari kat kalınlığı	120 µm
Sarfiyat	8-12 m^2/kg, alt yüzeye göre

CATALIZADOR	Değer
Yoğunluk	≈ 1,145 g/cm^3
Dona dayanım	İyi
Görünüm	Şeffaf
Oran	%25-30

GÜVENLİK VE HİJYEN

AQUA VARNISH, normal kullanım koşullarında zehirli ve yanıcı değildir. Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması önerilir.

UYGULAMA SİSTEMLERİ

Çok emici alt yüzeylerde, alt yüzey PRIMER VARNISH ürünümüzle sızdırmaz hale getirilmelidir. Bu, sürekli bir yüzeyin gerektiği her alt yüzeydeki sarfiyata göre değişir; taban alt yüzeyin karakterine uyum sağlanır, ancak yüzey mat bir son katla birleştirilir.

Ürünü uygulamadan önce, malzemenin köpürmemesi için elle veya düşük devirli mekanik karıştırıcıyla tamamen homojen olana kadar karıştırın.

Alt yüzey hazırlığı ve uygulama

- Taban yüzey düzeltilmiş, temiz, toz, yağ ve yabancı maddelerden arınmış ve tamamen kohezyonlu olmalıdır (en az 1 N).
- İkinci kat uygulanacaksa, önceki katın tamamen kuru olduğunu kontrol edin.
- Her katın kuruma süresi, sıcaklığa ve ortamın bağıl nem oranına bağlı olarak yaklaşık **24 saattir**.
- Her katın kuruma süresi boyunca işlem görmüş alan ıslatılmamalı ve kullanıma açılmamalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Ürünü olumsuz hava koşullarında uygulamayın: soğuk hava, yağmur vb.
- Uygulama ve kürlenme ortam sıcaklığı **6 ile 35 °C arasında** olmalıdır.
- **6 saat** sonra tekrar boyanabilir.

SEYRELTME

Ürün, su ile geniş bir aralıkta seyreltilebilir: alt yüzeye ve istenen sonuca göre **%15 ile %30 arasında**.

AMBALAJ

A + B: **3 kg + 1 kg**.

ÖZELLİKLER

Kullanım konusunda, ambalaj etiketindeki kurallara uyun ve geçerli mevzuata uygun olarak ürünün Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) belirtilen havalandırma ve kullanım önlemlerine riayet edin.



Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es