satine
satine.com

技术数据表

AQUA VARNISH

说明

AQUA VARNISH 是一种水性树脂，专为室内外地面和覆层的清漆涂装而开发。它是一种脂肪族丙烯酸清漆。主要用于可通行地面的装饰面层（地面用，高强度、高通行量）。建议用于新地面的面层，或抹光混凝土、自流平、微水泥、压模混凝土等地面的翻新。

储存

应在原包装内于 5 至 40 °C 储存。储存时间不得超过十二个月。

技术特性

AQUA VARNISH	数值
比重	1,03 g/cm^3
表干时间	1 小时
耐冻稳定性	良好
户外稳定性	脂肪族
耐通行稳定性	高
黄变	脂肪族
耐皂化性	很好（干燥 15 天）
附着力	清洁干燥的多孔表面
表面效果	哑光、缎光和亮光
最小涂层厚度	120 µm
涂布率	8-12 m2/kg，视基层而定

催化剂	数值
密度	≈ 1,145 g/cm^3
耐冻稳定性	良好
外观	透明
比例	25-30 %

安全与卫生

AQUA VARNISH 在正常操作条件下无毒且不易燃。建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

施工系统

对于吸收性很强的基层，必须用本公司的 PRIMER VARNISH 进行封闭。具体用量应根据各基层的涂布率调整，在需要连续表面的部位，顺应基层的形貌，同时以哑光效果使表面均匀一致。

使用前，手动或用机械搅拌器低速搅拌至完全均匀，以免材料起泡。

基层准备和施工
- 基面必须平整、清洁，无灰尘、油脂及异物，并具有良好的内聚力（至少 1 N）。
- 如需涂第二层，应确认前一层已完全干燥。
- 每层干燥时间约为 24 小时，具体取决于环境温度和相对湿度。
- 每层干燥期间，处理区域不得沾水或投入使用。

重要说明与建议

- 不要在寒冷、降雨等不利气候条件下施工。
- 施工和固化时的环境温度应在 6 至 35 °C 之间。
- 6 小时后可重涂。

稀释

本产品可用水在较宽范围内稀释：15 至 30 %，具体取决于基层及所需效果。

包装

A + B: **3 kg + 1 kg**.

性能

使用时应遵守包装标签上的规定，以及产品安全数据表（FDS）中所列的通风和操作注意事项，并遵守现行法律。



本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es