

ELASTIC SANITARI

ΠΡΟΪΟΝ

Ειδικό τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή, ρητίνες, ενεργά συστατικά και πρόσθετα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ELASTIC SANITARI είναι ελαστικό και στεγανό διασυστατικό κονίαμα, για τη διόρθωση υποστρωμάτων με ρωγμές συρρίκνωσης, τόσο σε σκυρόδεμα, κονίαμα, ξύλο, παρκέ, σανίδωμα, γύψο όσο και σε αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα. Αντοχή σε θετική πίεση, στεγανοποίηση δεξαμενών από σκυρόδεμα για νερό, ακόμη και πόσιμο. Στεγανοποίηση ντουζιέρων, μπάνιων, πισινών... Στεγανή επικάλυψη επιφανειών από σκυρόδεμα που εκτίθενται στη δράση του νερού και στη χημική προσβολή εξωτερικών παραγόντων, όπως άλατα, άλατα αποπάγωσης, χλωριούχα κ.λπ.



Εφαρμόστε 2 στρώσεις με ενδιάμεσο πλέγμα ινών 80 g.

ΧΡΗΣΕΙΣ



- Στεγανοποιήσεις σε εξωτερικούς χώρους.
- Επισκευάζει και στεγανοποιεί τις ρωγμές.
- Κατάλληλο για υποστρώματα με μικρές κινήσεις.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με μηχανή (προβολή).
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό.
- Κατάλληλο για να δεχθεί χρώμα ή επικάλυψη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Μην προσθέτετε κανένα πρόσθετο στο κονίαμα, περιέχει ήδη τη δική του ρητίνη.
- Σε δάπεδα με κυκλοφορία, το κονίαμα πρέπει πάντα να παραμένει προστατευμένο.
- Ανθεκτικό στην επαφή με επιθετικά νερά και με θαλασσινό νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Στεγανοποίηση τοίχων και κατασκευών από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε φαινόμενα ρηγμάτωσης.
- Στεγανοποίηση ντουζιέρων, μπάνιων και πισινών πριν από την τοποθέτηση της κεραμικής επένδυσης.
- Αντέχει ακόμη και υψηλές αρνητικές πιέσεις.
- Αποκατάσταση ταρατσών και μπαλκονιών, καθώς και προβόλων ταρατσών, δωματίων και γείσων σε εξωτερικούς χώρους και εκτεθειμένων σε μεγάλες θερμικές διακυμάνσεις.
- Γενικά, προστατευτική και στεγανή επικάλυψη επιφανειών που εκτίθενται στη δράση του νερού και στη χημική προσβολή εξωτερικών φαινομένων, όπως άλατα αποπάγωσης, θειικά, χλωριούχα...

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ:

- Σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, επιχρίσματα, κεραμικά...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Χρόνος ηρεμίας μετά την ανάμιξη:	5 min.
Χρόνος ζωής του μείγματος:	περίπου 1 ώρα
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση:	ελάχιστο 2 mm
Έναρξη πήξης:	4 ώρες
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων:	4 ώρες
Αναμονή για πλήρωση δεξαμενής:	> 28 ημέρες
Επικάλυψη - βαφή:	> 6 ημέρες

*Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Θερμοκρασίες εφαρμογής μεταξύ 5 και 30 °C.
- Μην εφαρμόζετε όταν υπάρχει κίνδυνος βροχής, παγετού...
- Την εποχή της ζέστης μην εφαρμόζετε σε πλήρη ήλιο.
- Τοποθετήστε το πλέγμα υαλοϊνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης σε ταρατσες και ρηγματωμένους τοίχους.
- Ελάχιστο τελικό πάχος 3-4 mm σε όλα τα σημεία.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Courre ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, καθώς και την εισπνοή της σκόνης.

Χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά.

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Φαινόμενο βάρος:	1,3 g/cm ³
Πυκνότητα σε μορφή πάστας:	1,6 g/cm ³
Αντοχή σε θλίψη:	> 20 N/mm ²
Χρόνος ζωής του μείγματος:	60 λεπτά
Πάχος εφαρμογής:	2 mm ανά στρώση
Έναρξη πήξης:	4 ώρες
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων:	4-5 ώρες
Αναμονή για πλήρωση:	≥ 28 ημέρες
Επικάλυψη - βαφή:	> 6 ημέρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	μεταξύ 10 και 30 °C
Μην εφαρμόζετε όταν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή ισχυρού ανέμου	
Πρόσφυση σε εφελκυσμό:	≥ 1,5 MPa
Δείκτης αραίωσης:	≤ 3
Οσμή αραίωσης:	≤ 3
Αγωγιμότητα:	325 μS/cm
Ιδιότητες σε εφελκυσμό	
Δύναμη 1:	1,6 MPa
Επιμήκυνση:	65 %

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

Πυκνότητα:	1,09 kg/l στους 25 °C
pH:	8,4
Ιξώδες (25 °C):	1.500-2.000
Σημείο ανάφλεξης:	Όχι

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συστατικό Α:

Χάρτινοι σάκοι 20 kg

Παλέτες των 48 σάκων

Συστατικό Β: Δοχείο 5 λίτρων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



1.- Σε καθαρό δοχείο ρίχνεται το Συστατικό «Β» (1 μέρος ΡΗΤΙΝΗΣ ELASTIC από τη συσκευασία των 5 l, προσθέτοντας την ίδια αναλογία νερού) και προστίθεται σταδιακά το Συστατικό «Α» (στερεό μέρος, 20 kg). Με τη βοήθεια μηχανικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών (300 έως 500 σ.α.λ.) αναμειγνύεται για περίπου 3 min.



Εφαρμόστε με σπάτουλα ή πινέλο σε μέγιστα πάχη 2 mm ανά στρώση. Τοποθετήστε το κατάλληλο πλέγμα στο μέσον της επικάλυψης.
*Κατάλληλο για μηχανική προβολή.



Στα πλευρά, επικαλύψτε το πλέγμα κατά τουλάχιστον 15 cm.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, καθαρά και απαλλαγμένα από τσιμεντόνερο και αποκαλυπτικά.
- Εάν χρειαστεί, πλύνετε με νερό υψηλής πίεσης ή αμμοβολή, για να διασφαλιστεί τέλεια πρόσφυση.
- Τα υποστρώματα πρέπει να έχουν καλή επιτεδότητα, χωρίς ρωγμές ή ανώμαλες περιοχές.
- Επισκευάστε όλες τις φθαρμένες περιοχές (τρύπες, φωλιές χαλικιών...) με κονίαμα επισκευής.
- Επεξεργαστείτε τα ιδιαίτερα σημεία με το κατάλληλο πλέγμα.
- Υγράνετε το υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es