ELASTIC SANITARI

TUOTE

Erikoissementti, valitut kiviainekset, hartsit, aktiiviset komponentit ja lisäaineet.

KUVAUS

ELASTIC SANITARI on kaksikomponenttinen joustava ja vesitiivis laasti, jolla korjataan kutistumahalkeamia sisältäviä alustoja sekä betonissa, laastissa, puussa, parketissa, lankkulattiassa, kipsissä että itsetasoittuvassa laastissa. Kestää positiivisen paineen, soveltuu betonisten vesisäiliöiden, myös juomavesisäiliöiden, vedeneristykseen. Suihkujen, kylpyhuoneiden, uima-altaiden vedeneristys... Vedelle sekä ulkoisten aineiden, kuten suolojen, jäänsulatusaineiden, kloridien jne., kemialliselle rasitukselle altistuvien betonipintojen vesitiivis pinnoite.



Levitä 2 kerrosta, välissä 80 g:n kuituverkko.

KÄYTTÖTARKOITUKSET



- Vedeneristykset ulkotiloissa.
- Korjaa ja tiivistää halkeamat.
- Soveltuu alustoille, joissa on pieniä liikkeitä.
- Ruiskutettavissa koneellisesti.
- Kestää merivettä.
- Soveltuu maalattavaksi tai pinnoitettavaksi.

KÄYTTÖALA

HUOMAUTUKSET:

- **Laastiin ei saa lisätä mitään lisäainetta**, koska siinä on jo oma hartsinsa.
- Liikennöidyillä lattioilla laasti on aina suojattava.
- Kestää kosketuksen aggressiivisten vesien ja meriveden kanssa.

KÄYTTÖKOHTEET:

- Halkeilulle alttiiden betoniseinien ja -rakenteiden vedeneristys.
- Suihkujen, kylpyhuoneiden ja uima-altaiden vedeneristys ennen keraamisen pinnoitteen asennusta.
- Kestää jopa korkeita negatiivisia paineita.
- Terassien ja parvekkeiden sekä terassien, kattoterassien ja reunalistojen ulokkeiden kunnostus ulkotiloissa ja merkittäville lämpötilanvaihteluille altistuvissa kohteissa.
- Yleisesti ottaen suojaava ja vesitiivis pinnoite pinnoille, jotka altistuvat vedelle ja ulkoisten ilmiöiden, kuten jäänsulatussuolojen, sulfaattien ja kloridien..., kemialliselle rasitukselle.

HYVÄKSYTYT ALUSTAT:

- Betoni, betoniset elementit, rappaukset, keramiikka...

KÄYTTÖOMINAISUUDET:

Lepoaika sekoituksen jälkeen:	5 min.
Massan käyttöaika:	noin 1 tunti
Levityspaksuus kerrosta kohden:	vähintään 2 mm
Kovettumisen alku:	4 tuntia
Odotusaika kerrosten välillä:	4 tuntia
Odotusaika ennen säiliön täyttöä:	> 28 päivää
Pinnoitus – maalaus:	> 6 päivää

**Nämä ajat voivat vaihdella huomattavasti ympäristön lämpötilan mukaan.*

LEVITYSSUOSITUKSET:

- Levityslämpötila **5 ja 30 °C:n välillä**.
- Älä levitä sateen tai pakkasen uhatessa...
- Kuumana vuodenaikana älä levitä täydessä auringonpaisteessa.
- Aseta lasikuituverkko ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin terasseilla ja halkeilleilla seinillä.
- **Lopullinen vähimmäispaksuus 3-4 mm** kaikissa kohdissa.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

ERITYISET VAROTOIMET

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä.

Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja**.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

OMINAISUUDET

KOMPONENTTI A

Näennäistiheys:	1,3 g/cm^3
Tiheys tahnana:	1,6 g/cm^3
Puristuslujuus:	> 20 N/mm^2
Seoksen käyttöaika:	60 minuuttia
Levityspaksuus:	2 mm kerrosta kohden
Kovettumisen alku:	4 tuntia
Odotusaika kerrosten välillä:	4-5 tuntia
Odotusaika ennen säiliön täyttöä:	≥ 28 päivää
Pinnoitus – maalaus:	> 6 päivää
Levityslämpötila:	10 ja 30 °C:n välillä
Älä levitä sateen tai kovan tuulen uhatessa	
Vetotartunta:	≥ 1,5 MPa
Laimennusindeksi:	≤3
Laimennushaju:	≤3
Johtavuus:	325 µS/cm
Vetoominaisuudet	
Voima 1:	1,6 MPa
Venymä:	65 %

KOMPONENTTI B

Tiheys:	1,09 kg/l lämpötilassa 25 °C
pH:	8,4
Viskositeetti (25 °C):	1500-2000
Leimahduspiste:	Ei

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, sääolosuhteilta ja kosteudelta suojattuna.

TOIMITUSMUOTO

Komponentti A:

Paperisäkit, 20 kg

Lavat, 48 säkkiä

Komponentti B: 5 litran kanisteri

KÄYTTÖOHJE



1.- Kaada puhtaaseen astiaan komponentti ”B” (1 osa 5 l:n ELASTIC-hartsia, ja lisää sama määrä vettä) ja lisää vähitellen komponentti ”A” (kiinteä osa, 20 kg). Sekoita hitaalla mekaanisella sekoittimella (300–500 r.p.m.) noin 3 min.



Levitä lastalla tai siveltimellä enintään 2 mm:n kerrospaksuuksina. Aseta sopiva verkko pinnoitteen keskelle. *Soveltuu koneruiskutukseen.



Reunoilla verkko limitetään vähintään 15 cm.

TOTEUTUSOLOSUHTEET

- Alustojen on oltava ehjiä ja puhtaita, ilman sementtilietettä ja muotinirrotusaineita.
- Tarvittaessa pese painevedellä tai hiekkapuhalla täydellisen tartunnan varmistamiseksi.
- Alustojen on oltava tasaisia, ilman uria ja epätasaisia kohtia.
- Korjaa kaikki vauriokohdat (kolot, onkalot...) korjauslaastilla.
- Käsittele erityiskohdat sopivalla verkolla.
- Kostuta alusta ennen levitystä.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es