ELASTIC SANITARI

PRODUKT

Spesialsement, utvalgte tilslag, harpikser, aktive komponenter og tilsetningsstoffer.

BESKRIVELSE

ELASTIC SANITARI er en fleksibel og vanntett tokomponentmørtel for å utbedre underlag med svinnriss, både i betong, mørtel, tre, parkett, plankegulv, gips og selvutjevnende mørtel. Motstandsdyktig mot positivt trykk, tetting av betongtanker for vann, også drikkevann. Tetting av dusjer, bad, svømmebasseng... Vanntett belegg på betongoverflater som utsettes for vann og for kjemisk påkjenning fra eksterne stoffer, som salter, tinesalter, klorider osv.



Påfør 2 strøk med et mellomliggende fibernett på 80 g.

BRUK



- Tetting i utendørsområder.
- Reparerer og tetter sprekker.
- Egnet på underlag med små bevegelser.
- Kan sprøytes maskinelt.
- Motstandsdyktig mot sjøvann.
- Egnet til å motta maling eller belegg.

ANVENDELSESOMRÅDE

MERKNADER:

- **Ikke tilsett noe tilsetningsstoff i mørtelen**, da den allerede har sin egen harpiks.
- På gulv med trafikk skal mørtelen alltid beskyttes.
- Tåler kontakt med aggressivt vann og sjøvann.

ANVENDELSER:

- Tetting av vegger og betongkonstruksjoner som er utsatt for sprekkdannelse.
- Tetting av dusjer, bad og svømmebasseng før legging av keramisk belegg.
- Tåler til og med høye negative trykk.
- Rehabilitering av terrasser og balkonger, samt utkragede deler av terrasser, flate tak og gesimser utendørs og utsatt for store temperatursvingninger.
- Generelt et beskyttende og vanntett belegg på overflater som utsettes for vann og for kjemisk påkjenning fra eksterne fenomener som tinesalter, sulfater, klorider...

GODKJENTE UNDERLAG:

- Betong, prefabrikkerte betongelementer, puss, keramikk...

BRUKSEGENSKAPER:

Hviletid etter blanding:	5 min.
Brukstid for massen:	ca. 1 time
Påføringstykkelse per lag:	minst 2 mm
Starten av herdingen:	4 timer
Ventetid mellom lagene:	4 timer
Ventetid før fylling av tanken:	> 28 dager
Belegg – maling:	> 6 dager

**Disse tidene kan variere betydelig avhengig av omgivelsestemperaturen.*

PÅFØRINGSANBEFALINGER:

- Påføringstemperatur **mellom 5 og 30 °C**.
- Må ikke påføres ved fare for regn, frost...
- I varm årstid må det ikke påføres i full sol.
- Legg glassfibernettet mellom første og andre lag på terrasser og sprukne vegger.
- **Endelig minstetykkelse på 3-4 mm** på alle punkter.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement. Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv.

Bruk **gummihansker og vernebriller**.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende lovgivning.

EGENSKAPER

KOMPONENT A

Bulktetthet:	1,3 g/cm^3
Tetthet i pasta:	1,6 g/cm^3
Trykkfasthet:	> 20 N/mm^2
Brukstid for blandingen:	60 minutter
Påføringstykkelse:	2 mm per lag
Starten av herdingen:	4 timer
Ventetid mellom lagene:	4-5 timer
Ventetid før fylling av tanken:	≥ 28 dager
Belegg – maling:	> 6 dager
Påføres ved temperaturer:	mellom 10 og 30 °C
Må ikke påføres ved fare for regn eller kraftig vind	
Heft ved strekk:	≥ 1,5 MPa
Fortynningsindeks:	≤3
Fortynningslukt:	≤3
Konduktivitet:	325 µS/cm
Egenskaper ved strekk	
Kraft 1:	1,6 MPa
Forlengelse:	65 %

KOMPONENT B

Tetthet:	1,09 kg/l ved 25 °C
pH:	8,4
Viskositet (25 °C):	1500-2000
Flammepunkt:	Nei

LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

LEVERINGSFORM

Komponent A:

Papirsekker på 20 kg

Paller med 48 sekker

Komponent B: Dunk på 5 liter

BRUKSANVISNING



1.- Hell komponent «B» i en ren beholder (1 del ELASTIC-harpiks på 5 l, og tilsett samme mengde vann), og tilsett gradvis komponent «A» (fast del, 20 kg). Bland i ca. 3 min med en mekanisk rører med lav hastighet (300 til 500 r.p.m.).



Påfør med glattebrett eller pensel i tykkelser på maksimalt 2 mm per lag. Legg egnet nett midt i belegget. *Egnet for maskinsprøyting.



På sidene skal nettet overlappes minst 15 cm.

UTFØRELSESBETINGELSER

- Underlagene skal være sunne og rene, uten sementslam og forskalingsolje.
- Om nødvendig vask med høytrykksvann eller sandblås for å sikre perfekt heft.
- Underlagene skal ha god planhet, uten sprekker eller ujevne partier.
- Reparer alle skadde områder (hull, hulrom...) med reparasjonsmørtel.
- Behandle spesielle punkter med egnet nett.
- Fukt underlaget før påføring.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es