

ELASTIC SANITARI

PRODUKT

Cement specjalny, wyselekcjonowane kruszywa, żywice, składniki aktywne i dodatki.

OPIS

ELASTIC SANITARI to elastyczna i wodoszczelna zaprawa dwuskładnikowa do korygowania podłoży z rysami skurczowymi, zarówno na betonie, zaprawie, drewnie, parkiecie, deskowaniu, gipsie, jak i na zaprawie samopoziomującej. Odporność na parcie dodatnie, hydroizolacja zbiorników betonowych na wodę, również pitną. Hydroizolacja pryszniców, łazienek, basenów... Wodoszczelna powłoka powierzchni betonowych narażonych na działanie wody i agresję chemiczną czynników zewnętrznych, takich jak sole, sole odladzające, chlorki itp.



Nałożyć 2 warstwy z wtopioną pośrodku siatką z włókna 80 g.

ZASTOSOWANIA



- Hydroizolacje na zewnątrz.
- Naprawia i uszczelnia rysy.
- Nadaje się na podłoża z niewielkimi ruchami.
- Można natryskiwać maszynowo.
- Odporny na wodę morską.
- Nadaje się do pokrycia farbą lub powłoką.

ZAKRES STOSOWANIA

UWAGI:

- **Nie dodawać do zaprawy żadnych dodatków**, zawiera już odpowiednią żywicę.
- Na posadzkach narażonych na ruch zaprawa musi być zawsze zabezpieczona.
- Odporny na kontakt z wodami agresywnymi i morskimi.

ZASTOSOWANIA:

- Hydroizolacja murów i konstrukcji betonowych podatnych na zjawisko pękania.
- Hydroizolacja pryszniców, łazienek i basenów przed ułożeniem okładziny ceramicznej.
- Wytrzymuje nawet wysokie parcie ujemne.
- Renowacja tarasów i balkonów, a także wysięgów tarasów, dachów płaskich i gzymsów na zewnątrz, narażonych na duże wahania temperatury.
- Ogólnie powłoka ochronna i wodoszczelna dla powierzchni narażonych na działanie wody i agresję chemiczną czynników zewnętrznych, takich jak sole odladzające, siarczany, chlorki...

DOPUSZCZALNE PODŁOŻA:

- Beton, prefabrykaty betonowe, tynki, ceramika...

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Czas dojrzewania po wymieszaniu:	5 min.
Czas użyteczności mieszanki:	około 1 godziny
Grubość nakładania na warstwę:	min. 2 mm
Początek wiązania:	4 godziny
Czas oczekiwania między warstwami:	4 godziny
Oczekiwanie przed napełnieniem zbiornika:	> 28 dni
Pokrycie - malowanie:	> 6 dni

**Czasz te mogą się znacznie różnić w zależności od temperatury otoczenia.*

ZALECENIA DOTYCZĄCE NAKŁADANIA:

- Temperatura stosowania **od 5 do 30 °C**.
- Nie nakładać, gdy istnieje ryzyko deszczu, mrozu...
- W okresie upałów nie nakładać w pełnym słońcu.
- Na tarasach i popękanych murach umieścić siatkę z włókna szklanego pomiędzy pierwszą a drugą warstwą.
- **Minimalna grubość końcowa 3-4 mm** w każdym punkcie.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu.

Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne.**

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WŁAŚCIWOŚCI

SKŁADNIK A

Gęstość nasypowa:	1,3 g/cm ³
Gęstość w postaci pasty:	1,6 g/cm ³
Wytrzymałość na ściskanie:	> 20 N/mm ²
Czas użyteczności mieszanki:	60 minut
Grubość nakładania:	2 mm na warstwę
Początek wiązania:	4 godziny
Czas oczekiwania między warstwami:	4-5 godzin
Oczekiwanie przed napełnieniem:	≥ 28 dni
Pokrycie - malowanie:	> 6 dni
Temperatura stosowania:	od 10 do 30 °C
Nie nakładać, gdy istnieje ryzyko deszczu lub silnego wiatru	
Przyczepność przy odrywaniu:	≥ 1,5 MPa
Wskaźnik rozcieńczenia:	≤ 3
Zapach rozcieńczenia:	≤ 3
Przewodność:	325 μS/cm

Właściwości przy rozciąganiu

Siła 1:	1,6 MPa
Wydłużenie:	65 %

SKŁADNIK B

Gęstość:	1,09 kg/l w 25 °C
pH:	8,4
Lepkość (25 °C):	1 500-2 000
Temperatura zapłonu:	Nie

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, z dala od warunków atmosferycznych i wilgoci.

OPAKOWANIA

Składnik A:

Worki papierowe 20 kg

Palety po 48 worków

Składnik B: Kanister 5 litrów

SPOSÓB UŻYCIA



1.- Do czystego pojemnika wlewa się Składnik „B” (1 część ŻYWICY ELASTIC z opakowania 5 l, dodając taką samą ilość wody), a następnie stopniowo dodaje się Składnik „A” (część stała, 20 kg). Za pomocą mieszadła mechanicznego o niskich obrotach (300 do 500 obr./min) miesza się przez ok. 3 min.



Nakładać pacą lub pędzlem warstwami o maksymalnej grubości 2 mm. Odpowiednią siatkę umieścić w połowie grubości powłoki. *Nadaje się do natrysku maszynowego.



Na krawędziach siatkę zakładać na zakład co najmniej 15 cm.

WARUNKI WYKONANIA

- Podłoża muszą być nośne, czyste, wolne od mleczka cementowego i środków antyadhezyjnych do szalunków.
- W razie potrzeby oczyścić wodą pod ciśnieniem lub piaskowaniem, aby zapewnić doskonałą przyczepność.
- Podłoża muszą być dobrze zniwelowane, bez szczelin i nierównych miejsc.
- Naprawić wszystkie uszkodzone miejsca (dziury, raki...) zaprawą naprawczą.
- Miejsca szczególne zabezpieczyć odpowiednią siatką.
- Przed nałożeniem zwilżyć podłoże.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es