ELASTIC SANITARI

ÜRÜN

Özel çimento, seçilmiş agregalar, reçineler, aktif bileşenler ve katkılar.

AÇIKLAMA

ELASTIC SANITARI, büzülme çatlakları bulunan alt yüzeylerin (beton, harç, ahşap, parke, tahta zemin, alçı veya kendiliğinden yayılan harç) düzeltilmesi için iki bileşenli, esnek ve su geçirmez bir harçtır. Pozitif basınca dayanıklıdır; içme suyu dahil su depolayan beton tankların su yalıtımında kullanılır. Duş, banyo, havuz vb. alanların su yalıtımı... Suya ve tuzlar, buz çözücüler, klorürler vb. dış etkenlerin kimyasal saldırısına maruz kalan beton yüzeylerin su geçirmez kaplaması.



Arada 80 g'lık elyaf file ile 2 kat uygulayın.

KULLANIM ALANLARI



- Dış mekânlarda su yalıtımı.
- Çatlakları onarır ve su yalıtımı sağlar.
- Küçük hareketler olan alt yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Makineyle püskürtülebilir.
- Deniz suyuna dayanıklıdır.
- Boya veya kaplama uygulamasına uygundur.

UYGULAMA ALANI

NOTLAR:

- **Harca hiçbir katkı maddesi eklenmemelidir**, çünkü kendi reçinesini zaten içermektedir.
- Yaya trafiği olan zeminlerde harç her zaman korunmalıdır.
- Agresif sular ve deniz suyuyla temasa dayanıklıdır.

UYGULAMALAR:

- Çatlama olaylarına maruz kalan duvarların ve beton yapıların su yalıtımı.
- Seramik kaplama uygulanmadan önce duş, banyo ve havuzların su yalıtımı.
- Yüksek negatif basınçlara bile dayanır.
- Teraslar ve balkonların yanı sıra dış mekânda ve önemli sıcaklık değişimlerine maruz kalan teras, çatı terası ve silme çıkmalarının rehabilitasyonu.
- Genel olarak, suya ve buz çözücü tuzlar, sülfatlar, klorürler... gibi dış olayların kimyasal saldırısına maruz kalan yüzeyler için koruyucu ve su geçirmez bir kaplamadır.

UYGUN ALT YÜZEYLER:

- Beton, prefabrik beton elemanlar, sıvalar, seramik...

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

Karıştırmadan sonra bekleme süresi:	5 dk.
Karışımın kullanım ömrü:	yaklaşık 1 saat
Kat başına uygulama kalınlığı:	en az 2 mm
Priz başlangıcı:	4 saat
Katlar arası bekleme süresi:	4 saat
Deponun doldurulması için bekleme:	> 28 gün
Kaplama – boya:	> 6 gün

**Bu süreler ortam sıcaklığına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.*

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

- Uygulama sıcaklığı **5 ile 30 °C arasında**.
- Yağmur, don... riski varken uygulamayın.
- Sıcak mevsimde tam güneş altında uygulamayın.
- Teraslarda ve çatlak duvarlarda cam elyaf fileyi birinci ve ikinci kat arasına yerleştirin.
- **Tüm noktalarda nihai minimum kalınlık 3-4 mm.**

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözler ve cilt ile temasından ve tozun solunmasından kaçının.

Lastik eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

ÖZELLİKLER

BİLEŞEN A

Görünür yoğunluk:	1,3 g/cm^3
Macun yoğunluğu:	1,6 g/cm^3
Basınç dayanımı:	> 20 N/mm^2
Karışımın kullanım ömrü:	60 dakika
Uygulama kalınlığı:	kat başına 2 mm
Priz başlangıcı:	4 saat
Katlar arası bekleme süresi:	4-5 saat
Deponun doldurulması için bekleme:	≥ 28 gün
Kaplama – boya:	> 6 gün
Uygulama sıcaklığı:	10 ile 30 °C arasında
Yağmur veya kuvvetli rüzgâr riski varken uygulamayın	
Çekme yapışma dayanımı:	≥ 1,5 MPa
Seyreltme indeksi:	≤3
Seyreltme kokusu:	≤3
İletkenlik:	325 µS/cm
Çekme özellikleri	
Kuvvet 1:	1,6 MPa
Uzama:	%65

BİLEŞEN B

Yoğunluk:	25 °C'de 1,09 kg/l
pH:	8,4
Viskozite (25 °C):	1500-2000
Parlama noktası:	Yok

SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren **12 ay**, açılmamış orijinal ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak.

AMBALAJ

Bileşen A:

20 kg'lık kâğıt torbalar

48 torbalık paletler

Bileşen B: 5 litrelik bidon

KULLANIM TALİMATI



1.- Temiz bir kaba "B" Bileşeni dökülür (5 l'lik ELASTIC reçinesinin 1 parçası ve aynı oranda su eklenir) ve yavaş yavaş "A" Bileşeni (katı kısım, 20 kg) eklenir. Düşük devirli mekanik bir karıştırıcı (300 ila 500 r.p.m.) yardımıyla yaklaşık 3 dk karıştırılır.



Mala veya fırça ile kat başına en fazla 2 mm kalınlıkta uygulayın. Kaplamanın ortasına uygun fileyi yerleştirin.
*Makineyle püskürtmeye uygundur.



Kenarlarda file en az 15 cm bindirilmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Alt yüzeyler sağlam ve temiz olmalı; çimento şerbeti ve kalıp ayırıcı içermemelidir.
- Gerekirse, mükemmel yapışmayı sağlamak için basınçlı suyla yıkayın veya kumlama yapın.
- Alt yüzeyler iyi düzlükte olmalı; çatlak veya düzensiz bölgeler bulunmamalıdır.
- Hasarlı tüm bölgeleri (boşluklar, kovanlar...) tamir harcıyla onarın.
- Özel noktaları uygun fileyle işleyin.
- Uygulamadan önce alt yüzeyi nemlendirin.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es