

HIDROSTONE

PRODUKT

HIDROSTONE ist ein wasserbasiertes wasser- und ölabweisendes Imprägniermittel.

- Wasser- und ölabweisende Wirkung.
- Verändert die vorhandene Farbe nicht.
- Verhindert Ausblühungen.
- Atmungsaktiv.
- Für Mörtel, Marmor, Stein und Sichtmauerwerk.



BESCHREIBUNG

Fluorierte Silan-Siloxan-Verbindung in wässriger Lösung zur Behandlung von Baustoffen, die eine wasser- und ölabweisende Oberfläche erzeugt.

ANWENDUNGEN

- Ausgezeichnete Eindringtiefe.
- Verhindert das Auftreten von Flecken.
- Verwendbar für die wasser- und ölabweisende Behandlung von Materialien, selbstnivellierenden Estrichen, Marmor, Naturstein, Granit, Mörtel, Ziegeln usw.
- Wasserdampfdurchlässig.

LIEFERFORM

Kanister à 5 kg. Paletten mit 72 Stück.

FARBE

Milchig weiß.

VERBRAUCH

Ungefähr und je nach Untergrund: 1 kg (gebrauchsfertig) deckt **5 bis 25 m²** pro Schicht.

ANWENDUNGSHINWEISE

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS STETS TESTS DURCHFÜHREN.

Mit Wasser verdünnen: **1 Teil HIDROSTONE auf 14 Teile Wasser.**

- Bei frisch bearbeiteten Oberflächen mindestens **30 Tage** warten, bevor die Behandlung erfolgt.
- 1-2 Durchgänge mit Mopp, Airless, konventioneller Pistole usw. auftragen. Nach (mindestens) **8 Stunden** mit der Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine nacharbeiten, bis das gleichmäßigste Ergebnis mit dem Untergrund erreicht ist.
- In der Regel genügt bei porösen Oberflächen eine einzige Schicht. Falls eine zweite Schicht erforderlich ist, kann sie aufgetragen werden, sobald der Glanzeffekt der ersten verschwunden ist.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Alle beschriebenen Angaben wurden aus Standardprüfungen gewonnen und können je nach Ausführungsbedingungen und Saugfähigkeit des jeweils zu behandelnden Produkts abweichen.

HINWEISE

- Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und staubfrei sein.
- Spritzer in Augen und auf Schleimhäute sowie Hautkontakt vermeiden.
- Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Alle Flächen, die nicht mit dem Produkt imprägniert werden sollen, und/oder nicht ausdrücklich zementgebundene Untergründe abdecken.

LAGERUNG

Zwischen **5 und 25 °C** aufbewahren. Nicht länger als **6 Monate** ab Herstellungsdatum lagern, in ungeöffneter Originalverpackung, vor Witterung und Feuchtigkeit geschützt.

LEISTUNGSMERKMALE

Parameter	Wert
Wirkstoffgehalt	45 %
Flammpunkt	> 100 °C
Viskosität (bei 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Dichte (bei 25 °C)	ca. 1,1 g/cm ³
Verdünnungsmittel	Wasser

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es