

# HIDROSTONE

## ΠΡΟΪΟΝ

Το **HIDROSTONE** είναι υδατοαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό με βάση το νερό.

- Υδατοαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό αποτέλεσμα.
- Δεν αλλοιώνει το υπάρχον χρώμα.
- Προλαμβάνει τα εξανθήματα.
- Αναπνέει.
- Για κονιάματα, μάρμαρο, πέτρα και όψεις από ακάλυπτο υλικό.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φθοριούχο παράγωγο σιλανίου-σιλοξανίου σε υδατικό διάλυμα για την επεξεργασία δομικών υλικών, που προσδίδει υδατοαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό φινιρίσμα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετική διείσδυση.
- Προλαμβάνει την εμφάνιση κηλίδων.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υδατοελαιοαπωθητική επεξεργασία υλικών, αυτοεπιτεδούμενων δαπεδοστρώσεων, μαρμάρου, φυσικής πέτρας, γρανίτη, κονιαμάτων, τούβλων κ.λπ.
- Διαπερατότητα στους υδρατμούς.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των **5 kg**. Παλέτα των 72 τεμαχίων.

## ΧΡΩΜΑ

Γαλακτώδες λευκό.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτική και ανάλογα με το υπόστρωμα: **1 kg** (έτοιμο προς χρήση) καλύπτει από **5 έως 25 m<sup>2</sup>** ανά στρώση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΚΑΝΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.**

Αραιώστε με νερό: **1 μέρος HIDROSTONE προς 14 μέρη νερού.**

- Σε πρόσφατα κατασκευασμένες επιφάνειες, περιμένετε τουλάχιστον **30 ημέρες** πριν από την επεξεργασία.
- Εφαρμόστε 1-2 πάσσες με σφουγγαρίστρα (mor), airless, συμβατικό πιστόλι κ.λπ. Μετά από (τουλάχιστον) **8 ώρες**, περάστε τον γυαλιστήρα υψηλών στροφών μέχρι να επιτευχθεί το πιο ομοιόμορφο φινιρίσμα με το υπόστρωμα.
- Γενικά, σε πορώδεις επιφάνειες αρκεί μία μόνο στρώση. Αν χρειαστεί δεύτερη στρώση, μπορεί να εφαρμοστεί όταν έχει εξαφανιστεί το γυαλιστερό εφέ της πρώτης.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.

Όλες οι πληροφορίες που περιγράφονται προέκυψαν από τυπικές δοκιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες εκτέλεσης και την απορροφητικότητα κάθε προϊόντος προς επεξεργασία.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, υγιές, καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.
- Αποφύγετε πιτσιλιές στα μάτια και στους βλεννογόνους, καθώς και την επαφή με το δέρμα.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
- Προστατεύστε όλες τις επιφάνειες που δεν πρέπει να στεγανοποιηθούν με το προϊόν ή/και τα υποστρώματα που δεν είναι ειδικά τσιμεντοειδή.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 25 °C**. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **6 μήνες** από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| Παράμετρος              | Τιμή                       |
|-------------------------|----------------------------|
| Ενεργό συστατικό        | 45 %                       |
| Σημείο ανάφλεξης        | > 100 °C                   |
| Ιξώδες (στους 25 °C)    | < 50 mPa·s (cP)            |
| Πυκνότητα (στους 25 °C) | περ. 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Αραιωτικό               | Νερό                       |

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.