

HIDROSTONE

PRODUCTO

HIDROSTONE es un hidro-oleofugante de base agua.

- Efecto repelente al agua y a los aceites.
- No modifica el color existente.
- Evita las eflorescencias.
- Transpirable.
- Para morteros, mármol, piedra y cara vista.



DESCRIPCIÓN

Compuesto fluorado de silano-siloxano en solución acuosa para el tratamiento de materiales de construcción, que da un acabado repelente al agua y a los aceites.

APLICACIONES

- Excelente penetración.
- Evita la aparición de manchas.
- Utilizable para el tratamiento hidro-oleofugante de materiales, autonivelantes, mármol, piedra natural, granito, morteros, ladrillo, etc.
- Permeabilidad al vapor de agua.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 kg. Palés de 72 uds.

COLOR

Blanco lechoso.

CONSUMO

Aproximado y según soporte: 1 kg (listo al uso) cubre entre 5 y 25 m² por capa.

MODO DE EMPLEO

SIEMPRE REALIZAR PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Diluir con agua: **1 parte de HIDROSTONE por 14 partes de agua.**

- En superficies recién trabajadas, esperar al menos **30 días** antes de efectuar el tratamiento.
- Aplicar 1-2 pasadas con mopa, airless, pistola convencional, etc. Transcurridas **8 horas (mínimo)**, pasar la máquina de abrillantar ultrarrápida hasta conseguir el acabado más uniforme con el soporte.
- Por lo general, una sola capa es suficiente sobre superficies porosas. Si fuese necesaria una segunda capa, se puede aplicar cuando el efecto brillo de la primera desaparezca.
- Evitar la insolación directa.

Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y puede variar en función de las condiciones de puesta en obra y de la absorción de cada producto a tratar.

OBSERVACIONES

- El soporte tiene que estar seco, sano, limpio y exento de polvo.
- Evitar las salpicaduras en ojos y mucosas, y el contacto con la piel.
- Usar gafas protectoras y guantes.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser hidrofugadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.

ALMACENAJE

Debe conservarse entre **5 y 25 °C**. No almacenar más de **6 meses** a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

PRESTACIONES

Concepto	Valor
Materia activa	45 %
Punto de inflamación	> 100 °C
Viscosidad (a 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Densidad (a 25 °C)	Aprox. 1,1 g/cm ³
Diluyente	Agua

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es