

HIDROSTONE

PRODUIT

HIDROSTONE est un hydro-oléofuge à base d'eau.

- Effet hydrofuge et oléofuge.
- Ne modifie pas la couleur existante.
- Évite les efflorescences.
- Respirant.
- Pour mortiers, marbre, pierre et parements.



DESCRIPTION

Composé fluoré de silane-siloxane en solution aqueuse pour le traitement des matériaux de construction, qui confère une finition hydrofuge et oléofuge.

APPLICATIONS

- Excellente pénétration.
- Évite l'apparition de taches.
- Utilisable pour le traitement hydro-oléofuge de matériaux, chapes autonivelantes, marbre, pierre naturelle, granit, mortiers, brique, etc.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 kg. Palettes de 72 unités.

COULEUR

Blanc laiteux.

CONSOMMATION

Approximative et selon le support : 1 kg (prêt à l'emploi) couvre de 5 à 25 m² par couche.

MODE D'EMPLOI

TOUJOURS RÉALISER DES ESSAIS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Diluer avec de l'eau : **1 partie de HIDROSTONE pour 14 parties d'eau.**

- Sur les surfaces fraîchement réalisées, attendre au moins **30 jours** avant d'effectuer le traitement.
- Appliquer 1 à 2 passes à la mop, en airless, au pistolet conventionnel, etc. Après (minimum) **8 heures**, passer la lustreuse ultra-rapide jusqu'à obtenir la finition la plus uniforme avec le support.
- En général, une seule couche suffit sur les surfaces poreuses. Si une seconde couche est nécessaire, elle peut être appliquée lorsque l'effet brillant de la première a disparu.
- Éviter l'ensoleillement direct.

Toutes les informations décrites ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre et de l'absorption de chaque produit à traiter.

OBSERVATIONS

- Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
- Éviter les projections dans les yeux et sur les muqueuses, ainsi que le contact avec la peau.
- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être hydrofugées avec le produit et/ou les supports qui ne sont pas spécifiquement cimentaires.

STOCKAGE

Doit être conservé entre **5 et 25 °C**. Ne pas stocker plus de **6 mois** à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PERFORMANCES

Paramètre	Valeur
Matière active	45 %
Point d'éclair	> 100 °C
Viscosité (à 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Densité (à 25 °C)	env. 1,1 g/cm ³
Diluant	Eau

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.