

HIDROSTONE

PRODOTTO

HIDROSTONE è un idro-oleorepellente a base acqua.

- Effetto idrorepellente e oleorepellente.
- Non altera il colore esistente.
- Previene le efflorescenze.
- Traspirante.
- Per malte, marmo, pietra e faccia a vista.



DESCRIZIONE

Composto fluorurato di silano-silossano in soluzione acquosa per il trattamento dei materiali da costruzione, che conferisce una finitura idrorepellente e oleorepellente.

APPLICAZIONI

- Eccellente penetrazione.
- Previene la comparsa di macchie.
- Utilizzabile per il trattamento idro-oleorepellente di materiali, massetti autolivellanti, marmo, pietra naturale, granito, malte, laterizi, ecc.
- Permeabilità al vapore acqueo.

CONFEZIONE

Tanica da 5 kg. Pallet da 72 unità.

COLORE

Bianco latte.

CONSUMO

Indicativo e in funzione del supporto: 1 kg (pronto all'uso) copre da 5 a 25 m² per mano.

ISTRUZIONI PER L'USO

ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

Diluire con acqua: **1 parte di HIDROSTONE per 14 parti di acqua.**

- Sulle superfici appena realizzate, attendere almeno **30 giorni** prima di eseguire il trattamento.
- Applicare 1-2 passate con mop, airless, pistola convenzionale, ecc. Dopo (minimo) **8 ore**, passare la lucidatrice ad alta velocità fino a ottenere la finitura più uniforme con il supporto.
- In genere, sulle superfici porose è sufficiente una sola mano. Se è necessaria una seconda mano, può essere applicata quando l'effetto lucido della prima è scomparso.
- Evitare l'esposizione diretta al sole.

Tutte le informazioni descritte sono state ottenute da prove standard e possono variare in funzione delle condizioni di esecuzione e dell'assorbimento di ciascun prodotto da trattare.

OSSERVAZIONI

- Il supporto deve essere asciutto, sano, pulito e privo di polvere.
- Evitare schizzi negli occhi e sulle mucose, nonché il contatto con la pelle.
- Indossare occhiali di protezione e guanti.
- Proteggere tutte le superfici che non devono essere impermeabilizzate con il prodotto e/o i supporti che non siano specificamente cementizi.

STOCCAGGIO

Deve essere conservato tra **5 e 25 °C**. Non stoccare per più di **6 mesi** dalla data di produzione, nell'imballaggio originale chiuso, al riparo dalle intemperie e dall'umidità.

PRESTAZIONI

Parametro	Valore
Materia attiva	45 %
Punto di infiammabilità	> 100 °C
Viscosità (a 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Densità (a 25 °C)	ca. 1,1 g/cm ³
Diluente	Acqua

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es