

HIDROSTONE

PRODUKT

HIDROSTONE to wodny środek hydrofobowo-oleofobowy.

- Działanie hydrofobowe i oleofobowe.
- Nie zmienia istniejącego koloru.
- Zapobiega wykwitom.
- Przepuszcza parę wodną.
- Do zapraw, marmuru, kamienia i muru licowego.



OPIS

Fluorowany związek silanowo-siloksanowy w roztworze wodnym do impregnacji materiałów budowlanych, nadający powierzchni właściwości hydrofobowe i oleofobowe.

ZASTOSOWANIA

- Doskonała penetracja.
- Zapobiega powstawaniu plam.
- Może być stosowany do hydrofobowo-oleofobowej impregnacji materiałów, samopoziomujących wylewek, marmuru, kamienia naturalnego, granitu, zapraw, cegły itp.
- Przepuszczalność pary wodnej.

OPAKOWANIE

Kanister 5 kg. Palety po 72 szt.

KOLOR

Mleczna biel.

ZUŻYCIE

Orientacyjne i zależne od podłoża: 1 kg (gotowego do użycia) pokrywa od **5 do 25 m²** na warstwę.

SPOSÓB UŻYCIA

ZAWSZE WYKONAĆ PRÓBY PRZED UŻYCIEM PRODUKTU.

Rozcieńczyć wodą: **1 część HIDROSTONE na 14 części wody.**

- Na świeżo wykonanych powierzchniach odczekać co najmniej **30 dni** przed przeprowadzeniem impregnacji.
- Nanieść 1-2 przejścia mopem, metodą airless, pistoletem konwencjonalnym itp. Po (minimum) **8 godzinach** przejść szybkoobrotową polerką, aż do uzyskania możliwie najbardziej jednolitego wykończenia z podłożem.
- Zazwyczaj na powierzchniach porowatych wystarczy jedna warstwa. Jeśli konieczna jest druga warstwa, można ją nanieść po zaniku efektu połysku pierwszej.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Wszystkie opisane informacje uzyskano na podstawie badań standardowych i mogą się one różnić w zależności od warunków wykonania oraz chłonności każdego impregnowanego produktu.

UWAGI

- Podłoże musi być suche, mocne, czyste i wolne od kurzu.
- Unikać rozprysków do oczu i na błony śluzowe oraz kontaktu ze skórą.
- Stosować okulary ochronne i rękawice.
- Zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają być impregnowane produktem, i/lub podłoża, które nie są wyraźnie cementowe.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od **5 do 25 °C**. Nie przechowywać dłużej niż **6 miesięcy** od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od warunków atmosferycznych i wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Parametr	Wartość
Substancja czynna	45 %
Temperatura zapłonu	> 100 °C
Lepkość (w 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Gęstość (w 25 °C)	ok. 1,1 g/cm ³
Rozcieńczalnik	Woda

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es