

# HIDROSTONE

## PRODUS

HIDROSTONE este un agent hidrofug și oleofug pe bază de apă.

- Efect hidrofug și oleofug.
- Nu modifică culoarea existentă.
- Previne eflorescențele.
- Permeabil la vapori (respirabil).
- Pentru mortare, marmură, piatră și zidărie aparentă.



## DESCRIERE

Compus fluorurat de silan-siloxan în soluție apoasă pentru tratarea materialelor de construcții, care conferă o suprafață hidrofugă și oleofugă.

## APLICAȚII

- Penetrare excelentă.
- Previne apariția petelor.
- Poate fi utilizat pentru tratamentul hidrofug și oleofug al materialelor, șapelor autonivelante, marmurei, pietrei naturale, granitului, mortarelor, cărămidilor etc.
- Permeabilitate la vaporii de apă.

## AMBALARE

Bidon de 5 kg. Paletă de 72 unități.

## CULOARE

Alb lăptos.

## CONSUM

Orientativ și în funcție de suport: 1 kg (gata de utilizare) acoperă între 5 și 25 m<sup>2</sup> pe strat.

## MOD DE UTILIZARE

EFFECTUAȚI ÎNTOTDEAUNA TESTE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.

Se diluează cu apă: **1 parte HIDROSTONE la 14 părți apă.**

- Pe suprafețele proaspăt executate, așteptați cel puțin **30 de zile** înainte de a efectua tratamentul.
- Aplicați 1-2 treceri cu mop, airless, pistol convențional etc. După (minimum) **8 ore**, treceți mașina de lustruit de mare viteză până la obținerea celui mai uniform aspect față de suport.
- În general, pe suprafețele poroase este suficient un singur strat. Dacă este necesar un al doilea strat, acesta poate fi aplicat atunci când efectul lucios al primului a dispărut.
- Evitați expunerea directă la soare.

*Toate informațiile descrise au fost obținute din încercări standard și pot varia în funcție de condițiile de execuție și de absorbția fiecărui produs de tratat.*

## OBSERVAȚII

- Suportul trebuie să fie uscat, sănătos, curat și lipsit de praf.
- Evitați stropirea ochilor și a mucoaselor, precum și contactul cu pielea.
- Purtați ochelari de protecție și mănuși.
- Protejați toate suprafețele care nu trebuie impermeabilizate cu produsul și/sau suporturile care nu sunt în mod specific pe bază de ciment.

## DEPOZITARE

Trebuie păstrat între **5 și 25 °C**. A nu se depozita mai mult de **6 luni** de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.

## PERFORMANȚE

| Parametru              | Valoare                      |
|------------------------|------------------------------|
| Materie activă         | 45 %                         |
| Punct de aprindere     | > 100 °C                     |
| Vâscozitate (la 25 °C) | < 50 mPa·s (cP)              |
| Densitate (la 25 °C)   | aprox. 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Diluant                | Apă                          |

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

**SATINESTONE** - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: [info@satine.es](mailto:info@satine.es)