LEVEL BASIC

المنتج

ملاط ذاتي التسوية لرفع منسوب الأرضيات. أسمنت ورمال كوارتز وألياف وإضافات معدنية.

الاستخدامات

- ملاط ذاتي التسوية لإصلاح الأرضيات وتسويتها ورفع منسوبها في المباني الجديدة أو أعمال التجديد.
- للأرضيات التي تتطلب استواءً عاليًا.
- لحركة المرور الخفيفة والثقيلة المعتدلة.
- مثالي للتغطية بالسيراميك والخشب والألواح الخشبية والعشب الاصطناعي والموكيت...
- للاستخدام الداخلي.

الأسطح

ملاط وخرسانة بمقاومة ضغط عالية ((25 N/mm2 < وأسطح ذات أساس أسمنتي.

خصائص الاستخدام

- زمن الخلط: 3-2 دقائق.
- زمن الاستراحة قبل التطبيق: 2 دقيقة.
- عمر العجينة: 30-25 دقيقة.
- بداية الشك: 45 دقيقة.
- الجفاف عند اللمس: 5-4 ساعات.
- قابل للسير (للمشاة): 8 < ساعات.
- الملاط الزخرفي: 7 < أيام وخالٍ من الرطوبة.
- البلاط والموكيت والباركيه: رطوبة .% 4 <
- الراتنجات ذات الأساس المذيب: 7 < أيام وخالٍ من الرطوبة.

التطبيق

توصيات التطبيق
- التزم دائمًا بنسبة الماء نفسها أثناء الخلط.
- لا تضف أي مادة مضافة إلى الملاط.
- التزم بالسماكات الدنيا المطلوبة بحسب نوع السطح.
- حافظ على الفاصل المحيطي (حد أدنى 5 mm) وفواصل التمدد (مساحات 16-20 m2) وفواصل التقسيم.
- درجات حرارة التطبيق من 5 إلى .30 °C

شروط التنفيذ
- يجب أن يكون السطح متينًا وصلبًا وجافًا وخاليًا من الغبار والمناطق القابلة للتفتت والدهانات والشموع والزيوت والصدأ وبقايا الجبس...
- في جميع الحالات، على الخرسانة الجديدة أو القديمة ذات مقاومة ضغط 25 < N/mm2، افرز السطح حتى يظهر الركام، ثم اشفط الغبار وقوّه بمصلّب السيليكات عند الضرورة.
- تجنب التطبيق مع وجود تيارات هوائية.
- لا يُطبّق على خرسانة متشققة أو متدهورة أو محتملة الحركة...
- يجب أن تكون الخرسانة الجديدة قد اكتمل شكّها (28 ≥ يومًا).
- حافظ على فواصل التمدد والعمل بالقطع أو بتركيب قطاع فاصل (مساحات بحد أقصى 16-20 m2).

طريقة الاستخدام الخلط اليدوي: اخلط كيسًا من LEVEL BASIC (25 kg) مع 5-6 لترات من الماء النظيف حتى تحصل على عجينة متجانسة وخالية من الكتل. عند الضرورة، استخدم أسطوانة مسننة لإزالة الهواء المحتبس في العجينة وتحقيق تسوية أفضل.

الرش بالآلة: اخلط الملاط بنحو 21 % من الماء النظيف.

عند الحاجة، بعد الجفاف يُصنفر السطح كله ويُشفط الغبار لإزالة أي لبّانة أسمنتية وضمان التصاق الكسوة النهائية.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

الألوان

أبيض

معدل التغطية

1,5 kg/m2 لكل mm من السماكة

الحفظ

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار. استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5 °C أو أعلى من 30 °C.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

التعبئة



في أكياس ورقية مقاومة للرطوبة بوزن **25 kg**

منصات تضم **48** كيسًا

الخصائص

النتيجة	البند
5-35 °C	درجات حرارة التطبيق:
> 10,0 N/mm^2	مقاومة الانحناء (**28** يومًا):
> 40,0 N/mm^2	مقاومة الضغط (**28** يومًا):
17,9 cm^3/50 cm^2	تآكل **Böhme** وفق **UNE-EN 13892-3**:
< 20,0 mm	التآكل وفق **UNE-EN 13748-1**:
> 1 N/mm^2	الالتصاق بالخرسانة:
ارتفاع السقوط: > 1500 mm قيمة IR: 14,7 N·m	مقاومة الصدم، **UNE-EN 12633**:
0,98 N/mm^2	الالتصاق بالسطح الخزفي:
1,5 kg/m2 لكل mm من السماكة	معدل التغطية:
الفئة الأوروبية A1	السلوك تجاه الحريق:
5-50 mm	الحد الأدنى والأقصى للسماكة لكل طبقة:

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es