

LEVEL BASIC

ΠΡΟΪΟΝ

Αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα για δαπεδοστρώσεις. Τσιμέντο, χαλαζιακές άμμοι, ίνες και ορυκτά πρόσθετα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα για την επισκευή, την εξομάλυνση και την κατασκευή δαπεδοστρώσεων σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.
- Για δάπεδα που απαιτούν υψηλή επιτεδότητα.
- Ελαφριά και μέτρια βαριά κυκλοφορία.
- Κατάλληλο για επικάλυψη με πλακάκια, ξύλο, παρκέ, συνθετικό χλοοτάπητα, μοκέτα...
- Σε εσωτερικούς χώρους.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Κονιάματα και σκυροδέματα υψηλής αντοχής σε θλίψη ($> 25 \text{ N/mm}^2$) και υποστρώματα με βάση το τσιμέντο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Χρόνος ανάμειξης: **2-3 λεπτά.**
- Χρόνος ηρεμίας πριν από την εφαρμογή: **2 λεπτά.**
- Χρόνος ζωής του μείγματος: **25-30 λεπτά.**
- Έναρξη πήξης: **45 λεπτά.**
- Στεγνό στην αφή: **4-5 ώρες.**
- Βατό από πεζούς: **> 8 ώρες.**
- Διακοσμητικό κονίαμα: **> 7 ημέρες** και χωρίς υγρασία.
- Πλακάκια, μοκέτα, παρκέ: υγρασία **< 4 %**.
- Ρητίνες με βάση διαλύτη: **> 7 ημέρες** και χωρίς υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συστάσεις εφαρμογής

- Τηρείτε πάντα το ίδιο ποσοστό νερού στο μείγμα.
- **Μην προσθέτετε πρόσθετα στο κονίαμα.**
- Τηρείτε τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Τηρείτε τον περιμετρικό αρμό (ελάχ. 5 mm), τους αρμούς διαστολής (πεδία $16-20 \text{ m}^2$) και τους αρμούς διαχωρισμού.
- Θερμοκρασίες εφαρμογής από 5 έως 30 °C.

Συνθήκες εκτέλεσης

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές και σκληρό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, εύθρυπτα τμήματα, βαφές, κεριά και έλαια, σκουριά, υπολείμματα γύψου...
- Σε κάθε περίπτωση, σε νέο ή παλιό σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη $> 25 \text{ N/mm}^2$, φρεζάρετε μέχρι να φανεί το αδρανές, απορροφήστε τη σκόνη και, αν χρειάζεται, ενισχύστε με σκληρυντικό πυριτικών.
- Αποφύγετε την εφαρμογή παρουσία ρευμάτων αέρα.
- Μην εφαρμόζετε σε ρηγματωμένο, φθαρμένο σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα που υπόκειται σε κινήσεις...
- Το νέο σκυρόδεμα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πήξη του (≥ 28 ημέρες).
- Τηρείτε τους αρμούς διαστολής και εργασίας, με κοπή ή τοποθέτηση προφίλ (πεδία το πολύ $16-20 \text{ m}^2$).

Τρόπος χρήσης

Χειροκίνητη ανάμειξη:

Αναμείξτε έναν σάκο LEVEL BASIC (25 kg) με **5-6 λίτρα** καθαρό νερό μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ρολό με ακίδες για την απομάκρυνση του αέρα που έχει παγιδευτεί στο μείγμα και για καλύτερη εξομάλυνση.

Εφαρμογή με μηχανήμα:

Αναμείξτε το κονίαμα με περίπου **21 %** καθαρό νερό.

Αν χρειάζεται, μετά το στέγνωμα, τρίψτε με γυαλόχαρτο και απορροφήστε τη σκόνη από ολόκληρη την επιφάνεια, ώστε να αφαιρεθεί ο τσιμεντοπολτός και να εξασφαλιστεί η πρόσφυση της τελικής επικάλυψης.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία εφαρμογής:	5-35 °C
Αντοχή σε κάμψη (28 ημέρες):	> 10,0 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες):	> 40,0 N/mm ²
Φθορά Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Φθορά UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα:	> 1 N/mm ²
Αντοχή σε κρούση, UNE-EN 12633:	Ύψος πτώσης: > 1.500 mm Τιμή IR: 14,7 N·m
Πρόσφυση σε κεραμικό υπόστρωμα:	0,98 N/mm ²
Απόδοση:	1,5 kg/m ² ανά mm πάχους
Αντίδραση στη φωτιά:	Ευρωκλάση A1
Ελάχιστο και μέγιστο πάχος ανά στρώση:	5-50 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ

Λευκό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5 kg/m² ανά mm πάχους

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω από 5 °C ή πάνω από 30 °C**.

Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Σε χάρτινους σάκους ανθεκτικούς στην υγρασία των 25 kg
Παλέτα με 48 σάκους

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es