LEVEL BASIC

TUOTE

Itsetasoittuva laasti lattioiden korotukseen. Sementti, kvartsihiekka, kuidut ja mineraaliset lisäaineet.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Itsetasoittuva laasti lattioiden korjaukseen, tasaukseen ja korotukseen uudis- tai saneerauskohteissa.
- Lattioille, joilta vaaditaan suurta tasaisuutta.
- Kevyt ja kohtalaisen raskas liikenne.
- Soveltuu päällystettäväksi keramiikalla, puulla, parketilla, tekonurmella, matolla...
- Sisätiloissa.

ALUSTAT

Puristuslujuudeltaan korkealujuuksiset laastit ja betonit (> 25 N/mm^2) sekä sementtipohjaiset alustat.

KÄYTTÖOMINAISUUDET

- Sekoitusaika: **2-3 minuuttia**.
- Lepoaika ennen levitystä: **2 minuuttia**.
- Massan käyttöaika: **25-30 minuuttia**.
- Kovettumisen alku: **45 minuuttia**.
- Pintakuiva: **4-5 tuntia**.
- Kävelykelpoinen: **> 8 tuntia**.
- Koristelaasti: > 7 vuorokautta ja kosteudesta vapaa.
- Laatoitus, matto, parketti: kosteus < 4 %.
- Liuotinpohjaiset hartsit: > 7 vuorokautta ja kosteudesta vapaa.

LEVITYS

Levitysohjeet

- Käytä sekoituksessa aina samaa vesimäärää.
- **Laastiin ei saa lisätä mitään lisäainetta.**
- Noudata alustan tyypin mukaan vaadittuja vähimmäispaksuuksia.
- Noudata reunasaumaa (väh. 5 mm), liikuntasaumoja (16-20 m^2:n kentät) ja jakosaumoja.
- Levityslämpötilat 5-30 °C.

Toteutusolosuhteet

- Alustan on oltava luja ja kova sekä kuiva, pölytön ja vapaa irtoavista kohdista, maaleista, vahoista ja öljyistä, oksideista, kipsijäämistä...
- Kaikissa tapauksissa uudella tai vanhalla betonilla, jonka puristuslujuus on > 25 N/mm^2, jyrsi, kunnes kiviaines tulee esiin, imuroi ja tarvittaessa vahvista silikaattikovetteella.
- Vältä levitystä vedossa.
- Älä levitä halkeilleelle, rapistuneelle tai liikkeelle alttiille betonille...
- Uuden betonin on oltava täysin kovettunut (≥ 28 vuorokautta).
- Noudata liikunta- ja työsaumoja sahaamalla tai asentamalla profiili (kentät enintään 16-20 m^2).

Käyttöohje

Käsin sekoitus:

Sekoita yksi säkki LEVEL BASIC -laastia (25 kg) **5-6 litraan** puhdasta vettä, kunnes massa on tasaista ja paakutonta. Tarvittaessa käytä piikkitelaa massaan jääneen ilman poistamiseksi ja paremman tasoittumisen saavuttamiseksi.

Konelevitys ruiskuttamalla:

Sekoita laastiin noin **21 %** puhdasta vettä.

Tarvittaessa kuivumisen jälkeen koko pinta hiotaan ja imuroidaan mahdollisen sementtiliiman poistamiseksi ja lopullisen pinnoitteen tartunnan varmistamiseksi.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Tulos
Levityslämpötilat:	5-35 °C
Taivutuslujuus (28 vuorokautta):	> 10,0 N/mm^2
Puristuslujuus (28 vuorokautta):	> 40,0 N/mm^2
Kuluminen Böhme UNE-EN 13892-3:	17,9 cm^3/50 cm^2
Kuluminen UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Tartunta betoniin:	> 1 N/mm^2
Iskunkestävyys, UNE-EN 12633:	Pudotuskorkeus: > 1500 mm IR-arvo: 14,7 N·m
Tartunta keraamiseen alustaan:	0,98 N/mm^2
Kulutus:	1,5 kg/m^2 ja mm paksuutta
Palokäyttäytyminen:	Euroluokka A1
Pienin ja suurin kerrospaksuus:	5-50 mm

VÄRIT

Valkoinen

KULUTUS

1,5 kg/m^2 ja mm paksuutta

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, sääolosuhteilta ja kosteudelta suojattuna.

ERITYISET VAROTOIMET

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä. Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja**. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Älä levitä tuotetta, kun ympäristön lämpötila on **alle 5 °C tai yli 30 °C**.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TOIMITUSMUOTO



Kosteudelta suojatuissa paperisäkeissä, 25 kg

Lavat, 48 säkkiä

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es