

LEVEL BASIC

PRODOTTO

Malta autolivellante per massetti di pavimento. Cemento, sabbie di quarzo, fibre e additivi minerali.

USI

- Malta autolivellante per la riparazione, la livellazione e la realizzazione di massetti in nuove costruzioni o ristrutturazioni.
- Per pavimenti che richiedono un'elevata planarità.
- Traffico leggero e moderatamente pesante.
- Adatta al rivestimento con piastrelle, legno, parquet, erba sintetica, moquette...
- In interni.

SUPPORTI

Malte e calcestruzzi ad alta resistenza a compressione ($> 25 \text{ N/mm}^2$) e supporti a base cementizia.

CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE

- Tempo di miscelazione: **2-3 minuti**.
- Tempo di riposo prima dell'applicazione: **2 minuti**.
- Vita utile dell'impasto: **25-30 minuti**.
- Inizio presa: **45 minuti**.
- Secco al tatto: **4-5 ore**.
- Pedonabile: **> 8 ore**.
- Malta decorativa: **> 7 giorni** e priva di umidità.
- Piastrelle, moquette, parquet: umidità **< 4 %**.
- Resine a base solvente: **> 7 giorni** e prive di umidità.

APPLICAZIONE

Raccomandazioni per l'applicazione

- Rispettare sempre la stessa percentuale di acqua nell'impasto.
- **Non aggiungere additivi alla malta.**
- Rispettare gli spessori minimi richiesti in base al tipo di supporto.
- Rispettare il giunto perimetrale (min. 5 mm), i giunti di dilatazione (campi di $16-20 \text{ m}^2$) e i giunti di frazionamento.
- Temperature di applicazione da 5 a 30 °C.

Condizioni di esecuzione

- Il supporto deve essere solido e duro, asciutto e privo di polvere, parti friabili, vernici, cere e oli, ruggine, residui di gesso...
- In ogni caso, su calcestruzzo nuovo o vecchio con resistenza a compressione $> 25 \text{ N/mm}^2$, fresare fino a rendere visibile l'aggregato, aspirare e, se necessario, consolidare con indurente al silicato.
- Evitare l'applicazione in presenza di correnti d'aria.
- Non applicare su calcestruzzo fessurato, degradato o soggetto a movimenti...
- Il calcestruzzo nuovo deve aver completato la presa (≥ 28 giorni).
- Rispettare i giunti di dilatazione e di lavoro, mediante taglio o inserimento di un profilo (campi di massimo $16-20 \text{ m}^2$).

Modalità d'uso

Impasto manuale:

Impastare un sacco di LEVEL BASIC (25 kg) con **5-6 litri** di acqua pulita fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Se necessario, utilizzare il rullo frangibolle a punte per eliminare l'aria inglobata nell'impasto e ottenere una migliore livellazione.

Proiezione a macchina:

Impastare la malta con circa **21 %** di acqua pulita.

Se necessario, dopo l'asciugatura, carteggiare e aspirare tutta la superficie per eliminare eventuale lattime di cemento e garantire l'adesione del rivestimento finale.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

CARATTERISTICHE

Parametro	Risultato
Temperatura di applicazione:	5-35 °C
Resistenza a flessione (28 giorni):	> 10,0 N/mm ²
Resistenza a compressione (28 giorni):	> 40,0 N/mm ²
Usura Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Usura UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Adesione sul calcestruzzo:	> 1 N/mm ²
Resistenza all'urto, UNE-EN 12633:	Altezza di caduta: > 1.500 mm Valore IR: 14,7 N·m
Adesione su supporto ceramico:	0,98 N/mm ²
Resa:	1,5 kg/m ² per mm di spessore
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Spessore minimo e massimo per mano:	5-50 mm

COLORI

Bianco

RESA

1,5 kg/m² per mm di spessore

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dalle intemperie e dall'umidità.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione della polvere. Utilizzare **guanti in gomma e occhiali di protezione**. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a una temperatura ambiente **inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C**.

Smaltire i contenitori vuoti in conformità alla normativa vigente.

CONFEZIONE



In sacchi di carta antiumidità da 25 kg
Pallet da 48 sacchi

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es