# LEVEL BASIC

## PRODUKT

**Selvutjevnende mørtel for pålegg på gulv.** Sement, kvartssand, fibre og mineralske tilsetningsstoffer.

## BRUK

- Selvutjevnende mørtel for reparasjon, utjevning og pålegg på gulv i nybygg eller rehabilitering.
- For gulv der det kreves høy planhet.
- Lett og moderat tung trafikk.
- Egnet til å dekkes med keramikk, tre, parkett, kunstgress, teppe...
- Innendørs.

## UNDERLAG

Mørtler og betong med høy trykkfasthet (> 25 N/mm$^2$) og sementbaserte underlag.

## BRUKSEGENSKAPER

- Blandetid: **2-3 minutter**.
- Hviletid før påføring: **2 minutter**.
- Brukstid for massen: **25-30 minutter**.
- Starten av herdingen: **45 minutter**.
- Berøringstørr: **4-5 timer**.
- Gangbar: **> 8 timer**.
- Dekorativ mørtel: > 7 dager og fri for fuktighet.
- Flislegging, teppe, parkett: fuktighet < 4 %.
- Løsemiddelbaserte harpikser: > 7 dager og fri for fuktighet.

## PÅFØRING

### Påføringsanbefalinger

- Bruk alltid samme vannprosent under blandingen.
- **Ikke tilsett noe tilsetningsstoff i mørtelen.**
- Overhold minimumstykkelsene som kreves etter type underlag.
- Overhold randfugen (min. 5 mm), bevegelsesfugene (felt på 16-20 m$^2$) og delefugene.
- Påføringstemperaturer fra 5 til 30 °C.

### Utførelsesbetingelser

- Underlaget skal være solid og hardt, og være tørt, fritt for støv, løse partier, maling, voks og olje, oksider, gipsrester...
- I alle tilfeller, på nytt eller gammelt betongunderlag med trykkfasthet > 25 N/mm$^2$, frese til tilslaget kommer til syne, støvsuge og om nødvendig forsterke med silikatherder.
- Unngå påføring ved trekk.
- Ikke påfør på betong med sprekker, nedbrutt betong eller betong som kan bevege seg...
- Nystøpt betong skal være fullstendig herdet (≥ 28 dager).
- Overhold bevegelsesfuger og arbeidsfuger, ved skjæring eller montering av profil (felt på maksimalt 16-20 m$^2$).

### Bruksanvisning

**Manuell blanding:**

Bland én sekk LEVEL BASIC (25 kg) med **5-6 liter** rent vann til en homogen masse uten klumper. Om nødvendig bruk piggrulle for å fjerne innesluttet luft i massen og oppnå bedre utjevning.

**Maskinsprøyting:**

Bland mørtelen med omtrent **21 %** rent vann.

Om nødvendig slipes og støvsuges hele overflaten etter tørking for å fjerne eventuelt sementslam og sikre heften til det ferdige belegget.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

**SATINESTONE** - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

## TEKNISKE DATA

| Egenskap | Resultat |
|---|---|
| **Påføringstemperaturer:** | 5-35 ºC |
| **Bøyefasthet (28 dager):** | > 10,0 N/mm$^2$ |
| **Trykkfasthet (28 dager):** | > 40,0 N/mm$^2$ |
| **Slitasje Böhme UNE-EN 13892-3:** | 17,9 cm$^3$/50 cm$^2$ |
| **Slitasje UNE-EN 13748-1:** | < 20,0 mm |
| **Heft på betong:** | > 1 N/mm$^2$ |
| **Slagfasthet, UNE-EN 12633:** | Fallhøyde: > 1500 mm<br>IR-verdi: 14,7 N·m |
| **Heft på keramisk underlag:** | 0,98 N/mm$^2$ |
| **Forbruk:** | 1,5 kg/m$^2$ og mm tykkelse |
| **Brannegenskaper:** | Euroklasse A1 |
| **Minimums- og maksimumstykkelse per lag:** | 5-50 mm |

## FARGER

Hvit

## FORBRUK

1,5 kg/m$^2$ og mm tykkelse

## LAGRING

**12 måneder** fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

## SPESIELLE FORHOLDSREGLER

**Dette produktet inneholder sement.** Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv. Bruk **gummihansker og vernebriller**. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved omgivelsestemperatur **under 5 ºC eller over 30 ºC**.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende lovgivning.

## LEVERINGSFORM




**I fuktsikre papirsekker på 25 kg**

**Paller med 48 sekker**

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

**SATINESTONE** - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es