satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

LEVEL BASIC

ÜRÜN

Zemin şapı için kendiliğinden yayılan harç. Çimento, kuvars kumu, elyaf ve mineral katkılar.

KULLANIM ALANLARI

- Yeni inşaatlarda veya yenilemelerde zeminlerin onarımı, tesviyesi ve kotlandırılması için kendiliğinden yayılan harç.
- Yüksek düzlemsellik gerektiren zeminler için.
- Hafif ve orta ağırlıkta trafik.
- Seramik, ahşap, parke, suni çim, halı... ile kaplanmaya uygundur.
- İç mekânlarda.

ALT YÜZEYLER

Basınç dayanımı yüksek harçlar ve betonlar (> 25 N/mm^2) ile çimento esaslı alt yüzeyler.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Karıştırma süresi: **2-3 dakika**.
- Uygulamadan önce dinlendirme süresi: **2 dakika**.
- Karışımın kullanım ömrü: **25-30 dakika**.
- Priz başlangıcı: **45 dakika**.
- Dokunmaya kuru: **4-5 saat**.
- Yürünebilir (yaya): **> 8 saat**.
- Dekoratif harç: > 7 gün ve nemden arınmış.
- Seramik kaplama, halı, parke: nem < %4.
- Solvent bazlı reçineler: > 7 gün ve nemden arınmış.

UYGULAMA

Uygulama önerileri

- Karıştırma sırasında her zaman aynı su oranına uyun.
- **Harca hiçbir katkı maddesi eklenmemelidir.**
- Alt yüzey tipine göre gereken asgari kalınlıklara uyun.
- Çevre derzine (asgari 5 mm), genleşme derzlerine (16-20 m^2'lik alanlar) ve bölme derzlerine uyun.
- Uygulama sıcaklıkları 5 ile 30 °C arasında.

Uygulama koşulları

- Alt yüzey sağlam ve sert olmalı; kuru, tozsuz ve dağılabilir kısımlardan, boyalardan, mumlardan ve yağlardan, oksitlerden, alçı kalıntılarından... arınmış olmalıdır.
- Tüm durumlarda, basınç dayanımı > 25 N/mm^2 olan yeni veya eski betonda agrega görünene kadar frezeleyin, elektrikli süpürgeyle temizleyin ve gerekirse silikat sertleştirici ile güçlendirin.
- Hava akımı olan ortamlarda uygulamadan kaçının.
- Çatlamış, bozulmuş veya hareket ihtimali olan betonlara uygulamayın...
- Yeni betonun tamamen prizini almış olması gerekir (≥ 28 gün).
- Genleşme ve çalışma derzlerine kesme veya profil yerleştirme yoluyla uyun (en fazla 16-20 m^2'lik alanlar).

Kullanım talimatı

Elle karıştırma:

Bir torba LEVEL BASIC'i (25 kg) **5-6 litre** temiz suyla homojen ve topaksız bir kütle elde edilene kadar karıştırın. Gerekirse karışımdaki hapsolmuş havayı gidermek ve daha iyi bir tesviye sağlamak için dikenli rulo kullanın.

Makineyle püskürtme:

Harcı yaklaşık **%21** oranında temiz suyla karıştırın.

Gerekirse kuruduktan sonra olası çimento şerbetini gidermek ve son kaplamanın yapışmasını garanti etmek için tüm yüzey zımparalanır ve elektrikli süpürgeyle temizlenir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Sonuç
Uygulama sıcaklıkları:	5-35 °C
Eğilme dayanımı (28 gün):	> 10,0 N/mm^2
Basınç dayanımı (28 gün):	> 40,0 N/mm^2
Aşınma Böhme UNE-EN 13892-3:	17,9 $cm^3/50\ cm^2$
Aşınma UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Betona yapışma:	> 1 N/mm^2
Darbe dayanımı, UNE-EN 12633:	Düşme yüksekliği: > 1500 mm IR değeri: 14,7 N·m
Seramik alt yüzeye yapışma:	0,98 N/mm^2
Sarfiyat:	1,5 kg/m^2 ve mm kalınlık
Yangın davranışı:	Euroclass A1
Kat başına asgari ve azami kalınlık:	5-50 mm

RENKLER

Beyaz

SARFİYAT

1,5 kg/m^2 ve mm kalınlık

SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren **12 ay**, açılmamış orijinal ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak.

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözler ve cilt ile temasından ve tozun solunmasından kaçının. **Lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürün, ortam sıcaklığı **5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde** olduğunda uygulanmamalıdır.

Boş ambalajlar yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

AMBALAJ



25 kg'lık nem geçirmez kâğıt torbalarda

48 torbalık paletler

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es