

LEVEL FLOOR INTERIOR

ΠΡΟΪΟΝ

Έγχρωμο αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα για διακοσμητικό φινίρισμα. Ειδικό τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή, ρητίνες, ενεργά συστατικά και πρόσθετα.

Το LEVEL FLOOR INTERIOR είναι ένα αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα πορσελάνιου τύπου, χωρίς συστολή, ρευστό, χρωματισμένο στη μάζα σύμφωνα με το χρωματολόγιο SATINE και ειδικό για ορατά φινιρίσματα.



ΧΡΗΣΕΙΣ

- Έγχρωμο αυτοεπιτεδούμενο κονίαμα για την επισκευή, την εξομάλυνση και τη διακόσμηση δαπέδων σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.
- Για δάπεδα που απαιτούν υψηλή επιτεδότητα.
- Ελαφριά και μέτρια βαριά κυκλοφορία.
- Ιδανικό για να καλυφθεί με Μικροτσιμέντο SATINE, εποξειδικές, πολυουρεθανικές επικαλύψεις...

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

- Αυτοεπιτεδούμενη δαπεδόστρωση με γέφυρα πρόσφυσης PRIMER CEMENT TACK (σκληρυμένη > 48 ώρες).
- Σκυρόδεμα ή κονίαμα ανυδρίτη, με αντοχή σε θλίψη > 25 N/mm²...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρόνος ανάμειξης: **2-3 λεπτά.**
- Χρόνος ηρεμίας πριν από την εφαρμογή: **2 λεπτά.**
- Χρόνος ζωής του μείγματος: **25-30 λεπτά.**
- Εναρξη πήξης: **45 λεπτά.**
- Στεγνό στην αφή: **4-5 ώρες (20 °C).**
- Βατό από πεζούς: **> 8 ώρες.**
- Πριν από τη σφράγιση με PRIMER CEMENT: 24 ώρες.
- Πριν από τη σφράγιση με λάκα νερού (LACA AL AGUA): > 12 ώρες και υγρασία < 4 %.
- Πλακάκια, μοκέτα, παρκέ: υγρασία < 4 %.
- Ρητίνες με βάση διαλύτη: από 7 ημέρες, με υγρασία < 4 %.

* Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συστάσεις εφαρμογής

- Θερμοκρασίες εφαρμογής από 10 έως 30 °C.
- Τηρείτε πάντα το ίδιο ποσοστό νερού στο μείγμα.
- **Μην προσθέτετε πρόσθετα στο κονίαμα.**
- Τηρείτε τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Τηρείτε τον περιμετρικό αρμό (ελάχ. 5 mm) και τους αρμούς διαστολής.

Συνθήκες εκτέλεσης

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές και σκληρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, αποσπασθόμενες περιοχές, βαφές, έλαια...
- Μην εφαρμόζετε σε ρηγματωμένο, φθαρμένο σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα που υπόκειται σε κινήσεις...
- Σε κάθε περίπτωση, σε νέο ή παλιό σκυρόδεμα με αντοχή σε θλίψη > 25 N/mm², φρεζάρετε την επιφανειακή στρώση μέχρι να φανεί το αδρανές.
- Σε αδύναμες τσιμεντοειδείς βάσεις χωρίς εγγυήσεις, φρεζάρετε μέχρι να φανεί το αδρανές, απορροφήστε τη σκόνη και ενισχύστε με σκληρυντικό πυριτικών...
- Σε δαπεδόστρωση Floor (σκληρυμένη > 7 ημέρες), τρίψτε με γυαλόχαρτο, ανοίξτε τους πόρους και απορροφήστε τη σκόνη πριν από τη χύτευση και το φινίρισμα.
- Πριν από τη χύτευση, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ασταριού PRIMER CEMENT.
- Σε νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα δαπεδόστρωσης, αυτό πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πήξη του (≥ 28 ημέρες).

Τρόπος χρήσης

Χειροκίνητη ανάμειξη:

Αναμειξτε έναν σάκο LEVEL FLOOR INTERIOR (25 kg) με **4,5-5 λίτρα** καθαρό νερό μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

Εφαρμογή με μηχανήμα:

Αναμειξτε το κονίαμα με περίπου **18-20 %** καθαρό νερό.

Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ρολό με ακίδες για την απομάκρυνση του αέρα που έχει παγιδευτεί στο μείγμα και για καλύτερη εξομάλυνση.

Αν χρειάζεται, μετά το στέγνωμα, τρίψτε με γυαλόχαρτο και απορροφήστε τη σκόνη από ολόκληρη την επιφάνεια, ώστε να αφαιρεθεί ο τσιμεντοπολτός και να εξασφαλιστεί η πρόσφυση της τελικής επικάλυψης. Ως τελική προστασία θα εφαρμοστεί AQUA POOL.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία εφαρμογής:	5-35 °C
Νερό ανάμειξης (στο εργαστήριο):	20 %
Αντοχή σε κάμψη (28 ημέρες):	> 12,0 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες):	> 45,0 N/mm ²
Φθορά Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Φθορά UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα:	1 N/mm ²
Πρόσφυση σε κεραμικό υπόστρωμα:	0,98 N/mm ²
Αντοχή σε κρούση, UNE-EN 12633:	Υψος πτώσης: > 1.500 mm Τιμή IR: 14,7 N·m
Αντίδραση στη φωτιά:	Ευρωκλάση A1
Χαρακτηρισμός EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Πάχος:	Συνιστώμενο από 5 έως 15 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το χρωματολόγιο SATINE.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,2 kg/m² ανά mm πάχους

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω από 5 °C ή πάνω από 30 °C**.

Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Σε χάρτινους σάκους ανθεκτικούς στην υγρασία των 25 kg
Παλέτα με 48 σάκους

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es