


LEVEL FLOOR INTERIOR

PRODUCTO



Mortero autonivelante coloreado para acabado decorativo. Cemento especial, áridos seleccionados, resinas, componentes activos y aditivos.

El **LEVEL FLOOR INTERIOR**, es un mortero autonivelante porcelánico, sin retracción, fluido, coloreado en masa según carta colores SATINE y especial para acabado visto.

USOS

- Mortero autonivelante coloreado para la reparación, nivelación y decoración de suelos en obra nueva o rehabilitación.
- Para suelos donde se requiera una alta planimetría.
- Tráfico ligero y pesado moderado.
- Idóneo para ser recubierto con **Microcemento SATINE**, revestimientos de epoxi, poliuretano...

SOPORTES

- **Autonivelante Recrecido**, puente de unión **PRIMER CEMENT TACK** (curado >48 horas)
- Hormigón o mortero anhidrita, de resistencia a la compresión > 25 N/mm²...

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

- Tiempo de amasado: 2-3 minutos
- Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos
- Vida de la masa : 25-30 minutos
- Inicio de fraguado: 45 minutos
- Secado al tacto: 4-5 horas (20°C)
- Transitable (peatonal): > 8 horas
- Tiempo para sellar **PRIMER CEMENT**: 24 horas
- Tiempo para sellar **LACA AL AGUA**: > 12 horas y humedad < 4%
- Alicatado, moqueta, parquet: < 4% humedad
- Resinas base solvente a partir de 7 días con humedad < 4%

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

APLICACION

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Temperaturas de aplicación 10°C a 30°C.
- Respetar siempre el mismo porcentaje de agua durante el amasado.
- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- Respetar los espesores mínimos requeridos según tipos de soporte.
- Respetar, junta perimetral (min. 5 mm), de dilatación.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

- El soporte deberá ser sólido y duro, estar seco, exento de polvo, de zonas disgregadas, pinturas, aceites...
- No aplicar sobre hormigones fisurados, degradados o con posibilidad de movimientos...
- En todos los casos, sobre hormigón nuevo o viejo y de compresión > 25 N/mm², fresar la capa superficial hasta que aparezca el árido.
- Sobre bases cementosas débiles y sin garantías, fresar hasta que aparezca el árido, aspirar y reforzar con **Endurecedor de Silicato**...
- Sobre **Floor recrecido** (curado > 7 días), lijar, abrir poro y aspirar, antes del vertido y acabado final.
- Antes del vertido, aplicar 1-2 pasadas de imprimación **PRIMER CEMENT**.
- Sobre hormigón nuevo o mortero de recrecido, éste deberá estar completamente fraguado, ≥ 28 días.

MODO DE EMPLEO

Amasado manual:

- Mezclar un saco de **LEVEL FLOOR INTERIOR** (25kg.) con 4.5 - 5 litros de agua limpia hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Proyectado con máquina:

- Mezclar el mortero con un 18 - 20% aproximadamente de agua limpia.
- Si es necesario utilizar el rodillo de púas para eliminar el aire incluido en la masa y conseguir una mejor nivelación.
- En caso de que se requiera, tras el secado se procede al lijado y aspirado de toda la superficie para eliminar posibles lechadas y garantizar la adherencia del revestimiento final. Aplicaremos como protección final el **AQUA POOL**

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

CARACTERÍSTICAS

Concepto	Resultado
Temperaturas de aplicación:	5 - 35°C
Agua de amasado (en laboratorio):	20%
Resistencia a la flexión (28 días):	> 12,0 N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días):	> 45,0N/mm ²
Desgaste Böhme UNE-EN 13892-3:	17,9cm ³ /50cm ²
Desgaste UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Adherencia sobre hormigón:	1 N/mm ²
Adherencia sobre soporte cerámico:	0,98 N/mm ²
Resistencia al impacto, UNE-EN 12633:	Altura de caída: >1500 mm Valor IR: IR=14,7 N·m
Comportamiento al fuego:	A1 euroclase
Designación: EN 13813:	CT- C40- F10- A22
Tiempo de reposo antes de aplicar:	2 mín.
Secado al tacto:	4 a 5 h.
Vida de la masa:	25 – 30 min
Inicio de fraguado:	45 min
Transitable peatonal:	>8 h
Espesor:	Recomendable de 5 a 15 mm

COLORES:

Carta colores SATINE

RENDIMIENTO:

1.2 kg/m² y mm de espesor

CONSERVACIÓN:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

PRESENTACIÓN:

En sacos de papel antihumedad de 25 kg
Palets de 48 sacos



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.