LEVEL FLOOR INTERIOR

TUOTE

Värillinen itsetasoittuva laasti koristeellisiin pintoihin.
Erikoissementti, valitut kiviainekset, hartsit, aktiiviset aineosat ja lisäaineet.

LEVEL FLOOR INTERIOR on posliinimainen, kutistumaton, juokseva itsetasoittuva laasti, joka on värjätty läpi massan SATINE-värikartan mukaan ja erityisesti tarkoitettu näkyviin pintoihin.



KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Värillinen itsetasoittuva laasti lattioiden korjaukseen, tasaukseen ja koristeluun uudis- tai saneerauskohteissa.
- Lattioille, joilta vaaditaan suurta tasaisuutta.
- Kevyt ja kohtalaisen raskas liikenne.
- Soveltuu päällystettäväksi SATINE-mikrosementillä, epoksi- ja polyuretaanipinnoitteilla…

ALUSTAT

- Itsetasoittuva tasoitelaasti, PRIMER CEMENT TACK -tartuntasillan kanssa (kovettunut > 48 tuntia).
- Betoni tai anhydriittilaasti, jonka puristuslujuus on > 25 N/mm^2…

KÄYTTÖOMINAISUUDET

- Sekoitusaika: **2-3 minuuttia**.
- Lepoaika ennen levitystä: **2 minuuttia**.
- Massan käyttöaika: **25-30 minuuttia**.
- Kovettumisen alku: **45 minuuttia**.
- Pintakuiva: **4-5 tuntia** (20 °C).
- Kävelykelpoinen: **> 8 tuntia**.
- PRIMER CEMENT -pinnoitteella tiivistys: 24 tunnin kuluttua.
- Vesipohjaisella lakalla (LACA AL AGUA) tiivistys: > 12 tuntia ja kosteus < 4 %.
- Laatoitus, matto, parketti: kosteus < 4 %.
- Liuotinpohjaiset hartsit: aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua, kosteuden ollessa < 4 %.

** Nämä ajat voivat vaihdella huomattavasti ympäristön lämpötilan mukaan.*

LEVITYS

Levitysohjeet

- Levityslämpötilat 10-30 °C.
- Käytä sekoituksessa aina samaa vesimäärää.
- **Laastiin ei saa lisätä mitään lisäainetta.**
- Noudata alustan tyypin mukaan vaadittuja vähimmäispaksuuksia.
- Noudata reunasaumaa (väh. 5 mm) ja liikuntasaumoja.

Toteutusolosuhteet

- Alustan on oltava luja ja kova sekä kuiva, pölytön ja vapaa irtoavista kohdista, maaleista, öljyistä…
- Älä levitä halkeilleelle, rapistuneelle tai liikkeelle alttiille betonille…
- Kaikissa tapauksissa uudella tai vanhalla betonilla, jonka puristuslujuus on > 25 N/mm^2, jyrsi pintakerros, kunnes kiviaines tulee esiin.
- Heikoilla ja epävarmoilla sementtipohjaisilla alustoilla jyrsi, kunnes kiviaines tulee esiin, imuroi ja vahvista silikaattikovetteella…
- Tasoitelaastin (Floor) päällä (kovettunut > 7 vuorokautta) hio, avaa huokoset ja imuroi ennen valua ja lopullista pinnoitusta.
- Ennen valua levitä 1-2 kertaa PRIMER CEMENT -pohjustetta.
- Uuden betonin tai tasoitelaastin on oltava täysin kovettunut (≥ 28 vuorokautta).

Käyttöohje

Käsin sekoitus:

Sekoita yksi säkki LEVEL FLOOR INTERIOR -laastia (25 kg) **4,5-5 litraan** puhdasta vettä, kunnes massa on tasaista ja paakutonta.

Konelevitys ruiskuttamalla:

Sekoita laastiin noin **18-20 %** puhdasta vettä.

Tarvittaessa käytä piikkitelaa massaan jääneen ilman poistamiseksi ja paremman tasoittumisen saavuttamiseksi.

Tarvittaessa kuivumisen jälkeen koko pinta hiotaan ja imuroidaan mahdollisen sementtiliiman poistamiseksi ja lopullisen pinnoitteen tartunnan varmistamiseksi. Lopullisena suojana levitetään AQUA POOL -tuotetta.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Tulos
Levityslämpötilat:	5-35 °C
Sekoitusvesi (laboratoriossa):	20 %
Taivutuslujuus (28 vuorokautta):	> 12,0 N/mm^2
Puristuslujuus (28 vuorokautta):	> 45,0 N/mm^2
Kuluminen Böhme UNE-EN 13892-3:	17,9 cm^3/50 cm^2
Kuluminen UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Tartunta betoniin:	1 N/mm^2
Tartunta keraamiseen alustaan:	0,98 N/mm^2
Iskunkestävyys, UNE-EN 12633:	Pudotuskorkeus: > 1500 mm IR-arvo: 14,7 N·m
Palokäyttäytyminen:	Euroluokka A1
Merkintä EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Paksuus:	Suositus 5-15 mm

VÄRIT

SATINE-värikartan mukaan.

KULUTUS

1,2 kg/m^2 ja mm paksuutta

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, sääolosuhteilta ja kosteudelta suojattuna.

ERITYISET VAROTOIMET

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon sekä pölyn hengittämistä. Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja**. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Älä levitä tuotetta, kun ympäristön lämpötila on **alle 5 °C tai yli 30 °C**.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TOIMITUSMUOTO



Kosteudelta suojatuissa paperisäkeissä, 25 kg

Lavat, 48 säkkiä

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es