

LEVEL FLOOR INTERIOR

PRODOTTO

Malta autolivellante colorata per finitura decorativa. Cemento speciale, aggregati selezionati, resine, componenti attivi e additivi.

LEVEL FLOOR INTERIOR è una malta autolivellante di tipo porcellanato, senza ritiro, fluida, colorata in massa secondo la cartella colori SATINE e specifica per finiture a vista.



USI

- Malta autolivellante colorata per la riparazione, la livellazione e la decorazione di pavimenti in nuove costruzioni o ristrutturazioni.
- Per pavimenti che richiedono un'elevata planarità.
- Traffico leggero e moderatamente pesante.
- Ideale per essere rivestita con Microcemento SATINE, rivestimenti epossidici, poliuretani...

SUPPORTI

- Massetto autolivellante, con ponte di adesione PRIMER CEMENT TACK (stagionato > 48 ore).
- Calcestruzzo o malta di anidrite, con resistenza a compressione > 25 N/mm²...

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

- Tempo di miscelazione: **2-3 minuti**.
- Tempo di riposo prima dell'applicazione: **2 minuti**.
- Vita utile dell'impasto: **25-30 minuti**.
- Inizio presa: **45 minuti**.
- Secco al tatto: **4-5 ore** (20 °C).
- Pedonabile: **> 8 ore**.
- Prima della sigillatura con PRIMER CEMENT: 24 ore.
- Prima della sigillatura con lacca all'acqua (LACA AL AGUA): > 12 ore e umidità < 4 %.
- Piastrelle, moquette, parquet: umidità < 4 %.
- Resine a base solvente: a partire da 7 giorni, con umidità < 4 %.

** Questi tempi possono variare considerevolmente in funzione della temperatura ambiente.*

APPLICAZIONE

Raccomandazioni per l'applicazione

- Temperature di applicazione da 10 a 30 °C.
- Rispettare sempre la stessa percentuale di acqua nell'impasto.
- **Non aggiungere additivi alla malta.**
- Rispettare gli spessori minimi richiesti in base al tipo di supporto.
- Rispettare il giunto perimetrale (min. 5 mm) e i giunti di dilatazione.

Condizioni di esecuzione

- Il supporto deve essere solido e duro, asciutto, privo di polvere, zone disgregate, vernici, oli...
- Non applicare su calcestruzzo fessurato, degradato o soggetto a movimenti...
- In ogni caso, su calcestruzzo nuovo o vecchio con resistenza a compressione > 25 N/mm², fresare lo strato superficiale fino a rendere visibile l'aggregato.
- Su basi cementizie deboli e prive di garanzie, fresare fino a rendere visibile l'aggregato, aspirare e rinforzare con indurente al silicato...
- Su massetto Floor (stagionato > 7 giorni), carteggiare, aprire i pori e aspirare prima della colata e della finitura.
- Prima della colata, applicare 1-2 mani di primer PRIMER CEMENT.
- Su calcestruzzo nuovo o malta da massetto, questo deve aver completato la presa (≥ 28 giorni).

Modalità d'uso

Impasto manuale:

Impastare un sacco di LEVEL FLOOR INTERIOR (25 kg) con **4,5-5 litri** di acqua pulita fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Proiezione a macchina:

Impastare la malta con circa **18-20 %** di acqua pulita.

Se necessario, utilizzare il rullo frangibolle a punte per eliminare l'aria inglobata nell'impasto e ottenere una migliore livellazione.

Se necessario, dopo l'asciugatura, carteggiare e aspirare tutta la superficie per eliminare eventuale lattime di cemento e garantire l'adesione del rivestimento finale. Come protezione finale si applicherà AQUA POOL.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARATTERISTICHE

Parametro	Risultato
Temperatura di applicazione:	5-35 °C
Acqua d'impasto (in laboratorio):	20 %
Resistenza a flessione (28 giorni):	> 12,0 N/mm ²
Resistenza a compressione (28 giorni):	> 45,0 N/mm ²
Usura Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Usura UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Adesione sul calcestruzzo:	1 N/mm ²
Adesione su supporto ceramico:	0,98 N/mm ²
Resistenza all'urto, UNE-EN 12633:	Altezza di caduta: > 1.500 mm Valore IR: 14,7 N·m
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Designazione EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Spessore:	Consigliato da 5 a 15 mm

COLORI

Secondo la cartella colori SATINE.

RESA

1,2 kg/m² per mm di spessore

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dalle intemperie e dall'umidità.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione della polvere. Utilizzare **guanti in gomma e occhiali di protezione**. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a una temperatura ambiente **inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C**.

Smaltire i contenitori vuoti in conformità alla normativa vigente.

CONFEZIONE



In sacchi di carta antiumidità da 25 kg
Pallet da 48 sacchi

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es