satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

LEVEL FLOOR INTERIOR

PRODUKT

Farget selvutjevnende mørtel for dekorative overflater.
Spesialsement, utvalgte tilslag, harpikser, aktive komponenter og tilsetningsstoffer.

LEVEL FLOOR INTERIOR er en selvutjevnende porselensaktig mørtel, uten svinn, flytende, gjennomfarget etter SATINE-fargekartet og spesielt egnet for synlige overflater.



BRUK

- Farget selvutjevnende mørtel for reparasjon, utjevning og dekorasjon av gulv i nybygg eller rehabilitering.
- For gulv der det kreves høy planhet.
- Lett og moderat tung trafikk.
- Egnet til å dekkes med SATINE-mikrosement, epoksy- og polyuretanbelegg...

UNDERLAG

- Selvutjevnende avrettingsmasse, med PRIMER CEMENT TACK-hefteforbindelse (herdet > 48 timer).
- Betong eller anhydrittmørtel med trykkfasthet > 25 N/mm^2...

BRUKSEGENSKAPER

- Blandetid: **2-3 minutter**.
- Hviletid før påføring: **2 minutter**.
- Brukstid for massen: **25-30 minutter**.
- Starten av herdingen: **45 minutter**.
- Berøringstørr: **4-5 timer** (20 °C).
- Gangbar: **> 8 timer**.
- Tid før forsegling med PRIMER CEMENT: 24 timer.
- Tid før forsegling med vannbasert lakk (LACA AL AGUA): > 12 timer og fuktighet < 4 %.
- Flislegging, teppe, parkett: fuktighet < 4 %.
- Løsemiddelbaserte harpikser: fra 7 dager, ved fuktighet < 4 %.

** Disse tidene kan variere betydelig avhengig av omgivelsestemperaturen.*

PÅFØRING

Påføringsanbefalinger

- Påføringstemperaturer fra 10 til 30 °C.
- Bruk alltid samme vannprosent under blandingen.
- **Ikke tilsett noe tilsetningsstoff i mørtelen.**
- Overhold minimumstykkelsene som kreves etter type underlag.
- Overhold randfugen (min. 5 mm) og bevegelsesfugene.

Utførelsesbetingelser

- Underlaget skal være solid og hardt, og være tørt, fritt for støv, løse partier, maling, olje...
- Ikke påfør på betong med sprekker, nedbrutt betong eller betong som kan bevege seg...
- I alle tilfeller, på nytt eller gammelt betongunderlag med trykkfasthet > 25 N/mm^2, frese overflatelaget til tilslaget kommer til syne.
- På svake og upålitelige sementbaserte underlag, frese til tilslaget kommer til syne, støvsuge og forsterke med silikatherder...
- På avrettingsmasse (Floor) (herdet > 7 dager), slip, åpne porene og støvsug før utstøping og endelig overflate.
- Før utstøping, påfør 1-2 strøk PRIMER CEMENT-primer.
- Nystøpt betong eller avrettingsmørtel skal være fullstendig herdet (≥ 28 dager).

Bruksanvisning

Manuell blanding:

Bland én sekk LEVEL FLOOR INTERIOR (25 kg) med **4,5-5 liter** rent vann til en homogen masse uten klumper.

Maskinsprøyting:

Bland mørtelen med omtrent **18-20 %** rent vann.

Om nødvendig bruk piggrulle for å fjerne innesluttet luft i massen og oppnå bedre utjevning.

Om nødvendig slipes og støvsuges hele overflaten etter tørking for å fjerne eventuelt sementslam og sikre heften til det ferdige belegget. Som endelig beskyttelse påføres AQUA POOL.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

TEKNISKE DATA

Egenskap	Resultat
Påføringstemperaturer:	5-35 ºC
Blandevann (i laboratorium):	20 %
Bøyefasthet (28 dager):	> 12,0 N/mm^2
Trykkfasthet (28 dager):	> 45,0 N/mm^2
Slitasje Böhme UNE-EN 13892-3:	17,9 cm^3/50 cm^2
Slitasje UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Heft på betong:	1 N/mm^2
Heft på keramisk underlag:	0,98 N/mm^2
Slagfasthet, UNE-EN 12633:	Fallhøyde: > 1500 mm IR-verdi: 14,7 N·m
Brannegenskaper:	Euroklasse A1
Betegnelse EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Tykkelse:	Anbefalt fra 5 til 15 mm

FARGER

Etter SATINE-fargekartet.

FORBRUK

1,2 kg/m^2 og mm tykkelse

LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement. Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv. Bruk **gummihansker og vernebriller**. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved omgivelsestemperatur **under 5 ºC eller over 30 ºC**.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende lovgivning.

LEVERINGSFORM



I fuktsikre papirsekker på 25 kg
Paller med 48 sekker

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es