

LEVEL FLOOR INTERIOR

PRODUKT

Kolorowa zaprawa samopoziomująca do wykończeń dekoracyjnych.
Cement specjalny, wyselekcjonowane kruszywa, żywice, składniki aktywne i dodatki.

LEVEL FLOOR INTERIOR to samopoziomująca zaprawa typu porcelanowego, bezskurczowa, płynna, barwiona w masie według palety kolorów SATINE i przeznaczona specjalnie do wykończeń licowych.



ZASTOSOWANIE

- Kolorowa zaprawa samopoziomująca do naprawy, niwelacji i dekoracji podłóg w budownictwie nowym lub przy renowacji.
- Do podłóg wymagających wysokiej równości.
- Ruch lekki i umiarkowanie ciężki.
- Idealna do pokrycia Mikrocementem SATINE, powłokami epoksydowymi, poliuretanowymi...

PODŁOŻA

- Wylewka samopoziomująca, z mostkiem szepnym PRIMER CEMENT TACK (po związaniu > 48 godzin).
- Beton lub zaprawa anhydrytowa o wytrzymałości na ściskanie > 25 N/mm²...

PARAMETRY UŻYTKOWE

- Czas mieszania: **2-3 minuty**.
- Czas odstania przed aplikacją: **2 minuty**.
- Czas użyteczności mieszanki: **25-30 minut**.
- Początek wiązania: **45 minut**.
- Suche w dotyku: **4-5 godzin** (20 °C).
- Dostępne dla ruchu pieszego: **> 8 godzin**.
- Przed uszczelnieniem gruntem PRIMER CEMENT: 24 godziny.
- Przed uszczelnieniem lakierem wodnym (LACA AL AGUA): > 12 godzin i wilgotność < 4 %.
- Płytki, wykładzina dywanowa, parkiet: wilgotność < 4 %.
- Żywice rozpuszczalniki: po 7 dniach, przy wilgotności < 4 %.

* Czasz te mogą się znacznie różnić w zależności od temperatury otoczenia.

APLIKACJA

Zalecenia dotyczące aplikacji

- Temperatura aplikacji od 10 do 30 °C.
- Podczas zarabiania zawsze zachowywać ten sam udział wody.
- **Nie dodawać do zaprawy żadnych dodatków.**
- Zachować minimalne grubości wymagane dla danego rodzaju podłoża.
- Zachować szczelinę obwodową (min. 5 mm) oraz szczeliny dylatacyjne.

Warunki wykonania

- Podłoże musi być lite i twarde, suche, wolne od kurzu, luźnych fragmentów, farb, olejów...
- Nie nakładać na beton spękany, uszkodzony lub podatny na ruchy...
- W każdym przypadku na nowym lub starym betonie o wytrzymałości na ściskanie > 25 N/mm² szlifować warstwę wierzchnią do odsłonięcia kruszywa.
- Na słabych podłożach cementowych bez gwarancji szlifować do odsłonięcia kruszywa, odkurzyć i wzmocnić utwardzaczem krzemianowym...
- Na wylewce Floor (po związaniu > 7 dni) przeszlifować, otworzyć pory i odkurzyć przed wylaniem i wykonaniem wykończenia.
- Przed wylaniem nałożyć 1-2 warstwy gruntu PRIMER CEMENT.
- Nowy beton lub zaprawa wylewkowa musi być całkowicie związana (≥ 28 dni).

Sposób użycia

Mieszanie ręczne:

Zmieszać worek LEVEL FLOOR INTERIOR (25 kg) z **4,5-5 litrami** czystej wody do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Natrysk maszynowy:

Zaprawę zarobić z około **18-20 %** czystej wody.

W razie potrzeby użyć wałka kolczastego, aby usunąć powietrze uwięzione w masie i uzyskać lepszą niwelację.

W razie potrzeby po wyschnięciu przeszlifować całą powierzchnię i odkurzyć, aby usunąć ewentualne mleczko cementowe i zapewnić przyczepność powłoki końcowej. Jako ochronę końcową należy nałożyć AQUA POOL.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CHARAKTERYSTYKA

Parametr	Wynik
Temperatura aplikacji:	5-35 °C
Woda zarobowa (w laboratorium):	20 %
Wytrzymałość na zginanie (28 dni):	> 12,0 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):	> 45,0 N/mm ²
Ścieralność wg Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Ścieralność UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Przyczepność do betonu:	1 N/mm ²
Przyczepność do podłoża ceramicznego:	0,98 N/mm ²
Odporność na uderzenie, UNE-EN 12633:	Wysokość spadania: > 1 500 mm Wartość IR: 14,7 N·m
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1
Oznaczenie wg EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Grubość:	Zalecana od 5 do 15 mm

KOLORY

Według palety kolorów SATINE.

WYDAJNOŚĆ

1,2 kg/m² na mm grubości

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia **poniżej 5 °C ani powyżej 30 °C**.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIE



W workach papierowych odpornych na wilgoć po 25 kg
Palety po 48 worków

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es