

LEVEL FLOOR INTERIOR

PRODUS

Mortar autonivelant colorat pentru finisaj decorativ. Cement special, agregate selecționate, rășini, componente active și aditivi.

LEVEL FLOOR INTERIOR este un mortar autonivelant de tip porțelanat, fără contracție, fluid, colorat în masă conform cartelei de culori SATINE și special destinat finisajelor aparente.



UTILIZĂRI

- Mortar autonivelant colorat pentru repararea, nivelarea și decorarea pardoselilor în construcții noi sau în reabilitări.
- Pentru pardoseli care necesită o planeitate ridicată.
- Trafic ușor și greu moderat.
- Ideal pentru a fi acoperit cu Microciment SATINE, finisaje epoxidice, poliuretanice...

SUPORTURI

- Șapă autonivelantă, cu punte de legătură PRIMER CEMENT TACK (întărită > 48 de ore).
- Beton sau mortar de anhidrită, cu rezistență la compresiune > 25 N/mm²...

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

- Timp de amestecare: **2-3 minute.**
- Timp de repaus înainte de aplicare: **2 minute.**
- Timp de utilizare a amestecului: **25-30 de minute.**
- Începutul prizei: **45 de minute.**
- Uscat la atingere: **4-5 ore** (20 °C).
- Circulabil (pietonal): **> 8 ore.**
- Înainte de sigilare cu PRIMER CEMENT: 24 de ore.
- Înainte de sigilare cu lac pe bază de apă (LACA AL AGUA): > 12 ore și umiditate < 4 %.
- Plăci ceramice, mochetă, parchet: umiditate < 4 %.
- Rășini pe bază de solvent: după 7 zile, cu umiditate < 4 %.

* Acești timpi pot varia considerabil în funcție de temperatura ambientală.

APLICARE

Recomandări de aplicare

- Temperaturi de aplicare de la 10 la 30 °C.
- Respectați întotdeauna același procent de apă la amestecare.
- **Nu adăugați aditivi în mortar.**
- Respectați grosimile minime necesare în funcție de tipul de suport.
- Respectați rostul perimetral (min. 5 mm) și rosturile de dilatare.

Condiții de execuție

- Suportul trebuie să fie solid și dur, uscat, lipsit de praf, zone dezagregate, vopsele, uleiuri...
- Nu aplicați pe betoane fisurate, degradate sau cu posibilitate de mișcări...
- În toate cazurile, pe beton nou sau vechi cu rezistență la compresiune > 25 N/mm², frezați stratul superficial până la apariția agregatului.
- Pe suporturi cimentoase slabe și fără garanții, frezați până la apariția agregatului, aspirați și consolidați cu întăritor pe bază de silicat...
- Pe șapa Floor (întărită > 7 zile), șlefuiți, deschideți porii și aspirați înainte de turnare și de finisajul final.
- Înainte de turnare, aplicați 1-2 straturi de amorsă PRIMER CEMENT.
- Pe beton nou sau mortar de șapă, acesta trebuie să fi făcut complet priză (> 28 de zile).

Mod de utilizare

Amestecare manuală:

Amestecați un sac de LEVEL FLOOR INTERIOR (25 kg) cu **4,5-5 litri** de apă curată până la obținerea unei paste omogene, fără cocoloașe.

Proiectare mecanizată:

Amestecați mortarul cu aproximativ **18-20 %** apă curată.

Dacă este necesar, utilizați rola cu țepi pentru a elimina aerul înglobat în masă și a obține o nivelare mai bună.

Dacă este necesar, după uscare, șlefuiți și aspirați întreaga suprafață pentru a îndepărta eventualul lapte de ciment și a garanta aderența finisajului final. Ca protecție finală se va aplica AQUA POOL.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERISTICI

Parametru	Rezultat
Temperatura de aplicare:	5-35 °C
Apă de amestec (în laborator):	20 %
Rezistență la încovoiere (28 de zile):	> 12,0 N/mm ²
Rezistență la compresiune (28 de zile):	> 45,0 N/mm ²
Uzură Böhme, UNE-EN 13892-3:	17,9 cm ³ /50 cm ²
Uzură UNE-EN 13748-1:	< 20,0 mm
Aderență pe beton:	1 N/mm ²
Aderență pe suport ceramic:	0,98 N/mm ²
Rezistență la impact, UNE-EN 12633:	Înălțime de cădere: > 1.500 mm Valoare IR: 14,7 N·m
Reacție la foc:	Euroclasa A1
Desemnare EN 13813:	CT-C40-F10-A22
Grosime:	Recomandată între 5 și 15 mm

CULORI

Conform cartelei de culori SATINE.

RANDAMENT

1,2 kg/m² pe mm de grosime

DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și de umiditate.

PRECAUȚII SPECIALE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și cu pielea, precum și inhalarea prafului. Folosiți **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**. A se păstra departe de copii.

Nu aplicați produsul la o temperatură ambiantă **sub 5 °C sau peste 30 °C**.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

AMBALARE



**În saci de hârtie rezistenți la umiditate
de 25 kg
Paleți de 48 de saci**

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es