satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

# LEVEL FLOOR INTERIOR

## ÜRÜN

**Dekoratif yüzeyler için renkli kendiliğinden yayılan harç.** Özel çimento, seçilmiş agregalar, reçineler, aktif bileşenler ve katkılar.

LEVEL FLOOR INTERIOR; porselen görünümlü, rötresiz, akışkan, SATINE renk kartelasına göre kütlesinde renklendirilmiş ve özellikle açıkta kalan yüzeyler için tasarlanmış kendiliğinden yayılan bir harçtır.



## KULLANIM ALANLARI

- Yeni inşaatlarda veya yenilemelerde zeminlerin onarımı, tesviyesi ve dekorasyonu için renkli kendiliğinden yayılan harç.
- Yüksek düzlemsellik gerektiren zeminler için.
- Hafif ve orta ağırlıkta trafik.
- SATINE mikroçimento, epoksi ve poliüretan kaplamalar... ile kaplanmaya uygundur.

## ALT YÜZEYLER

- PRIMER CEMENT TACK yapışma köprüsü ile kendiliğinden yayılan şap (kürlenmiş > 48 saat).
- Basınç dayanımı > 25 N/mm$^2$ olan beton veya anhidrit harcı...

## KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Karıştırma süresi: **2-3 dakika**.
- Uygulamadan önce dinlendirme süresi: **2 dakika**.
- Karışımın kullanım ömrü: **25-30 dakika**.
- Priz başlangıcı: **45 dakika**.
- Dokunmaya kuru: **4-5 saat** (20 °C).
- Yürünebilir (yaya): **> 8 saat**.
- PRIMER CEMENT ile sızdırmazlık için bekleme süresi: 24 saat.
- Su bazlı vernikle (LACA AL AGUA) sızdırmazlık için bekleme süresi: > 12 saat ve nem < %4.
- Seramik kaplama, halı, parke: nem < %4.
- Solvent bazlı reçineler: 7 günden sonra, nem < %4 iken.

** Bu süreler ortam sıcaklığına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.*

## UYGULAMA

### Uygulama önerileri

- Uygulama sıcaklıkları 10 ile 30 °C arasında.
- Karıştırma sırasında her zaman aynı su oranına uyun.
- **Harca hiçbir katkı maddesi eklenmemelidir.**
- Alt yüzey tipine göre gereken asgari kalınlıklara uyun.
- Çevre derzine (asgari 5 mm) ve genleşme derzlerine uyun.

### Uygulama koşulları

- Alt yüzey sağlam ve sert olmalı; kuru, tozsuz ve dağılmış kısımlardan, boyalardan, yağlardan... arınmış olmalıdır.
- Çatlamış, bozulmuş veya hareket ihtimali olan betonlara uygulamayın...
- Tüm durumlarda, basınç dayanımı > 25 N/mm$^2$ olan yeni veya eski betonda agrega görünene kadar yüzey tabakasını frezeleyin.
- Zayıf ve güvencesiz çimento esaslı yüzeylerde agrega görünene kadar frezeleyin, elektrikli süpürgeyle temizleyin ve silikat sertleştirici ile güçlendirin...
- Şap Floor üzerinde (kürlenmiş > 7 gün), dökümden ve son kaplamadan önce zımparalayın, gözenekleri açın ve elektrikli süpürgeyle temizleyin.
- Dökümden önce PRIMER CEMENT astarından 1-2 kat uygulayın.
- Yeni beton veya şap harcının tamamen prizini almış olması gerekir (≥ 28 gün).

### Kullanım talimatı

**Elle karıştırma:**

Bir torba LEVEL FLOOR INTERIOR'u (25 kg) **4,5-5 litre** temiz suyla homojen ve topaksız bir kütle elde edilene kadar karıştırın.

**Makineyle püskürtme:**

Harcı yaklaşık **%18-20** oranında temiz suyla karıştırın.

Gerekirse karışımdaki hapsolmuş havayı gidermek ve daha iyi bir tesviye sağlamak için dikenli rulo kullanın.

Gerekirse kuruduktan sonra olası çimento şerbetini gidermek ve son kaplamanın yapışmasını garanti etmek için tüm yüzey zımparalanır ve elektrikli süpürgeyle temizlenir. Son koruma olarak AQUA POOL uygulanır.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Parametre | Sonuç |
|---|---|
| **Uygulama sıcaklıkları:** | 5-35 °C |
| **Karışım suyu (laboratuvarda):** | %20 |
| **Eğilme dayanımı (28 gün):** | > 12,0 $N/mm^2$ |
| **Basınç dayanımı (28 gün):** | > 45,0 $N/mm^2$ |
| **Aşınma Böhme UNE-EN 13892-3:** | 17,9 $cm^3/50\ cm^2$ |
| **Aşınma UNE-EN 13748-1:** | < 20,0 mm |
| **Betona yapışma:** | 1 $N/mm^2$ |
| **Seramik alt yüzeye yapışma:** | 0,98 $N/mm^2$ |
| **Darbe dayanımı, UNE-EN 12633:** | Düşme yüksekliği: > 1500 mm<br>IR değeri: 14,7 N·m |
| **Yangın davranışı:** | Euroclass A1 |
| **EN 13813 tanımı:** | CT-C40-F10-A22 |
| **Kalınlık:** | 5 ile 15 mm arası önerilir |

## RENKLER

SATINE renk kartelasına göre.

## SARFİYAT

1,2 $kg/m^2$ ve mm kalınlık

## SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren **12 ay**, açılmamış orijinal ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak.

## ÖZEL ÖNLEMLER

**Bu ürün çimento içerir.** Gözler ve cilt ile temasından ve tozun solunmasından kaçının. **Lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürün, ortam sıcaklığı **5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde** olduğunda uygulanmamalıdır.

Boş ambalajlar yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

## AMBALAJ




**25 kg'lık nem geçirmez kâğıt torbalarda**

**48 torbalık paletler**

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es