

MALLA SEMI FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del sistema de aplicación de microcemento.

APLICACIONES

La malla de **5 x 5 mm y 80 g/m²** ofrece un refuerzo especial para todo tipo de trabajos con yeso, siendo la más utilizada para las paredes de interior, en superficies y puntos singulares, para reducir considerablemente el riesgo de fisuración. Se coloca también sobre otros materiales: microcementos, planchas de poliestireno, pavimentos continuos, mármol, y un largo etcétera.

PROPIEDADES

- Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura.
- Inalterable a los álcalis.
- Ligera y flexible.

PRESENTACIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	80 g/m ²
Resistencia urdimbre:	> 750 N/50 mm
Resistencia trama:	> 850 N/50 mm
Color:	Blanco
Suministro en rollos:	50 m
Ancho:	1 m

MODO DE EMPLEO

Las mallas de fibra de vidrio se emplean como refuerzo en puntos singulares de la construcción que acumulan tensiones y pueden provocar fisuras en el revestimiento.

Se deben colocar en las juntas estructurales, uniones entre distintos materiales, dinteles, forjados...

La malla debe colocarse **en el centro del espesor** del revestimiento, ni demasiado cercana al soporte ni a la superficie exterior.

En la unión de distintos materiales, la malla debe cubrir **al menos 20 cm** de cada uno de ellos.

Se recomiendan solapes de malla de **5-10 cm**.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es