# MALLA SEMI RÍGIDA

## الخصائص الفنية

| | |
|---|---|
| الوزن: | 160 g/m$^2$ |
| مقاومة السدى: | > 2200 N/5 cm |
| مقاومة اللحمة: | > 2200 N/5 cm |
| اللون: | أبيض |
| التوريد على شكل لفائف: | 50 m |
| العرض: | 1 m |

## طريقة الاستخدام

تُستخدم شبكات الألياف الزجاجية لتقوية النقاط الخاصة في البناء التي تتراكم فيها الإجهادات وقد تسبب تشققات في الكسوة.

يجب وضعها عند الفواصل الإنشائية، والوصلات بين المواد المختلفة، والعتبات، والبلاطات الإنشائية...

يجب وضع الشبكة في منتصف سماكة الكسوة، دون أن تكون قريبة جدًا من السطح الأساسي أو من السطح الخارجي.

عند التقاء مواد مختلفة، يجب أن تغطي الشبكة 20 cm على الأقل من كل مادة.

يوصى بتراكب الشبكة بمقدار 5-10 cm.

## الوصف

شبكة ألياف زجاجية تُستخدم لتقوية نظام تطبيق الميكروسيمنت.

## التطبيقات

توفر الشبكة ذات مقاس 3,5 x 3,8 mm ووزن 160 g/m2 تقوية خاصة لجميع أعمال الجبس، وهي الأكثر استخدامًا للجدران الداخلية وعلى الأسطح والنقاط الخاصة لتقليل خطر التشقق بدرجة كبيرة. كما توضع على مواد أخرى: الميكروسيمنت، وألواح البوليسترين، والأرضيات المتصلة، والرخام، وغيرها الكثير.

## الخصائص

- مقاومة ميكانيكية عالية واستطالة كبيرة عند الكسر.
- لا تتأثر بالقلويات.
- خفيفة ومرنة.

## التعبئة



لفائف بطول **50 m** وعرض **1 m**

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفضّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es