satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

MALLA SEMI RÍGIDA

DESCRIÇÃO

Malha de fibra de vidro utilizada como reforço do sistema de aplicação de microcimento.

APLICAÇÕES

A malha de 3,5 x 3,8 mm e 160 g/m2 oferece um reforço especial para todos os tipos de trabalhos com gesso, sendo a mais utilizada em paredes interiores, em superfícies e pontos singulares, para reduzir consideravelmente o risco de fissuração. Também se coloca sobre outros materiais: microcimentos, placas de poliestireno, pavimentos contínuos, mármore e muitos outros.

PROPRIEDADES

- Grande resistência mecânica e alongamento à rotura.
- Inalterável aos álcalis.
- Leve e flexível.

APRESENTAÇÃO



Rolos de 50 m x 1 m de largura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	160 g/m^2
Resistência da urdidura:	> 2200 N/5 cm
Resistência da trama:	> 2200 N/5 cm
Cor:	Branco
Fornecimento em rolos:	50 m
Largura:	1 m

MODO DE UTILIZAÇÃO

As malhas de fibra de vidro utilizam-se como reforço em pontos singulares da construção que acumulam tensões e podem provocar fissuras no revestimento.

Devem colocar-se nas juntas estruturais, uniões entre diferentes materiais, lintéis, lajes…

A malha deve colocar-se no centro da espessura do revestimento, nem demasiado próxima do suporte nem da superfície exterior.

Na união de diferentes materiais, a malha deve cobrir pelo menos 20 cm de cada um deles.

Recomendam-se sobreposições de malha de 5-10 cm.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es