

PLASĂ SEMIRIGIDĂ

DESCRIERE

Plasă din fibră de sticlă utilizată ca armătură a sistemului de aplicare a microcimentului.

APLICAȚII

Plasa de **3,5 x 3,8 mm și 160 g/m²** oferă o armare specială pentru orice tip de lucrări cu ipsos; este cea mai utilizată pentru pereți interiori, pe suprafețe și în puncte singulare, pentru a reduce considerabil riscul de fisurare. Se aplică și pe alte materiale: microciment, plăci de polistiren, pardoseli continue, marmură și multe altele.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență mecanică ridicată și alungire la rupere.
- Inalterabilă la alcalii.
- Ușoară și flexibilă.

AMBALARE



**Role de 50 m x 1 m
lățime**

CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate:	160 g/m ²
Rezistență urzeală:	> 2.200 N/5 cm
Rezistență bătătură:	> 2.200 N/5 cm
Culoare:	Alb
Livrare în role:	50 m
Lățime:	1 m

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Plasele din fibră de sticlă se utilizează ca armătură în punctele singulare ale construcției care acumulează tensiuni și pot provoca fisuri în acoperire.

Se aplică în rosturile structurale, la îmbinările dintre materiale diferite, buiandrugii, planșee...

Plasa trebuie plasată **la mijlocul grosimii** acoperirii, nici prea aproape de suport, nici de suprafața exterioară.

La îmbinarea dintre materiale diferite, plasa trebuie să acopere **cel puțin 20 cm** din fiecare dintre ele.

Se recomandă suprapuneri ale plasei de **5-10 cm**.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es