MICROCEMENTO MEDIUM BICOMPONENTE

شروط التخزين

مدة التخزين 12 شهرًا للمكوّن A (الجزء الصلب)، ونحو ستة أشهر للمكوّن B (الجزء السائل)، من تاريخ التصنيع، إذا حُفظ في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. يجب تجنب تخزين المكوّن B ونقله في درجات حرارة قصوى (يُحفظ بين 5 و30 °C) لتجنب أي تلف محتمل في تركيبه. لا تتحمل SATINE مسؤولية سوء استخدام المنتج أو تخزينه.

الاستهلاك

الاستهلاك التقريبي:
- من 0,3 إلى 0,5 kg لكل طبقة ولكل m2 (بحسب السطح).

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار. استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5 °C أو أعلى من 30 °C.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

التعبئة



دلو بوزن **20 kg**
منصة تضم **36** وحدة

المنتج

قاعدة أسمنتية من الكوارتز بتدرج حبيبي مضبوط ومقاومة عالية لتشطيب بطبقة واحدة، دون تموجات لونية، بمظهر ستوكو على الطراز الفرنسي. التصاق فائق. قابلية تشغيل وصلابة ممتازتان بفضل مزيج من راتنجات الجيل الأحدث المطورة حصريًا للمنتجات التي تصنّعها SATINE.

راتنج مستحلب أكريليكي خالٍ من الأمونيا، مرن ومصلّب، مخصص للخلط بوصفه المكوّن B للميكروسيمنت ثنائي المكوّن.

الوصف

عجينة أساسها الأسمنت لكسوة الأرضيات والجدران.

الاستخدامات

- لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال الموكيت.
- يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران بفضل التصاقه العالي.
- يلتصق بالقواعد المتينة ذات الخشونة المناسبة.
- يمكن تطبيقه في الداخل والخارج.
- متاح بمجموعة واسعة من الألوان.

المزايا

- مقاومة عالية للتآكل.
- غير منفذ للماء والشحوم والزيوت.
- مقاومة ميكانيكية عالية.
- ثابت أمام الأشعة فوق البنفسجية.

مجال التطبيق

- مناسب لكسوة وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية في الأماكن التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم والردهات ومناطق العرض والمساكن والحدائق الترفيهية وغيرها.
- الأثاث والرفوف وأسطح العمل.
- الكسوات الخزفية في الحمامات والمطابخ.
- النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الأرضية، شريطة تنفيذ التركيب مع وسائل الحماية المعتمدة وملاط الأساس ذاتي التسوية الملائم، بحيث لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى النظام.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

التطبيق

تحضير الخليط في وعاء بلاستيكي نظيف، يُضاف المكوّن) Aالصلب) تدريجيًا إلى المكوّن) Bالسائل، (Resina Micro، بالنسبة المحددة، باستخدام خلاط ميكانيكي منخفض السرعة (300 إلى (.r.p.m 500 لمدة تزيد على 3 دقائق.

يُترك ليستريح نحو 10 دقائق.

يُحرّك مجددًا لمدة تزيد على 2 دقيقة حتى ضمان الحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل.

نسبة خلط A في :B
- 1 kg من المسحوق مقابل نحو 30 % ± من الراتنج.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة ونظام العمل أو الممارسات المعتادة، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل والتدرج الحبيبي حسب رغبة العميل.

طريقة التطبيق طبّق طبقتين أو ثلاثًا بحسب التشطيب الجمالي المطلوب، وافرد المنتج بمالج مرن مع الضغط عليه جيدًا للحصول على تأثير الستوكو. قبل تطبيق كل طبقة، اترك السابقة تجف ثم صنفرها بخفة بأدوات يدوية وورق صنفرة ناعم بحبيبات 150-180 لإزالة العيوب وتحسين الالتصاق بين الطبقات. يُختار مقاس حبيبات ورق الصنفرة بحسب المتطلبات.

لضمان عدم نفاذية المنتج للماء وصلابته، يجب طلاء السطح كله بالنسخة المناسبة من) VARNISHانظر ورقة البيانات الفنية). كما يلزم تطبيق شبكتنا من الألياف الزجاجية لتجنب أي تشقق ناتج عن الإجهادات الإنشائية أو عن الأرضية.

في الكسوات الرأسية أو الواجهات، توضع شبكة ألياف زجاجية عند النقاط الخاصة، مثل الوصلات بين المواد المختلفة والبلاطات والأعمدة وصناديق الستائر الدوارة وزوايا إطارات الأبواب والنوافذ وغيرها.

الخصائص

البند	النتيجة
النوع:	مسحوق
المظهر:	مسحوق أبيض
الكثافة الظاهرية:	في المسحوق: 1.400 kg/m3 بعد التصلب:) 2.000 kg/m3النظام)
عمر الخليط:	7 ساعات
الزمن المفتوح:	2 ساعة
أقصى حجم للركام:	بحد أقصى 100 ميكرون، مواد مالئة مركبة بحسب التشطيب المتوسط أو الخشن
المقاومات الميكانيكية (:EN 1015-11)	
الضغط بعد **28** يومًا:	> 55 N/mm^2
الانحناء بعد **28** يومًا:	) 12 N/mm2 <النظام)
الالتصاق بالخرسانة:	بعد 28 يومًا: 1 N/mm2
أقصى سماكة للتطبيق لكل طبقة:	من 0,2 إلى 0,5 mm لكل طبقة
رد الفعل تجاه الحريق **(EN 13501-1):**	A1
التعبئة:	20 kg ثنائي المكوّن (للخلط مع Resina Micro)
الخلط مع السائل:	حتى الحصول على عجينة متجانسة (25 إلى 30 %)
التركيب والبيانات. الجزء **:B**	راتنجات بوليمرية أكريليكية مشتتة، معدّلات، محتوى الصوديوم: 21 %

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es