TOKOMPONENTS MIKROSEMENT MEDIUM

PRODUKT

Sementbasert kvartsbase med kontrollert kornstørrelse og høy styrke for en finish i ett strøk, uten skyeffekt, stukkatur, i fransk stil. **Ekstrem heft.** Utmerket bearbeidbarhet og hardhet, takket være en kombinasjon av siste generasjons harpikser utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

Akrylemulsjonsharpiks uten ammoniakk, elastisk og herdende, spesielt til blanding som komponent B i tokomponents mikrosement.

BESKRIVELSE

Sementbasert pasta til belegg av gulv og vegger.

BRUK

- Til renovering av eksisterende gulv eller som erstatning for tepper.
- Kan påføres både på gulv og vegger på grunn av den store heftevnen.
- Fester seg til faste underlag med grov overflate.
- Kan brukes både innendørs og utendørs.
- Tilgjengelig i et bredt fargespekter.

FORDELER

- Stor slitestyrke.
- Tett mot vann, fett og oljer.
- Høy mekanisk styrke.
- Stabilt mot ultrafiolette stråler.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Egnet til belegg og dekorasjon av vertikale og horisontale flater i kommersielle og private rom, som butikker, kontorer, restauranter, vestibyler, utstillingsområder, boliger, temaparker osv.
- Møbler, hyller, benkeplater.
- Keramiske belegg på bad og kjøkken.
- Systemet er egnet for gulv med gulvvarme, forutsatt at installasjonen er utført med godkjente beskyttelser og passende selvutjevnende baselag av mørtel, slik at de ikke overfører sprekkdannelser til de ytre lagene og dermed til systemet.

OPPBEVARINGSFORHOLD

Lagringstiden er **12 måneder** for komponent A (fast del) og omtrent **seks måneder** for komponent B (flytende del), regnet fra produksjonsdato, forutsatt at produktet oppbevares tørt og beskyttet mot vær og vind. Lagring og transport av komponent B ved ekstreme temperaturer bør unngås (hold mellom 5 og 30 °C) for å unngå mulige skader på sammensetningen. SATINE er ikke ansvarlig for feil bruk eller feil oppbevaring av produktet.

FORBRUK

Forbruket er omtrent:

- **0,3 til 0,5 kg** per lag og m^2 (avhengig av underlag).

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement. Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv. Bruk **gummihansker og vernebriller**. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved en romtemperatur **under 5 °C eller over 30 °C**.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende regelverk.

UTFØRELSE



Bøtte på 20 kg

Pall med 36 enheter

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

EGENSKAPER

Egenskap	Resultat
Type:	Pulver
Utseende:	Hvitt pulver
Tilsynelatende densitet:	Pulver: 1 400 kg/m^3 Herdet: 2 000 kg/m^3 (system)
Brukstid for blandingen:	7 timer
Åpen tid:	2 timer
Største tilslagsstørrelse:	Maksimalt 100 mikrometer, kombinerte fyllstoffer avhengig av middels eller grov finish
Mekaniske fasthetsegenskaper (EN 1015-11):	
Trykkfasthet 28 dager:	> 55 N/mm^2
Bøyefasthet 28 dager:	> 12 N/mm^2 (system)
Heft til betong:	28 dager: 1 N/mm^2
Maksimal påføringstykkelse per lag:	0,2 til 0,5 mm per lag
Brannreaksjon (EN 13501-1):	A1
Leveringsform:	20 kg tokomponent (til blanding med Resina Micro)
Blandevæske:	Til man får en ensartet masse (25 til 30 %)
Sammensetning og data. Del B:	Polymerharpikser av akryltype i dispersjon Korrektorer Natriuminnhold: 21 %

PÅFØRING

Klargjøring av blandingen

I en ren plastbeholder tilsettes komponent A (fast) gradvis til komponent B (flytende, Resina Micro), i angitt blandingsforhold, ved hjelp av en mekanisk visp med lavt turtall (**300 til 500 o/min**) i mer enn 3 minutter.

La det hvile i ca. **10 minutter**.

Rør om igjen i mer enn 2 minutter, til man har en ensartet masse uten klumper.

Blandingsforhold

A i B:

- 1 kg pulver per ± 30 % harpiks ca.

Avhengig av temperatur, fuktighet, arbeidssystem eller vaner kan produktet tilpasses med hensyn til tørking, hardhet, bearbeidbarhet og kornstørrelse etter kundens ønske.

Påføringsmåte

Påfør to eller tre strøk, avhengig av ønsket estetisk finish, ved å fordele produktet med en fleksibel sparkel og presse det godt for å oppnå en stukkatureffekt. Før hvert lag påføres, la det forrige tørke og utfør en lett sliping med håndverktøy og fint sandpapir, kornstørrelse 150-180, for å fjerne ujevnheter og fremme heften mellom lagene. Sandpapirets kornstørrelse bør velges etter de aktuelle behovene.

For å sikre produktets vanntetthet og hardhet er det **obligatorisk å lakkere hele overflaten** med tilhørende VARNISH-versjon (se teknisk datablad). Det er også nødvendig å påføre vårt **glassfibernett** for å unngå enhver sprekkdannelse som skyldes strukturelle spenninger eller spenninger fra gulvet.

På vertikale belegg eller fasader skal det legges glassfibernett på særskilte punkter, som skjøter mellom ulike materialer, etasjeskillere, søyler, rullegardinkasser, hjørner på dør- og vindusrammer osv.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es