İKİ BİLEŞENLİ MİKROÇİMENTO MEDIUM

ÜRÜN

Kontrollü granülometriye ve yüksek dayanıma sahip kuvars esaslı çimento bazı; tek katta, bulutlanmasız, alçı sıva efektli, Fransız tarzı bitiş için. **Üstün yapışma.** Yalnızca SATINE tarafından üretilen ürünler için geliştirilmiş son nesil reçine kombinasyonu sayesinde mükemmel işlenebilirlik ve sertlik.

Amonyaksız, elastik ve sertleştirici akrilik emülsiyon reçinesi; İki Bileşenli Mikroçimento'nun B bileşeni olarak karıştırılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

AÇIKLAMA

Zemin ve duvar kaplamaları için çimento esaslı macun.

KULLANIM ALANLARI

- Mevcut zeminleri yenilemek veya halıların yerine uygulamak için.
- Yüksek yapışma gücü sayesinde hem zeminlere hem de duvarlara uygulanabilir.
- Pürüzlü, sağlam zeminlere yapışır.
- Hem iç hem de dış mekanlarda uygulanabilir.
- Geniş renk yelpazesinde mevcuttur.

AVANTAJLAR

- Aşınmaya karşı yüksek direnç.
- Suya, yağa ve yağlara karşı geçirimsiz.
- Yüksek mekanik dayanım.
- Ultraviyole ışınlarına karşı stabil.

UYGULAMA ALANI

- Mağazalar, ofisler, restoranlar, lobiler, sergi alanları, konutlar, tema parkları vb. ticari ve konut alanlarındaki dikey ve yatay yüzeylerin kaplanması ve dekore edilmesi için uygundur.
- Mobilyalar, raflar, tezgahlar.
- Banyo ve mutfak seramik kaplamaları.
- Sistem, yerden ısıtmalı zeminlere uygundur; ancak bunun için tesisatın onaylı korumalarla ve uygun kendiliğinden yayılan taban harçlarıyla yapılmış olması gerekir, böylece çatlama sorunları dış katmanlara ve dolayısıyla sisteme yansımaz.

SAKLAMA KOŞULLARI

Depolama süresi, üretim tarihinden itibaren A bileşeni (katı kısım) için **12 ay**, B bileşeni (sıvı kısım) için yaklaşık **altı ay**dır; kuru ve hava koşullarından korunaklı bir yerde muhafaza edilmesi şartıyla. B bileşeninin bileşiminde olası hasarları önlemek için aşırı sıcaklıklarda depolanmasından ve taşınmasından kaçınılmalıdır (5 ile 30 °C arasında tutun). SATINE, ürünün yanlış kullanımından veya hatalı depolanmasından sorumlu değildir.

TÜKETİM

Tüketim yaklaşık olarak şöyledir:

- Katman ve m^2 başına **0,3 ile 0,5 kg** (alt zemine göre).

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözlerle ve ciltle temasından ve tozunun solunmasından kaçının. **Lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürünü ortam sıcaklığı **5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde** iken uygulamayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

AMBALAJ



20 kg'lık kova
36 adetlik palet

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

ÖZELLİKLER

Özellik	Sonuç
Tip:	Toz
Görünüm:	Beyaz toz
Yığın yoğunluğu:	Toz halinde: 1.400 kg/m^3 Sertleşmiş: 2.000 kg/m^3 (sistem)
Karışımın kullanım ömrü:	7 saat
Açık kalma süresi:	2 saat
Maksimum agrega boyutu:	Maksimum 100 mikron, orta veya kalın bitişe göre birleştirilmiş dolgular
Mekanik dayanımlar (EN 1015-11):	
28 günde basınç:	> 55 N/mm^2
28 günde eğilme:	> 12 N/mm^2 (sistem)
Betona yapışma:	28 gün: 1 N/mm^2
Katman başına maksimum uygulama kalınlığı:	Katman başına 0,2 ile 0,5 mm
Yangına tepki (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	20 kg iki bileşenli (Resina Micro ile karıştırılmak üzere)
Karışım sıvısı:	Homojen bir macun elde edilene kadar (25 ile 30 %)
Bileşim ve veriler. B kısmı:	Dispersiyon halinde akrilik yapıda polimerik reçineler Düzeltici maddeler Sodyum içeriği: 21 %

UYGULAMA

Karışımın hazırlanması

Temiz bir plastik kapta, A bileşeni (katı) yavaş yavaş B bileşenine (sıvı, Resina Micro) eklenir; belirtilen oranda, düşük devirli mekanik bir karıştırıcı (**300 ile 500 dev/dk**) yardımıyla 3 dakikadan uzun süre karıştırılır.

Yaklaşık **10 dakika** dinlendirilir.

Homojen ve topaksız bir macun elde edilene kadar 2 dakikadan uzun süre yeniden karıştırılır.

Karışım oranı

A'nın B içindeki oranı:

- 1 kg toz için yaklaşık ± 30 % reçine.

Sıcaklığa, neme, çalışma sistemine veya alışkanlıklara göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin zevkine uyarlanabilir.

Uygulama şekli

İstenen estetik bitişe bağlı olarak iki veya üç kat uygulayın; esnek bir mala ile yayın ve alçı sıva efekti elde etmek için ürünü iyice bastırın. Her katı uygulamadan önce bir öncekinin kurumasını bekleyin ve kusurları gidermek ve katlar arasındaki yapışmayı artırmak amacıyla elle kullanılan aletler ve 150-180 numara ince zımparalarla hafifçe zımparalayın. Zımpara numarası, gereken ihtiyaçlara göre seçilmelidir.

Ürünün su geçirmezliğini ve sertliğini garanti etmek için tüm yüzeyin ilgili VARNISH versiyonuyla **verniklenmesi zorunludur** (teknik bilgi formuna bakınız). Aynı şekilde, yapısal gerilimlerden veya zeminden kaynaklanan her türlü çatlamayı önlemek için **cam elyafı file** uygulaması gereklidir.

Dikey kaplamalarda veya cephelerde, farklı malzemelerin birleşim yerleri, döşemeler, kolonlar, panjur kutuları, kapı ve pencere çerçevelerinin köşeleri vb. kritik noktalara cam elyafı file yerleştirin.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es