ميكروسمنت ميديوم أحادي المكون

المنتج

قاعدة أسمنتية من الكوارتز ذات تدرج حبيبي مضبوط ومقاومة عالية، للحصول على تشطيب بطبقة واحدة، بلا تأثير الظلال المائية، بأسلوب الاستوكو الفرنسي. **التصاق فائق.** قابلية ممتازة للتشغيل وصلابة عالية بفضل مزيج من أحدث أجيال الراتنجات التي طورتها SATINE حصريا لمنتجاتها.

الوصف

معجون أسمنتي الأساس لتكسية الأرضيات والجدران.

الاستخدامات

- لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال السجاد.
- يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران على حد سواء، نظرا لقوة التصاقه.
- يلتصق بالقواعد الصلبة ذات السطح الخشن.
- يمكن استخدامه في الأماكن الداخلية والخارجية.
- متوفر في مجموعة واسعة من الألوان.

المزايا

- مقاومة كبيرة للتآكل بالاحتكاك.
- كتيم للماء والشحوم والزيوت.
- مقاومة ميكانيكية عالية.
- ثابت أمام الأشعة فوق البنفسجية.

مجال التطبيق

- مناسب لتكسية وتزيين الأسطح العمودية والأفقية في المساحات التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم وردهات الاستقبال وقاعات العرض والمساكن والمتنزهات الترفيهية وغيرها.
- الأثاث والرفوف وأسطح العمل.
- تكسيات السيراميك في الحمامات والمطابخ.
- مناسب لأحواض السباحة باستخدام نظام Varnish Pool (انظر ورقة البيانات الفنية).
- النظام مناسب للأرضيات المزودة بتدفئة مشعة أرضية، شريطة أن يكون تركيبها قد تم بحمايتها المعتمدة وبمونات قاعدة ذاتية التسوية مناسبة، حتى لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى النظام.

التطبيق

بحسب كمية الماء في الخلطة، يمكن الحصول بكمية أقل من السائل (عجن مضغوط) على تشطيب أكثر نعومة ورقة بعد التلميع (اللاكيه)، بلا تأثير الظلال المائية ومقاوم جدا؛ أما بخلطة أكثر سيولة فيمكن الحصول على تأثير مخطط قليلا وأكثر ريفية ومقاوما في الوقت نفسه.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة ونظام العمل أو العادات، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل وتدرج الحبيبات بما يناسب ذوق العميل.

الاستهلاك

الاستهلاك تقريبا:

من 0.3 إلى 0.5 كغ لكل طبقة ولكل م² (حسب الدعامة).

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد وكذلك استنشاق الغبار. استخدم **قفازات مطاطية ونظارات واقية.** يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

لا يطبق المنتج عندما تكون درجة حرارة المحيط **أقل من 5 °م أو أعلى من 30 °م.**

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقا للتشريعات القانونية السارية.

التعبئة



دلو 20 كغ

منصة نقالة (باليت) من 36 وحدة

تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Castellón - Burriana - 12530 – 20 - إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es

الخصائص

البند	النتيجة
النوع:	مسحوق
المظهر:	مسحوق أبيض
الكثافة الظاهرية:	مسحوق: 1,400 كغ/م^3 بعد التصلب: 2,000 كغ/م^3 (النظام)
زمن صلاحية الخلطة:	7 ساعات
الزمن المفتوح:	ساعتان
أقصى حجم للركام:	100 ميكرون كحد أقصى، مع حشوات مدمجة بحسب التشطيب المتوسط أو الخشن
المقاومات الميكانيكية (EN 1015-11):	
مقاومة الضغط بعد 28 يوما:	أكثر من 55 N/mm²
مقاومة الانحناء بعد 28 يوما:	أكثر من 12 N/mm² (النظام)
الالتصاق بالخرسانة:	28 يوما: 1 N/mm²
أقصى سماكة تطبيق لكل طبقة:	من 0.2 إلى 0.5 مم لكل طبقة
رد الفعل تجاه الحريق (EN 13501-1):	A1
التعبئة:	20 كغ أحادي المكون (للخلط بماء الصنبور)
الخلط بالماء:	حتى الحصول على عجينة متجانسة (± 30 %)

التخزين

12 شهرا اعتبارا من تاريخ الصنع، في العبوة الأصلية المغلقة، بمنأى عن العوامل الجوية والرطوبة.

التأثير المنفذ



تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Burriana - Castellón - 20 - 12530 – إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es