satine
satine.com

SCHEDA TECNICA

MICROCEMENTO MEDIUM MONOCOMPONENTE

PRODOTTO

Base cementizia di quarzo a granulometria controllata e elevata resistenza per una finitura a una mano, senza nuvolature, stuccata, in stile francese. **Aderenza estrema.** Eccellente lavorabilità e durezza grazie a una combinazione di resine di ultima generazione sviluppate in esclusiva per i prodotti fabbricati da SATINE.

DESCRIZIONE

Pasta a base di cemento per rivestire pavimenti e pareti.

UTILIZZI

- Per rinnovare pavimenti esistenti o sostituire la moquette.
- Può essere applicato sia su pavimenti sia su pareti, data la sua grande aderenza.
- Aderisce a supporti solidi con superficie ruvida.
- Può essere applicato sia all'interno sia all'esterno.
- Disponibile in un'ampia gamma di colori.

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'abrasione.
- Impermeabile ad acqua, grassi e oli.
- Elevata resistenza meccanica.
- Stabile ai raggi ultravioletti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Indicato per rivestire e decorare superfici verticali e orizzontali di spazi commerciali e residenziali quali negozi, uffici, ristoranti, atri, showroom, abitazioni, parchi tematici, ecc.
- Mobili, scaffalature, piani di lavoro.
- Rivestimenti ceramici di bagni e cucine.
- Adatto per piscine con il sistema Varnish Pool (vedere scheda tecnica).
- Il sistema è adatto per i pavimenti radianti, a condizione che la loro posa sia stata eseguita con le relative protezioni omologate e con malte di sottofondo autolivellanti idonee, in modo da non trasmettere problemi di fessurazione agli strati esterni e, di conseguenza, al sistema.

APPLICAZIONE

In base alla quantità d'acqua dell'impasto, con meno liquido (impasto compatto) si ottiene, dopo la verniciatura, una finitura più liscia ed extrafine, senza nuvolature e molto resistente; con un impasto più liquido si ottiene un effetto leggermente striato e più rustico e, allo stesso tempo, resistente.

In base a temperatura, umidità, sistema di lavoro o abitudini, il prodotto può essere adattato per quanto riguarda l'essiccazione, la durezza, la lavorabilità e la granulometria secondo il gusto del cliente.

CONSUMO

Il consumo è di circa:

da 0,3 a 0,5 kg per mano e per m^2 (a seconda del supporto).

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione della polvere. Utilizzare **guanti di gomma e occhiali di protezione**. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a temperature ambiente **inferiori a 5 °C o superiori a 30 °C**.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

CONFEZIONE



Secchio da 20 kg
Pallet da 36 unità

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARATTERISTICHE

Parametro	Risultato
Tipo:	Polvere
Aspetto:	Polvere bianca
Massa volumica apparente:	In polvere: 1.400 kg/m^3 Indurito: 2.000 kg/m^3 (sistema)
Vita utile dell'impasto:	7 ore
Tempo aperto:	2 ore
Dimensione massima dell'aggregato:	Massimo 100 µm, cariche combinate in base a una finitura media o grossa
Resistenze meccaniche (EN 1015-11):	
Compressione a 28 giorni:	> 55 N/mm^2
Flessione a 28 giorni:	> 12 N/mm^2 (sistema)
Aderenza al calcestruzzo:	28 giorni: 1 N/mm^2
Spessore massimo di applicazione per mano:	da 0,2 a 0,5 mm per mano
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A1
Confezione:	20 kg monocomponente (da miscelare con acqua del rubinetto)
Acqua d'impasto:	Fino a ottenere un impasto omogeneo (± 30 %)

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

EFFETTO APPLICATO



Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es