satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

MICROCIMENTO MEDIUM MONOCOMPONENTE

PRODUTO

Base cimentícia de quartzo de granulometria controlada e elevada resistência para um acabamento numa só demão, sem nuvens, em estuque, ao estilo francês. **Aderência extrema.** Excelente trabalhabilidade e dureza graças a uma combinação de resinas de última geração desenvolvidas em exclusivo para os produtos fabricados pela SATINE.

DESCRIÇÃO

Pasta à base de cimento para revestir pavimentos e paredes.

UTILIZAÇÕES

- Para renovar pavimentos existentes ou substituir alcatifas.
- Pode ser aplicado tanto em pavimentos como em paredes, dada a sua grande aderência.
- Adere a bases firmes com rugosidade.
- Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior.
- Disponível numa ampla gama de cores.

VANTAGENS

- Grande resistência à abrasão.
- Impermeável à água, gorduras e óleos.
- Elevada resistência mecânica.
- Estável face aos raios ultravioleta.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Adequado para revestir e decorar paramentos verticais e horizontais de espaços comerciais e residenciais, como lojas, escritórios, restaurantes, vestíbulos, zonas de exposição, habitações, parques temáticos, etc.
- Móveis, estantes, bancadas.
- Revestimentos cerâmicos de casas de banho e cozinhas.
- Adequado para piscinas através do sistema Varnish Pool (ver ficha técnica).
- O sistema é adequado para pavimentos com aquecimento radiante, desde que a sua instalação tenha sido realizada com as respetivas proteções homologadas e com argamassas de base autonivelantes apropriadas, para que não transmitam problemas de fissuração às camadas exteriores e, portanto, ao sistema.

APLICAÇÃO

Consoante a mistura de água, com menos líquido (amassadura compacta) obtém-se, após a aplicação do lacado, um acabamento mais liso e extrafino, sem efeito nuvem e muito resistente; com uma mistura mais líquida obtém-se um efeito algo estriado e mais rústico e, ao mesmo tempo, resistente.

Consoante a temperatura, a humidade, o sistema de trabalho ou os hábitos, o produto pode ser adaptado em termos de secagem, dureza, trabalhabilidade e granulometria ao gosto do cliente.

CONSUMO

O consumo é aproximadamente de:

0,3 a 0,5 kg por camada e m^2 (consoante o suporte).

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Este produto contém cimento. Evitar o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação do pó. Utilizar **luvas de borracha e óculos de proteção**. Manter fora do alcance das crianças.

Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente **inferior a 5 °C nem superior a 30 °C**.

As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

APRESENTAÇÃO



Balde de 20 kg

Palete de 36 unidades

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS

Conceito	Resultado
Tipo:	Pó
Aspeto:	Pó branco
Densidade aparente:	Em pó: 1.400 kg/m^3 Endurecido: 2.000 kg/m^3 (sistema)
Vida útil da mistura:	7 horas
Tempo em aberto:	2 horas
Tamanho máximo do agregado:	Máximo 100 micra, cargas combinadas segundo acabamento médio ou grosso
Resistências mecânicas (EN 1015-11):	
Compressão aos 28 dias:	> 55 N/mm^2
Flexão aos 28 dias:	> 12 N/mm^2 (sistema)
Aderência ao betão:	28 dias: 1 N/mm^2
Espessura máxima de aplicação por camada:	0,2 a 0,5 mm por camada
Reação ao fogo (EN 13501-1):	A1
Apresentação:	20 kg monocomponente (para misturar com água corrente)
Mistura líquida:	Até obter uma pasta homogénea (± 30 %)

CONSERVAÇÃO

12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo das intempéries e da humidade.

EFEITO APLICADO



Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es