satine
satine.com

FIȘĂ TEHNICĂ

# MICROCIMENT MEDIUM MONOCOMPONENT

## PRODUS

Bază cimentoasă de cuarț cu granulație controlată și rezistență ridicată, pentru un finisaj într-un singur strat, fără efect de nori, stucat, în stil francez. **Aderență extremă.** Prelucrabilitate și duritate excelente datorită unei combinații de rășini de ultimă generație dezvoltate în exclusivitate pentru produsele fabricate de SATINE.

## DESCRIERE

Pastă pe bază de ciment pentru acoperirea pardoselilor și pereților.

## UTILIZĂRI

- Pentru renovarea pardoselilor existente sau înlocuirea mochetelor.
- Poate fi aplicat atât pe pardoseli, cât și pe pereți, datorită aderenței sale ridicate.
- Aderă la suporturi ferme, cu suprafață rugoasă.
- Poate fi aplicat atât în interior, cât și în exterior.
- Disponibil într-o gamă largă de culori.

## AVANTAJE

- Rezistență ridicată la abraziune.
- Impermeabil la apă, grăsimi și uleiuri.
- Rezistență mecanică ridicată.
- Stabil la razele ultraviolete.

## DOMENIU DE APLICARE

- Indicat pentru acoperirea și decorarea suprafețelor verticale și orizontale ale spațiilor comerciale și rezidențiale, precum magazine, birouri, restaurante, holuri, showroom-uri, locuințe, parcuri tematice etc.
- Mobilier, rafturi, blaturi.
- Placaje ceramice ale băilor și bucătăriilor.
- Adecvat pentru piscine cu sistemul Varnish Pool (a se vedea fișa tehnică).
- Sistemul este adecvat pentru pardoselile cu încălzire radiantă, cu condiția ca instalarea acestora să fi fost realizată cu protecțiile omologate corespunzătoare și cu mortare de nivelare autonivelante adecvate, astfel încât să nu se transmită probleme de fisurare către straturile exterioare și, în consecință, către sistem.

## APLICARE

În funcție de cantitatea de apă din amestec, cu mai puțin lichid (amestec compact) se obține, după lăcuire, un finisaj mai neted și extrafin, fără efect de nori și foarte rezistent; cu un amestec mai lichid se obține un efect ușor striat și mai rustic și, în același timp, rezistent.

În funcție de temperatură, umiditate, sistemul de lucru sau obiceiuri, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform preferințelor clientului.

## CONSUM

Consumul este de aproximativ:

**de la 0,3 la 0,5 kg** pe strat și $m^2$ (în funcție de suport).

## PRECAUȚII SPECIALE

**Acest produs conține ciment.** Evitați contactul cu ochii și pielea, precum și inhalarea prafului. Utilizați **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu aplicați produsul la temperaturi ale mediului **sub 5 °C sau peste 30 °C**.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

## AMBALAJ




**Găleată de 20 kg**
**Palet de 36 de unități**

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

**SATINESTONE** - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

## CARACTERISTICI

| Parametru | Rezultat |
|---|---|
| **Tip:** | Pulbere |
| **Aspect:** | Pulbere albă |
| **Densitate aparentă:** | Pulbere: 1.400 kg/m$^3$<br>Întărit: 2.000 kg/m$^3$ (sistem) |
| **Timp de utilizare a amestecului:** | 7 ore |
| **Timp deschis:** | 2 ore |
| **Dimensiunea maximă a agregatului:** | Maximum 100 µm, materiale de umplutură combinate în funcție de un finisaj mediu sau grosier |
| **Rezistențe mecanice (EN 1015-11):** | |
| **Compresiune la 28 de zile:** | > 55 N/mm$^2$ |
| **Încovoiere la 28 de zile:** | > 12 N/mm$^2$ (sistem) |
| **Aderență la beton:** | 28 de zile: 1 N/mm$^2$ |
| **Grosimea maximă de aplicare pe strat:** | de la 0,2 la 0,5 mm pe strat |
| **Reacție la foc (EN 13501-1):** | A1 |
| **Ambalaj:** | 20 kg monocomponent (de amestecat cu apă de la robinet) |
| **Apă de amestecare:** | Până se obține o pastă omogenă (± 30 %) |

## PĂSTRARE

**12 luni** de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.

## EFECT APLICAT



Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

**SATINESTONE** - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es