单组分中粒微水泥

产品

粒径可控、强度高的石英水泥基材料，可一遍成型，无云纹，呈法式灰泥抹面风格。**附着力极强。**得益于专为 SATINE 生产的产品独家研发的新一代树脂组合，具有出色的施工性和硬度。

说明

水泥基膏状材料，用于地面和墙面饰面。

用途

- 用于翻新现有地面或替换地毯。
- 附着力强，既可用于地面，也可用于墙面。
- 可附着于坚固且具有粗糙度的基层。
- 可用于室内和室外。
- 提供多种颜色可选。

优点

- 耐磨性强。
- 防水、防油脂和防油类渗透。
- 机械强度高。
- 耐紫外线，性能稳定。

适用范围

- 适用于商业和住宅空间（如商店、办公室、餐厅、门厅、展厅、住宅、主题公园等）垂直和水平墙面及表面的饰面与装饰。
- 家具、搁架、台面。
- 浴室和厨房的陶瓷饰面。
- 通过 Varnish Pool 系统适用于游泳池（见技术数据表）。
- 该系统适用于地暖地面，前提是安装时采用了经认证的相应保护措施和合适的自流平找平砂浆，以避免将开裂问题传递至外层，进而影响整个系统。

施工

根据加水量，加水较少（紧实搅拌）在罩面处理后可获得更平滑、极细腻、无水纹效果且非常耐用的饰面；加水较多的拌合物则可获得略带条纹、更质朴且同时耐用的效果。

根据温度、湿度、施工体系或使用习惯，可按客户喜好调整产品的干燥时间、硬度、施工性和粒径级配。

用量

用量约为：

每层 0.3 至 0.5 kg/m^2（视基层而定）。

特别注意事项

本产品含水泥。避免接触眼睛和皮肤，避免吸入粉尘。请使用橡胶手套和护目镜。请置于儿童接触不到的地方。

环境温度低于 5 °C 或高于 30 °C 时请勿施工。

空包装应按现行法规处理。

包装



20 kg 桶装
每托盘 36 件

本资料反映了我们目前的知识水平，提供有关我们产品及其应用可能性的信息，因此并不旨在保证产品的特定性能或其对具体应用的适用性。应遵守现有的工业产权。质量控制参数将在每种产品的规格说明书中详细列出。

SATINESTONE - Carabona 工业区 - C/ Coure 16、18 和 20 号 - 12530 Burriana - Castellón – 西班牙 电话：+34 692 100 100 / +34 969 100 100
电子邮件：info@satine.es

技术特性

项目	结果
类型：	粉末
外观：	白色粉末
表观密度：	粉末：1,400 kg/m^3 硬化后：2,000 kg/m^3（体系）
混合料适用期：	7 小时
开放时间：	2 小时
骨料最大粒径：	最大 100 微米，根据中粒或粗粒饰面效果复配填料
力学性能 (EN 1015-11)：	
28 天抗压强度：	> 55 N/mm^2
28 天抗折强度：	> 12 N/mm^2（体系）
与混凝土的粘结强度：	28 天：1 N/mm^2
每层最大施工厚度：	每层 0.2 至 0.5 mm
防火性能 (EN 13501-1)：	A1
包装：	20 kg 单组分（与自来水混合）
混合用水：	加至均匀膏状（± 30 %）

储存

自生产日期起 12 个月，须存放于未开封的原包装内，避免风吹雨淋和受潮。

施工效果



本资料反映了我们目前的知识水平，提供有关我们产品及其应用可能性的信息，因此并不旨在保证产品的特定性能或其对具体应用的适用性。应遵守现有的工业产权。质量控制参数将在每种产品的规格说明书中详细列出。

SATINESTONE - Carabona 工业区 - C/ Coure 16、18 和 20 号 - 12530 Burriana - Castellón – 西班牙 电话：+34 692 100 100 / +34 969 100 100
电子邮件：info@satine.es