MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE

التطبيق

XTREME وBASE وMEDIUM: بحسب كمية ماء الخلط، يؤدي استخدام سائل أقل (خلط متماسك) إلى تشطيب أكثر تجانسًا، دون تموجات لونية، ريفي وشديد المقاومة، مناسب كتشطيب ظاهر أو كتحضير لتطبيق 2 طبقة لاحقًا من الميكروسيمنت البورسلاني Fino، أو 1 أو 2 من Medium، أو 1 من Rústico، للحصول على تأثير مخطّط قليلًا وأكثر ريفية ومقاوم في الوقت نفسه.

FINO: يُخلط بالماء حتى الحصول على عجينة متجانسة. طبقة تشطيب ناعم بتأثير تموجات لونية تُطبّق على 2 طبقة، للتشطيب باللاك ذي الأساس المذيب / المائي، بعد تطبيق Primer Varnish.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة ونظام العمل أو الممارسات المعتادة، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل والتدرج الحبيبي حسب رغبة العميل.

الاستهلاك

الاستهلاك التقريبي:
- Xtreme: 1,2 kg لكل طبقة ولكل) m2بحسب السطح).
- Base: 0,9 kg لكل طبقة ولكل) m2بحسب السطح).
- Medium: 0,6 kg لكل طبقة ولكل) m2بحسب السطح).
- Fino: 0,3 kg لكل طبقة ولكل) m2بحسب السطح).

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار. استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5 °C أو أعلى من 30 °C.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

التدفئة الأرضية يمكن تطبيق الميكروسيمنت على أرضية ذات تدفئة أرضية، مع مراعاة تنفيذ بروتوكول التشغيل التدريجي للتدفئة قبل التطبيق.

المنتج

قواعد من الكوارتز الميكروني بقابلية تشغيل وصلابة ممتازتين بفضل مزيج من راتنجات الجيل الأحدث المطوّرة حصريًا للمنتجات التي تصنّعها SATINE. منتج يسبق تطبيق أي مادة ميكرونية. لا يحتاج إلى الصنفرة بفضل ضبطه الحبيبي الممتاز.

الوصف

عجينة أساسها الأسمنت لكسوة الأرضيات والجدران.

الاستخدامات

- لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال الموكيت.
- يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران بفضل التصاقه العالي.
- يلتصق بالقواعد المتينة ذات الخشونة المناسبة.
- يمكن تطبيقه في الداخل والخارج.
- متاح بمجموعة واسعة من الألوان.

المزايا

- انسيابية وقابلية تشغيل جيدتان.
- Microcemento Base: الحد الأدنى للسماكة لكل طبقة من 0,5 إلى 1 mm.
- Microcemento Fino: الحد الأدنى للسماكة لكل طبقة من 0,1 إلى 0,5 mm.
- سهل التنظيف بقطعة قماش رطبة ومنظف متعادل.
- يمنح السطح صلابة ومقاومة عاليتين.

مجال التطبيق

- مناسب لكسوة وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية في الأماكن التجارية والسكنية، مثل المتاجر والمكاتب والمطاعم والردهات ومناطق العرض والمساكن والحدائق الترفيهية وغيرها.
- الأثاث والرفوف وأسطح العمل.
- الكسوات الخزفية في الحمامات والمطابخ.
- مناسب للمسابح بنظام (Varnish Poolانظر ورقة البيانات الفنية).
- النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الأرضية، شريطة تنفيذ التركيب مع وسائل الحماية المعتمدة وملاط الأساس ذاتي التسوية الملائم، بحيث لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى النظام.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.


SATINE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16-24 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

الخصائص

البند	النتيجة
النوع:	مسحوق. Fino وMedium وBase وXtreme بورسلاني
المظهر:	مسحوق أبيض
الكثافة الظاهرية للمسحوق:	1.300 kg/m^3
الكثافة الظاهرية بعد التصلب:	(3kg/m1.800النظام)
عمر الخليط:	7 ساعات
الزمن المفتوح:	2 ساعة
أقصى حجم للركام:	ركام سيليكا مركّب بتدرجات حبيبية مختلفة
المقاومات الميكانيكية (EN 1015-11):	
الضغط بعد **28** يومًا (**Base**):	55 N/mm^2
الضغط بعد **28** يومًا (**Fino**):	45 N/mm^2
الانحناء بعد **28** يومًا:	(2mm/N10 <النظام)
الالتصاق بالخرسانة:	بعد 28 يومًا: 1,6 N/mm2
أقصى سماكة للتطبيق لكل طبقة:	Xtreme: من 0,5 إلى 1 mm · Base: من 0,5 إلى 1 mm Medium: من 0,5 إلى 1 mm · Fino: من 0,1 إلى 0,5 mm
رد الفعل تجاه الحريق (EN 13501-1):	> A1
أقصى درجة حرارة تتحملها الأرضية ذات التدفئة:	أجريت الاختبارات عند 90 °C
التعبئة:	20 kg من Xtreme وBase وMedium أحادي المكوّن، و15 kg من Fino أحادي المكوّن (للخلط بماء الصنبور)
الخلط مع السائل:	حتى الحصول على عجينة متجانسة: Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

تأثير التشطيب

XTREME MEDIUM




BASE FINO

التعبئة



Xtreme و**Base** و**Medium:** دلو بوزن **20 kg**

Fino: دلو بوزن **15 kg**

منصة تضم **36** وحدة

الحفظ

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16-24 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es