

MIKROCEMENT JEDNOSKŁADNIKOWY

PRODUKT

Baza z mikronizowanym kwarcem o doskonałej urabialności i twardości, dzięki połączeniu żywic najnowszej generacji opracowanych na wyłączność dla produktów wytwarzanych przez SATINE. **Produkt poprzedzający nakładanie jakiegokolwiek materiału mikronizowanego.** Nie wymaga szlifowania dzięki wyjątkowej kalibracji.

OPIS

Pasta na bazie cementu do pokrywania podłóg i ścian.

ZASTOSOWANIA

- Do renowacji istniejących podłóg lub zastąpienia wykładzin dywanowych.
- Można stosować zarówno na podłogach, jak i na ścianach, dzięki dużej przyczepności.
- Przywiera do stabilnych podłoży o szorstkiej powierzchni.
- Można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Dostępny w szerokiej gamie kolorów.

ZALETY

- Dobra płynność i urabialność.
- Mikrocement Base: minimalna grubość warstwy od 0,5 do 1 mm.
- Mikrocement Fino: minimalna grubość warstwy od 0,1 do 0,5 mm.
- Łatwy w czyszczeniu wilgotną szmatką i neutralnym detergentem.
- Nadaje podłożu dużą twardość i odporność.

ZAKRES STOSOWANIA

- Nadaje się do pokrywania i wykańczania powierzchni pionowych i poziomych w lokalach komercyjnych i mieszkalnych, takich jak sklepy, biura, restauracje, holle, salony wystawowe, mieszkania, parki tematyczne itp.
- Meble, regały, blaty.
- Okładziny ceramiczne w łazienkach i kuchniach.
- Nadaje się do basenów z systemem Varnish Pool (patrz karta techniczna).
- System nadaje się do ogrzewania podłogowego, pod warunkiem że jego montaż został wykonany z odpowiednimi zatwierdzonymi zabezpieczeniami oraz z użyciem odpowiednich samopoziomujących zapraw podkładowych, aby nie przenosić problemów z pękaniem na warstwę zewnętrzne, a tym samym na system.

APLIKACJA

XTREME, BASE i MEDIUM:

W zależności od ilości wody w mieszance, przy mniejszej ilości płynu (zarób zwarty) uzyskuje się bardziej jednolite wykończenie, bez efektu chmurek, rustykalne i bardzo odporne, nadające się jako wykończenie widoczne lub jako przygotowanie do późniejszego nałożenia 2 warstw mikrocementu porcelanowego Fino, 1 lub 2 warstw Medium albo 1 warstwy Rustykalnego, co daje efekt lekko bruzdowany i bardziej rustykalny, a zarazem odporny.

FINO:

Mieszać z wodą do uzyskania jednorodnej pasty. Cienka warstwa wykończeniowa z efektem chmurek, nakładana w 2 warstwach, do wykończenia lakierem rozpuszczalnikowym / wodnym, po uprzednim nałożeniu Primer Varnish.

W zależności od temperatury, wilgotności, systemu pracy lub przyzwyczajenia produkt można dostosować pod względem schnięcia, twardości, łatwości aplikacji i granulacji do preferencji klienta.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około:

- **Xtreme:** 1,2 kg na warstwę i m² (w zależności od podłoża).
- **Base:** 0,9 kg na warstwę i m² (w zależności od podłoża).
- **Medium:** 0,6 kg na warstwę i m² (w zależności od podłoża).
- **Fino:** 0,3 kg na warstwę i m² (w zależności od podłoża).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia **poniżej 5 °C ani powyżej 30 °C**.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogrzewanie podłogowe

Mikrocement można nakładać na ogrzewanie podłogowe, pamiętając, że przed nałożeniem należy przeprowadzić protokół stopniowego uruchamiania ogrzewania.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CHARAKTERYSTYKA

Parametr	Wynik
Typ:	Proszek. Fino, Medium, Base i Xtreme porcelanowy
Wygląd:	Biały proszek
Gęstość nasypowa proszku:	1 300 kg/m ³
Gęstość nasypowa po stwardnieniu:	1 800 kg/m ³ (system)
Czas użyteczności mieszanki:	7 godzin
Czas otwarty:	2 godziny
Maksymalny wymiar kruszywa:	Kruszywa krzemionkowe łączone o różnych granulacjach
Wytrzymałości mechaniczne (EN 1015-11):	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (Base):	55 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (Fino):	45 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	> 10 N/mm ² (system)
Przyczepność do betonu:	28 dni: 1,6 N/mm ²
Maksymalna grubość nakładania na warstwę:	Xtreme: od 0,5 do 1 mm · Base: od 0,5 do 1 mm Medium: od 0,5 do 1 mm · Fino: od 0,1 do 0,5 mm
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	> A1
Maksymalna temperatura znoszona przez ogrzewanie podłogowe:	Badania przeprowadzone w 90 °C
Opakowanie:	20 kg Xtreme, Base i Medium jednoskładnikowy 15 kg Fino jednoskładnikowy (do wymieszania z wodą z kranu)
Woda zarobowa:	Do uzyskania jednolitej pasty Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

OPAKOWANIE



Xtreme, Base i Medium: wiadro 20 kg
Fino: wiadro 15 kg
Paleta 36 sztuk

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

EFEKT WYKOŃCZENIA




XTREME



MEDIUM



BASE



FINO

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es