TEK BİLEŞENLİ MİKROÇİMENTO

ÜRÜN

Mikronize kuvars içeren, üstün işlenebilirlik ve sertliğe sahip bazlar; yalnızca SATINE tarafından üretilen ürünler için geliştirilmiş son nesil reçine kombinasyonu sayesinde. **Her türlü mikronize malzemenin uygulanmasından önce kullanılan üründür.** Olağanüstü granülometrisi sayesinde zımparalama gerektirmez.

AÇIKLAMA

Zemin ve duvar kaplamaları için çimento esaslı macun.

KULLANIM ALANLARI

- Mevcut zeminleri yenilemek veya halıların yerine uygulamak için.
- Yüksek yapışma gücü sayesinde hem zeminlere hem de duvarlara uygulanabilir.
- Pürüzlü, sağlam zeminlere yapışır.
- Hem iç hem de dış mekanlarda uygulanabilir.
- Geniş renk yelpazesinde mevcuttur.

AVANTAJLAR

- İyi akışkanlık ve işlenebilirlik.
- Base mikroçimento: katman başına minimum kalınlık 0,5 ile 1 mm.
- Fino mikroçimento: katman başına minimum kalınlık 0,1 ile 0,5 mm.
- Nemli bez ve nötr deterjanla kolay temizlik.
- Alt zemine yüksek sertlik ve dayanıklılık kazandırır.

UYGULAMA ALANI

- Mağazalar, ofisler, restoranlar, lobiler, sergi alanları, konutlar, tema parkları vb. ticari ve konut alanlarındaki dikey ve yatay yüzeylerin kaplanması ve dekore edilmesi için uygundur.
- Mobilyalar, raflar, tezgahlar.
- Banyo ve mutfak seramik kaplamaları.
- Varnish Pool sistemi ile havuzlar için uygundur (teknik bilgi formuna bakınız).
- Sistem, yerden ısıtmalı zeminlere uygundur; ancak bunun için tesisatın onaylı korumalarla ve uygun kendiliğinden yayılan taban harçlarıyla yapılmış olması gerekir, böylece çatlama sorunları dış katmanlara ve dolayısıyla sisteme yansımaz.

UYGULAMA

XTREME, BASE ve MEDIUM:

Su karışımına göre, daha az sıvı ile (sıkı karışım) bulutlanmasız, daha homojen, rustik ve çok dayanıklı bir bitiş elde edilir; görünür bitiş olarak veya sonrasında 2 kat porselen Fino mikroçimento, 1 veya 2 kat Medium ya da 1 kat Rústico uygulaması için hazırlık olarak uygundur; böylece biraz çizgili, daha rustik ve aynı zamanda dayanıklı bir efekt elde edilir.

FINO:

Homojen bir macun elde edilene kadar su ile karıştırın. Bulutlanma efektli ince bitiş katmanı ve 2 kat uygulama; önceden Primer Varnish uygulanarak solventli / su bazlı vernik ile bitirmek için.

Sıcaklığa, neme, çalışma sistemine veya alışkanlıklara göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin zevkine uyarlanabilir.

TÜKETİM

Tüketim yaklaşık olarak şöyledir:

- **Xtreme:** katman ve m^2 başına 1,2 kg (alt zemine göre).
- **Base:** katman ve m^2 başına 0,9 kg (alt zemine göre).
- **Medium:** katman ve m^2 başına 0,6 kg (alt zemine göre).
- **Fino:** katman ve m^2 başına 0,3 kg (alt zemine göre).

ÖZEL ÖNLEMLER

Bu ürün çimento içerir. Gözlerle ve ciltle temasından ve tozunun solunmasından kaçının. **Lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürünü ortam sıcaklığı **5 °C'nin altında veya 30 °C'nin üzerinde** iken uygulamayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Yerden ısıtmalı zemin

Yerden ısıtmalı zemin üzerine mikroçimento uygulanabilir; ancak uygulamadan önce ısıtmanın kademeli olarak çalıştırılması protokolü uygulanmalıdır.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16-24 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-posta: info@satine.es

ÖZELLİKLER

Özellik	Sonuç
Tip:	Toz. Fino, Medium, Base ve Xtreme porselen
Görünüm:	Beyaz toz
Tozun yığın yoğunluğu:	1.300 kg/m^3
Sertleşmiş yığın yoğunluğu:	1.800 kg/m^3 (sistem)
Karışımın kullanım ömrü:	7 saat
Açık kalma süresi:	2 saat
Maksimum agrega boyutu:	Farklı granülometrilerde birleştirilmiş silis agregaları
Mekanik dayanımlar (EN 1015-11):	
28 günde basınç (Base):	55 N/mm^2
28 günde basınç (Fino):	45 N/mm^2
28 günde eğilme:	> 10 N/mm^2 (sistem)
Betona yapışma:	28 gün: 1,6 N/mm^2
Katman başına maksimum uygulama kalınlığı:	Xtreme: 0,5 ile 1 mm · Base: 0,5 ile 1 mm Medium: 0,5 ile 1 mm · Fino: 0,1 ile 0,5 mm
Yangına tepki (EN 13501-1):	> A1
Yerden ısıtmalı zeminin dayanabileceği maksimum sıcaklık:	90 °C'de yapılan testler
Ambalaj:	20 kg Xtreme, Base ve Medium tek bileşenli 15 kg Fino tek bileşenli (musluk suyu ile karıştırılmak üzere)
Karışım sıvısı:	Homojen bir macun elde edilene kadar Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

AMBALAJ



Xtreme, Base ve Medium: 20 kg'lık kova

Fino: 15 kg'lık kova

36 adetlik palet

SAKLAMA

Orijinal, kapalı ambalajında, hava koşullarından ve nemden uzak olarak üretim tarihinden itibaren **12 ay**.

BİTİŞ EFEKTİ



XTREME



MEDIUM



BASE



FINO

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16-24 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-posta: info@satine.es